

Cuprins

PROFILINE

11	Grund siliconic cu penetrare profundă SILICON GRUND	3
12	Grund siliconic cu nisip de cuarț SILICON QUARZGRUND	4
21	Vopsea siliconică pentru fațade SILICON FASSADENFARBE	5
23	Vopsea mată pentru fațade FLEXILAN	6
31	Tencuială decorativă siliconică SILICON REIBEPUTZ	7
32	Tencuială decorativă siliconică SILICON KRATZPUTZ	8
33	Mozaic de cuarț QUARZ SYSTEM	9
52	Membrană elastică monocomponentă FLEXIBAT¹⁰	10

GRUNDURI

1.1	Grund SUPRATON	11
1.2	Grund universal SUPRATON EXTRA	12
1.3	Grund antifungic SUPRATON LUX BIOCID	13
1.4	Grund cu penetrare profundă TUFFUHGPUHT	14
1.5	Grund cu nisip de cuarț BETOHGPUHT	15
1.6	Grund pentru suprafețe neabsorbante BETOKONTAKT	16
1.7	Grund cu făină de cuarț GLETA SILICONATĂ	17

TENCUIELI ȘI MORTARE DE ZIDĂRIE

2.1	Tencuială universală pe bază de ipsos NOTA BENE	18
2.2	Tencuială universală pe bază de ipsos MOHOLIT	19
2.3	Tencuială universală ipsos ORIZONT	20
2.4	Tencuială ipsos SVG-100	21
2.5	Tencuială pe bază de ipsos cu aplicare mecanizată GȘM-15	22
2.6	Tencuială universală pe bază de ciment cu aplicare manuală și mecanizată SV 75	23
2.7	Tencuială pe bază de ciment cu aplicare mecanizată CȘM-50	24
2.8	Mortar tencuială și realizarea șapelor de egalizare OPTIM	25
2.9	Mortar zidărie pereți și realizarea șapelor de egalizare ZIDAR	26
2.10	Adeziv sobe și șeminee TERMOCĂMIN 700	27
2.11	Amestec uscat universal pe bază de ipsos MEȘTER FIX	28

GLETURI

3.1	Glet ipsos EUROFIN	29
3.2	Glet ipsos FINITO	30
3.3	Glet pe bază de liant polimeric pentru finisarea pereților și tavanelor FINITO SV+	31
3.4	Glet pe bază de liant polimeric pentru finisarea pereților și tavanelor EUROFIN SV+	32
3.5	Glet acrilic interior B-62 șatroc	33
3.6	Glet acrilic interior ȘATROC	34
3.7	Glet acrilic interior MEȘTERUL MANOLE	35
3.8	Glet ciment pentru lucrări la interior și exterior FASAD	36
3.9	Glet ciment pentru lucrări la interior și exterior OTKOS	37

VOPSELE

4.1	Vopsea interior ROMANIȚA	38
4.2	Vopsea super albă interior SNEJANA	39
4.3	Vopsea lavabilă interior EUROTON LAV	40
4.4	Vopsea lavabilă hipoalergică interior EUROTON ECO	41
4.5	Vopsea lavabilă baie și bucătărie SNEJANA LAV	42
4.6	Vopsea latex interior MATTLATEX	43
4.7	Vopsea camerele copiilor și dormitoare BABY SMILE	44
4.8	Vopsea fațadă EUROSTIL	45
4.9	Vopsea universală efect antibacterian SANSIRO	46

4.10	Vopsea fațadă POIANA FLORILOR	47
4.11	Vopsea universală culori intense AQUACOLOR	48
4.12	Vopsea latex lucioasă LUCIOS	49
4.13	Vopsea structurată decorativă RELIEF	50
4.14	Vopsea structurată elastică FLEKSODECOR	51
4.15	Vopsea protecție copaci GRĂDINAR	52
4.16	Vopsea concentrată COLER	53
4.17	Vopsea decorativă METALIC	54

MATERIALE DECORATIVE

5.1	Tencuială decorativă siliconată TINK STRUKTURAT - NIC/TINA	55
5.2	Tencuială decorativă COROED-20 SILICONAT	56
5.3	Glet acrilic decorativ COLIZEUS	57
5.4	Lac sidefiu decorativ PERLA	58
5.5	Lac piatră și tencuieli decorative BRIO	59
5.6	Lac lemn LAZURA	60

ADEZIVI

6.1	Adeziv gresie-faianță pentru lucrări la exterior și interior POLIFIX UNIVERSAL	61
6.2	Adeziv gresie-faianță interior CLASS INTER	62
6.3	Adeziv gresie-faianță exterior și interior CLASS NAȘ	63
6.4	Adeziv plăci ceramice, piatră naturală NAȘ BAUND	64
6.5	Adeziv plăci ceramice și clincher, porțelan CLASS EXTRA	65
6.6	Adeziv premium plăci ceramice porțelane și mozaică CLASS PORȚELANAT	66
6.7	Adeziv pentru polistiren expandat și gresie-faianță POLIIZOL	67
6.8	Adeziv polistiren și vată minerală IZOPOL	68
6.9	Adeziv-glet sisteme termoizolante CLASS POLISTIROL	69
6.10	Adeziv ipsos pentru montaj FIX	70
6.11	Amestec de tencuială armată pentru vată minerală și polistiren BAZALT	71
6.12	Adeziv sisteme izolare fonică și termică IZOMIN UNIVERSAL	72
6.13	Adeziv universal montaj BAGHETA	73
6.14	Adeziv universal SUPRA UNIVERSAL	74
6.15	ADEZIV PENTRU TAPETE DIN FIBRĂ DE STICLĂ	75
6.16	Adeziv universal pardoseli LINCOV	76
6.17	Adeziv pentru toate tipurile de tapete SUPRA-T	77

MATERIALE PENTRU HIDROIZOLARE

7.1	Membrană hidroizolantă monocomponentă GHIDROIZOL	78
7.2	Produs hidroizolant elastic bicomponent KALMATRON	79
7.3	Ermetic acrilic LASTIC	80
7.4	Amestec hidroizolant pe bază de ciment HIDROSTOP	81

AMESTECURI PENTRU PARDOSELI

8.1	Întăritor pentru pardoseli din beton TOPING	82
8.2	Amestec ciment șape nivelante pardoseli SAVANA	83
8.3	Șapă autonivelantă pe bază de liant complex special NIVELIR UNIVERSAL	84
8.4	Șapă autonivelantă pe bază de ciment NIVELIR ZEMENT	85

CHITURI PENTRU ROSTURI

9.1	Chit pentru rosturi cu lățimea 1-7 mm FUGA	86
9.2	Chit pentru rosturi cu lățimea 1-6 mm FUGANmörtel	87

COMPOZIȚII ANTIBIOFOC

10.1	Compoziție antibiofoc pentru impregnarea lemnului AUR-M	88
10.2	Compoziție antibiofoc pentru protecția preventivă a elementelor de construcții din lemn împotriva aprinderii și distrugerii biologice ANDI	89



SILICON GRUND



GRUND SILICONIC
CU PENETRARE PROFUNDĂ

DATE TEHNICE

CONSUM NORMAT

0,10-0,15 KG/M²

ASPECT PRODUS

LICHID OMOGEN

PH

8,03

TIMPUL DE USCARE PÂNĂ LA GRADUL 3 LA

35 MINUTE

TEMPERATURA (20±2)°C

TIMPUL DE USCARE DEFINITIVĂ

4 ORE

COV LIMITĂ UE (CAT. A/H)

30 G/L (2010)

COV PRODUS

MAX. 10 G/L

COMPOZIȚIE

Emulsie siliconică, dispersie pe bază de rășini sintetice, aditivi, apă.

CULOARE

Alb-lăptos, după uscare incolor.

AVANTAJE

- Reduce și reglează capacitatea de absorbție fără a micșora permeabilitatea vaporilor;
- Împiedică pătrunderea prin picurare a apei de ploaie în construcție;
- Grund penetrează adânc în suprafață, asigurând o protecție de durată, ridicând rezistența la factorii atmosferici, reducând consumul de vopsea;
- Facilitează aplicarea vopselelor, determinând o adeziune maximă la suprafața de suport;
- Reduce capacitatea de absorbție a suprafeței de lucru, fapt care scade riscul de apariție a sărurilor, a altor urme de murdărie pe suprafață și a altor fenomene negative determinate de absorbția de apă.

Gata de utilizare.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Este destinată pentru pregătirea suprafețelor cu pori, absorbante vopsite și nevopsite pentru aplicarea vopselei siliconice de fațadă. Pentru lucrări la interior și exterior.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT

Suprafața suport trebuie să fie curată, uscată, neatinsă de ger, fără decolorări, pete de ulei, absorbantă, rezistentă.

MOD DE APLICARE

Se aplică cu peria, pensula sau prin pulverizare. Nu se admite aplicarea cu ruloul. Înainte de aplicare se amestecă 1-2 minute cu ajutorul unui malaxor de turaj mică.

ATENȚIE!

Lucrările se efectuează la umbră, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. Nu se aplică pe suprafețe ude și neabsorbante. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAT

Consumul în cazul unui singur strat constituie 0,10-0,15 kg/m².

USCARE

4 ore.

DEPOZITARE

Se păstrează în ambalaj ermetic original, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C, în spații uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE VALABILITATE

18 luni.

AMBALARE

Găleți din plastic de 3 kg, 10 kg.

SILICON QUARZGRUND

GRUND SILICONIC
CU NISIP DE CUART



DATE TEHNICE

CONSUM NORMAL
ASPECT PRODUS

PH
TIMPUL DE USCARE DEFINITIVĂ
COV LIMITĂ UE (CAT. A/G)
COV PRODUS

0,3-0,5 KG/M²
PASTĂ VÂSCOASĂ,
OMOGENĂ
8,32
24 ORE
30 G/L (2010)
MAX. 10 G/L

COMPOZIȚIE

Emulsie siliconică, dispersie pe bază de rășini sintetice, nisip de cuarț, pigmenți.

CULOARE

Alb. Se poate nuanța cu vopsea concentrată COLER prin amestecare manuală cu malaxorul de turaj mică sau cu ajutorul sistemului de nuanțare computerizat SupratenColor.

AVANTAJE

- Reduce și reglează capacitatea de absorbție de apă fără a micșora permeabilitatea vaporilor;
- Facilitează aplicarea tencuiei, determinând o adeziune maximă la suprafața de suport;
- Putere mare de acoperire;
- Rezistentă la factorii atmosferici;
- Permeabilitate sporită la vapori;
- Absorbție de umiditate redusă;
- Este posibilă nuanțarea în funcție de culoarea tencuiei;
- Nu conține diluanți organici.

Gata de utilizare.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Se utilizează pentru acoperirea suprafețelor de beton, ciment, a tencuielilor de var, ciment și gips, a plăcilor de gips-carton și aglomerate etc. Pentru lucrări la interior și exterior.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT

Suprafața suport trebuie să fie netedă, uscată, suficient de stabilă, curățată de praf, urme de săruri, var, grăsimi și alte urme de murdărie. Suprafețele suport, care se desprind, trebuie îndepărtate. Denivelările și fisurile trebuie gletuite. Suprafețele suport proaspăt tencuite trebuie lăsate să se usuce bine. Suporturile care absorb umiditatea se amorsează cu SILICON GRUND.

MOD DE APLICARE

Se aplică cu peria în direcție orizontală. Înainte de aplicare se amestecă 1-2 minute cu ajutorul unui malaxor de turaj mică.

ATENȚIE!

Lucrările se efectuează la umbră, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAL

În funcție de capacitatea de absorbție a suprafeței de lucru — 0,3-0,5 kg/m².

USCARE

24 ore.

DEPOZITARE

Se păstrează în ambalaj ermetic original, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C, în spații uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE VALABILITATE

18 luni.

AMBALARE

Găleți din plastic de 7 kg, 14 kg.



SILICON FASSADENFARBE



VOPSEA SILICONICĂ PENTRU FAȚADE

DATE TEHNICE

CONSUM NORMAL	0,15-0,20 KG/M ²
DENSITATEA	1,53 G/CM ³
PH	9,8
TIMPUL DE USCARE PÂNĂ LA GRADUL 3 LA TEMPERATURA (20±2)°C	39 MINUTE
TIMPUL DE USCARE DEFINITIVĂ	24 ORE
COV LIMITĂ UE (CAT. A/C)	40 G/L (2010)
COV PRODUS	MAX. 20 G/L

COMPOZIȚIE

Rășină siliconică, dispersie pe bază de rășini sintetice, lianți organici, nano-umplutură din cuarț, aditivi modificatori, pigmenți, apă.

CULOARE

Alb. Se poate nuanța cu vopsea concentrată COLER prin amestecare manuală cu malaxorul de turație mică sau cu ajutorul sistemului de nuanțare computerizat SupratenColor.

AVANTAJE

- Rezistență ridicată la murdărire, se spală ușor, rezistentă în timp;
- Rezistentă la razele UV;
- Permeabilitate sporită la vapori;
- Absorbție de apă redusă;
- Creează suprafețe hidrofobe rezistente în timp;
- Adeziune puternică pe suprafețele minerale;
- Putere de acoperire mare;
- Utilizare universală și aplicare ușoară.

Gata de utilizare.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Se utilizează pentru acoperirea suprafețelor de beton, ciment, a tencuielilor de var, ciment și gips, a plăcilor de gips-carton și aglomerate etc. Pentru lucrări la interior și exterior.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPT

Suprafața trebuie să fie netedă, uscată, suficient de stabilă, curățată de praf, urme de săruri, var, grăsimi etc. Suprafețele care se desprind trebuie îndepărtate. Denivelările și fisurile trebuie gletuite. Suprafețele proaspăt tencuite trebuie lăsate să se usuce bine. Suporturile prăfuite și puternic absorbante trebuie prelucrate cu SILICON GRUND. Pe suprafețele proaspăt cimentate, materialul poate fi aplicat numai după finisarea hidratării, dar nu mai devreme de 27 de zile.

MOD DE APLICARE

Înainte de aplicare se amestecă 1-2 minute cu ajutorul unui malaxor de turație mică. Aplicarea se face cu pensula, ruloul sau prin pulverizare în 2 straturi succesive la un interval de 4 ore. Se permite diluarea cu SILICON GRUND, maxim 5%.

ATENȚIE!

Lucrările se efectuează la umbră, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. Materialul nuanțat, în câteva căldări, utilizat pe o singură suprafață, se amestecă în prealabil într-un singur recipient. Nu se aplică înainte de ploaie. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAL

La vopsirea suprafețelor netede — 0,15-0,20 kg/m².

USCARE

Uscarea definitivă la temperatura de +20°C — 24 ore.

DEPOZITARE

Se păstrează în ambalaj ermetic original, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C, în spații uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE VALABILITATE

24 luni.

AMBALARE

Găleți din plastic de 7 kg, 14 kg.

FLEXSILAN

VOPSEA MATĂ
PENTRU FAȚADE



DATE TEHNICE

CONSUM NORMAL

0,15-0,20 KG/M²

DENSITATEA

1,43 G/CM³

PH

8,49

TIMPUL DE USCARE PÂNĂ LA GRADUL 3 LA

35 MINUTE

TEMPERATURA (20±2)°C

TIMPUL DE USCARE DEFINITIVĂ

24 ORE

COV LIMITĂ UE (CAT. A/C)

40 G/L (2010)

COV PRODUS

MAX. 20 G/L

COMPOZIȚIE

Dispersie pe bază acrilică cu adaos de rășini siliconice, lianți organici, nano-umplutură din cuarț, aditivi modificatori, pigmenti, apă.

CULOARE

Alb. Se poate nuanța cu vopsea concentrată COLER prin amestecare manuală cu malaxorul de turaj mică sau cu ajutorul sistemului de nuanțare computerizat SupratenColor.

AVANTAJE

- Super elastică;
- Rezistentă la acțiuni dinamice pe suprafața vopsită;
- Înalte proprietăți hidrofobe;
- Rezistență ridicată la murdărire, se spală ușor, rezistentă în timp;
- Permeabilitate bună la vapori;
- Factură ideală; se caracterizează prin putere sporită de acoperire;
- Absorbție de apă redusă (eficiență sporită în condițiile de exploatare cu acțiunea intensivă a factorilor atmosferici);
- Rezistentă la uzură;
- Rezistentă la razele UV;
- Rezistentă la acțiunea sărurilor;
- Rezistentă la alge și ciuperci;
- Universală în utilizare și se aplică ușor.

Gata de utilizare.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Se utilizează pentru protecția sistemelor termoizolante din vată minerală și polistiren, cât și a altor suprafețe suport netede și structurate la fațade, de la acțiunea negativă a factorilor atmosferici. Adaosul siliconic asigură hidroizolarea maximală cu permeabilitate sporită la vapori de apă și bioxid de carbon. Vopseaua poate fi utilizată la repararea suprafețelor suport vechi, a betonului celular pe blocuri de montaj din beton celular. Se utilizează pentru acoperirea tuturor tipurilor de suprafețe suport minerale: beton, suprafețe de ciment și ipsos, pietre naturale, cărămizi, gips-carton etc. Pentru lucrări la interior și exterior.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT

Suprafața trebuie să fie uscată, curată, stabilă, curățată de suprafețe hidrofobe (pete de grăsimi, bitum etc.). Suprafața suport se amorsează cu SILICON GRUND. Pe suprafețele proaspăt tencuite, vopseaua se aplică după uscarea completă a tencuielii pe bază de ciment, dar nu mai devreme de 27 zile.

MOD DE APLICARE

Înainte de aplicare se amestecă 1-2 minute cu ajutorul unui malaxor de turaj mică. Aplicarea se face cu bidineaua, ruloul sau prin pulverizare în 2 straturi succesive la un interval de 4 ore. Se admite diluarea cu apă, dar nu mai mult de 5%.

ATENȚIE!

Lucrările se efectuează la umbră, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. Materialul nuanțat, în câteva căldări, utilizat pe o singură suprafață, se amestecă în prealabil într-un singur recipient. Nu se aplică înainte de ploaie. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAL

La vopsirea suprafețelor netede — 0,15-0,20 kg/m².

USCARE

Uscarea definitivă — 24 ore.

DEPOZITARE

Se păstrează în ambalaj ermetic original, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C, în spații uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE VALABILITATE

24 luni.

AMBALARE

Găleți din plastic de 7 kg, 14 kg.



SILICON REIBEPUTZ



TENCUIALĂ DECORATIVĂ SILICONICĂ

DATE TEHNICE

CONSUM NORMAL	2,6 KG/M ²
DENSITATEA	1,85 G/CM ³
CONȚINUTUL DE SUBSTANȚE NEVOLATILE	81,62±2 %
VISCOZITATE BROOKFIELD (ROTOR 5, VIT.60/MIN)	26,5 PA·S
TIMPUL DE USCARE DEFINITIVĂ	72 ORE
COV LIMITĂ UE (CAT. A/C)	40 G/L (2010)
COV PRODUS	MAX. 10 G/L

COMPOZIȚIE

Rășină siliconică, dispersie pe bază de rășini sintetice, granule de marmură, aditivi funcționali, pigmenți.

CULOARE

Alb. Se poate nuanța cu vopsea concentrată COLER prin amestecare manuală cu malaxorul de turație mică sau cu ajutorul sistemului de nuanțare computerizat SupratenColor.

AVANTAJE

- Rezistență ridicată la murdărire, se spală ușor, rezistentă în timp;
- Rezistentă la razele UV;
- Rezistentă la lovituri mecanice;
- Permeabilitate sporită la vapori;
- Creează suprafețe hidrofobe rezistente în timp;
- Utilizare universală și aplicare ușoară.

Gata de utilizare.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Se utilizează pentru acoperirea suprafețelor de beton, ciment, a tencuielilor de var, ciment și gips, a plăcilor de gips-carton și aglomerate etc. Se recomandă pentru sistemele de izolare termică a fațadelor cu plăci de polistiren expandat și de vată minerală. Pentru lucrări la interior și exterior.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT

Suprafața suport trebuie să fie netedă, uscată, suficient de stabilă, curățată de praf, urme de săruri, var, grăsimi etc. Suprafețele care se desprind trebuie îndepărtate. Denivelările și fisurile trebuie gletuite. Suprafețele proaspăt tencuite trebuie lăsate să se usuce bine. Suporturile puternic absorbante se amorsează cu SILICON GRUND. Pe suprafețele proaspăt cimentate, materialul poate fi aplicat numai după finisarea hidratării, dar nu mai devreme de 27 zile. În prealabil suprafața trebuie prelucrată cu SILICON QUARZGRUND, astfel ca după uscarea grundului suprafața să nu prezinte pete. SILICON QUARZGRUND se aplică cu bidineaua în direcție orizontală. Pentru SILICON REIBEPUTZ color SILICON QUARZGRUND se nuanțează cât mai aproape posibil de culoarea tencuielii decorative. Tencuiala decorativă se aplică după uscarea completă a grundului SILICON QUARZGRUND, dar nu mai devreme de 18 ore.

ATENȚIE! Respectarea cu strictețe a prezentelor instrucțiuni constituie factorul determinant al calității aplicării tencuielii decorative.

PREPARAREA MATERIALULUI

Înainte de aplicare se amestecă bine timp de 1-2 minute. Se admite diluarea cu SILICON GRUND, maxim 2%. În cazul aplicării pe o singură suprafață, cantitatea necesară de tencuială decorativă se amestecă bine până la obținerea unei mase de culoare omogenă.

MOD DE APLICARE

Tencuiala decorativă SILICON REIBEPUTZ se aplică cu gletiera din oțel inoxidabil într-un singur strat. SILICON REIBEPUTZ după aplicare, timp de 15-20 minute se structurează vertical, orizontal, pe diagonală, prin mișcări circulare, în funcție de structura dorită. Se recomandă aplicarea unui strat continuu, pentru a evita diferențele vizibile de culori ale tencuielii. În cazul în care este necesară o pauză de lucru, se va încheia o bandă adezivă pe lungimea îmbinării unde se termină lucrările. După pauză lucrările trebuie începute de la îmbinarea specificată. Se aplică tencuiala peste bandă, după care banda se îndalătură împreună cu tencuiala decorativă. Se recomandă evitarea îmbinărilor orizontale. Sculele și ambalajele se spală cu apă caldă imediat după încheierea lucrului pentru a evita uscarea tencuielii pe acestea.

ATENȚIE!

Lucrările se efectuează la umbră, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. Nu se aplică înainte de ploaie. Pe durata uscării tencuiala decorativă trebuie protejată de umezeală. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAL

Fracția 20 — 2,6 kg/m².

USCARE

Uscarea definitivă la temperatura de +20°C — 72 ore.

DEPOZITARE

Se păstrează în ambalaj ermetic original, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C, în spații uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE VALABILITATE

24 luni.

AMBALARE

Găleți din plastic de 15 kg.

Red:1 din 16.03.2018

SILICON KRATZPUTZ

TENCUIALĂ DECORATIVĂ SILICONICĂ



DATE TEHNICE

CONSUM NORMAL	3,3 KG/M ²
DENSITATEA	1,84 G/CM ³
CONȚINUTUL DE SUBSTANȚE NEVOLATILE	83,15±2 %
VISCOZITATE BROOKFIELD (ROTOR 5, VIT.60/MIN)	21,3 PA·S
TIMPUL DE USCARE DEFINITIVĂ	72 ORE
COV LIMITĂ UE (CAT. A/C)	40 G/L (2010)
COV PRODUS	MAX. 10 G/L

COMPOZIȚIE

Rășină siliconică, dispersie pe bază de rășini sintetice, granule de marmură, aditivi funcționali, pigmenți.

CULOARE

Alb. Se poate nuanța cu vopsea concentrată COLER prin amestecare manuală cu malaxorul de turaj mică sau cu ajutorul sistemului de nuanțare computerizat SupratenColor.

AVANTAJE

- Rezistență ridicată la murdărire, se spală ușor, rezistentă în timp;
- Rezistentă la razele UV;
- Rezistentă la lovituri mecanice;
- Permeabilitate sporită la vapori;
- Creează suprafețe hidrofobe rezistente în timp;
- Utilizare universală și aplicare ușoară.

Gata de utilizare.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Se utilizează pentru acoperirea suprafețelor de beton, ciment, a tencuielilor de var, ciment și gips, a plăcilor de gips-carton și aglomerate etc. Se recomandă pentru sistemele de izolare termică a fațadelor cu plăci de polistiren expandat și de vată minerală. Pentru lucrări la interior și exterior.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT

Suprafața suport trebuie să fie netedă, uscată, suficient de stabilă, curățată de praf, urme de săruri, var, grăsimi etc. Suprafețele care se desprind trebuie îndepărtate. Denivelările și fisurile trebuie gletuite. Suprafețele proaspăt tencuite trebuie lăsate să se usuce bine. Suporturile puternic absorbante se amorsează cu SILICON GRUND. Pe suprafețele proaspăt cimentate, materialul poate fi aplicat numai după finisarea hidratării, dar nu mai devreme de 27 zile. În prealabil suprafața trebuie prelucrată cu SILICON QUARZGRUND, astfel ca după uscarea grundului suprafața să nu prezinte pete. SILICON QUARZGRUND se aplică cu bidineaua în direcție orizontală. Pentru SILICON KRATZPUTZ color SILICON QUARZGRUND se nuanțează cât mai aproape posibil de culoarea tencuielii decorative. Tencuiala decorativă se aplică după uscarea completă a grundului SILICON QUARZGRUND, dar nu mai devreme de 18 ore.

ATENȚIE! Respectarea cu strictețe a prezentelor instrucțiuni constituie factorul determinant al calității aplicării tencuielii decorative.

PREPARAREA MATERIALULUI

Înainte de aplicare se amestecă bine timp de 1-2 minute. Se admite diluarea cu SILICON GRUND, maxim 2%. În cazul aplicării pe o singură suprafață, cantitatea necesară de tencuială decorativă se amestecă bine până la obținerea unei mase de culoare omogenă.

MOD DE APLICARE

Tencuiala decorativă SILICON KRATZPUTZ se aplică cu gletiera din oțel inoxidabil într-un singur strat. SILICON KRATZPUTZ după aplicare, timp de 15-20 minute se structurează cu o drîșcă de plastic prin mișcări circulare la grosimea stratului granulației. Se recomandă aplicarea unui strat continuu, pentru a evita diferențele vizibile de culori ale tencuielii. În cazul în care este necesară o pauză de lucru, se va încheia o bandă adezivă pe lungimea îmbinării unde se termină lucrările. După pauză lucrările trebuie începute de la îmbinarea specificată. Se aplică tencuiala peste bandă, după care banda se îndalătură împreună cu tencuiala decorativă. Se recomandă evitarea îmbinărilor orizontale. Sculele și ambalajele se spală cu apă caldă imediat după încheierea lucrului pentru a evita uscarea tencuielii pe acestea.

ATENȚIE!

Lucrările se efectuează la umbră, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. Nu se aplică înainte de ploaie. Pe durata uscării tencuiala decorativă trebuie protejată de umezeală. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAL

Fracția 20 — 3,3 kg/m².

USCARE

Uscarea definitivă la temperatura de +20°C — 72 ore.

DEPOZITARE

Se păstrează în ambalaj ermetic original, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C, în spații uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE VALABILITATE

24 luni.

AMBALARE

Găleți din plastic de 15 kg.



QUARZ SYSTEM



MOZAIC DE CUARȚ

DATE TEHNICE

CONSUM NORMAL	4,5 KG/M ²
DENSITATEA	1,80 G/CM ³
CONȚINUTUL DE SUBSTANȚE NEVOLATILE	82±2 %
VISCOZITATE BROOKFIELD (ROTOR 5, VIT.60/MIN)	24 PA·S
TIMPUL DE USCARE DEFINITIVĂ	72 ORE
COV LIMITĂ UE (CAT. A/C)	40 G/L (2010)
COV PRODUS	MAX. 10 G/L

COMPOZIȚIE

Polimer acrilic, granule de cuarț, modificatori și agenți reologici.

AVANTAJE

- Rezistență ridicată la murdărire, se spală ușor, rezistentă în timp;
- Rezistentă la razele UV;
- Rezistentă la lovituri mecanice;
- Permeabilitate la vapori;
- Formează finisaje rezistente și durabile;
- Universală în utilizare și se aplică ușor;
- Gamă largă de culori.

Gata de utilizare.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Se utilizează pentru acoperirea suprafețelor de beton, ciment, a tencuielilor de var, ciment și gips, a plăcilor de gips-carton și aglomerate etc. Se recomandă pentru sistemele de izolare termică a fațadelor cu plăci de polistiren expandat și de vată minerală. Pentru lucrări la interior și exterior.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT

Suprafața suport trebuie să fie netedă, uscată, suficient de stabilă, curățată de praf, urme de săruri, var, grăsimi etc. Mozaicul de cuarț se aplică pe suprafețe drepte. Suprafețele care se desprind trebuie îndepărtate. Denivelările și fisurile trebuie gletuite. Suprafețele proaspăt tencuite trebuie lăsate să se usuce bine. Suporturile puternic absorbante se amorsează cu TUFFUHGPUT. Pe suprafețele proaspăt cimentate, materialul poate fi aplicat numai după finisarea hidratării, dar nu mai devreme de 27 zile. În prealabil suprafața trebuie prelucrată cu GLETA SILICONATĂ, astfel ca după uscarea grundului suprafața să nu prezinte pete. GLETA SILICONATĂ se aplică cu bidineaua în direcție orizontală. Pentru QUARZ SYSTEM grundul GLETA SILICONATĂ se nuanțează cât mai aproape posibil de culoarea mozaicului de cuarț. Mozaicul de cuarț se aplică după uscarea completă a grundului GLETA SILICONATĂ, dar nu mai devreme de 18 ore. ATENȚIE! Respectarea cu strictețe a prezentelor instrucțiuni constituie factorul determinant al calității aplicării mozaicului de cuarț.

PREPARAREA MATERIALULUI

Înainte de aplicare se amestecă bine timp de 1-2 minute. Se admite diluarea cu apă, maxim 2%. În cazul aplicării pe o singură suprafață, cantitatea necesară de mozaic de cuarț se amestecă bine până la obținerea unei mase de culoare omogenă.

Red:1 din 16.03.2018

MOD DE APLICARE

QUARZ SYSTEM se aplică și se nivelează cu ajutorul gletierei din oțel inoxidabil într-un singur strat. Timpul de corectare după aplicare, la temperatura de +20°C — 10-15 minute. Se recomandă aplicarea unui strat continuu, pentru a evita diferențele vizibile de culori ale mozaicului. În cazul în care este necesară o pauză de lucru, se va încheia o bandă adezivă pe lungimea îmbinării unde se termină lucrările. După pauză lucrările trebuie începute de la îmbinarea specificată. Se aplică mozaicul peste bandă, după care banda se îndalătură împreună cu mozaicul de cuarț. Se recomandă evitarea îmbinărilor orizontale. Sculele și ambalajele se spală cu apă caldă imediat după încheierea lucrului pentru a evita uscarea mozaicului pe acestea.

ATENȚIE!

Lucrările se efectuează la umbră, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. Nu se aplică înainte de ploaie. Pe durata uscării mozaicul de cuarț trebuie protejat de umezeală. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAL

4,5 kg/m².

USCARE

Uscarea definitivă la temperatura de +20°C — 72 ore.

DEPOZITARE

Se păstrează în ambalaj ermetic original, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C, în spații uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE VALABILITATE

24 luni.

AMBALARE

Găleți din plastic de 14 kg.

FLEXIBAT¹⁰

MEMBRANĂ ELASTICĂ MONOCOMPONENTĂ



DATE TEHNICE

CONSUM NORMAL (GROSIME STRAT 1 MM)	1,4 KG/M ²
TIMPUL DE USCARE ÎNTRE STRATURI	24 ORE
ALUNGIREA DE RUPERE (LA +20°C)	30%
ABSORBȚIA DE APĂ PESTE 7 ZILE	≈ 9 %
REZIDUU USCAT	≈ 80 %
DURATA MINIMĂ DE EXPLOATARE	7 ANI

DESCRIEREA PRODUSULUI

FLEXIBAT¹⁰ este un produs pentru hidroizolare, gata de utilizare pe bază de dispersie acrilică și aditivi speciali.

CULOARE

Alb.

AVANTAJE

- Inodor;
- Tehnologie ecologică;
- Aderență excelentă;
- Stabilitate mecanică și rezistență la un trafic pietonal lejer;
- Elasticitate excelentă și rezistență la fisurare la temperaturi de până la -20°C (< 1,5 mm);
- Se întărește rapid;
- Rezistență la acțiunea razelor UV, la încălzire și diferențe de temperaturi;
- Termen minim de exploatare — 7 ani;
- Pentru utilizare la exterior;
- Se aplică ușor.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Pentru utilizare la executarea lucrărilor de impermeabilizare a acoperișurilor. Formează o membrană impermeabilă la apă, fără rosturi, cu aderență perfectă la învelitori bituminoase de acoperiș și altele. Poate fi utilizat pentru a repara acoperirile vechi de bitum.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPT

Suprafața suport trebuie să fie curată, uscată, dură, lipsită de praf și pete de grăsimi. Irregularitățile se nivelează cu HIDROSTOP. Pentru blocarea rășinilor și o aderență mai bună se recomandă amorsarea cu BETOHGPUHT sau BETONOKONTAKT.

MOD DE APLICARE

Înainte de utilizare, conținutul găleții trebuie amestecat prin folosirea unui malaxor de tură mică timp de 1-2 minute până la obținerea unei consistențe omogene. La necesitate se diluează cu apă. La început se armează joncțiunile pardosea-perete, perete-perete cu ajutorul benzii elastomerice impermeabilizante sau cu fâșii de pânză din poliester cu lățimea de 20 cm. Compoziția se va aplica în 2 straturi cu bidineaua,

ruloul sau șpaclul. Armarea întregii suprafețe se face în primul strat cu pânză din poliester. Stratul următor de compoziție se aplică în direcție transversală pe stratul întărit a doua zi. La temperatură de +20°C și umiditatea aerului 55-60%, al doilea strat poate fi aplicat peste 24 ore. Fiecare strat trebuie să aibă o grosime de minimum 1 mm. Materialul trebuie aplicat cu o grijă deosebită la colțuri.

ATENȚIE!

Lucrările se efectuează la umbră, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. Nu se aplică înainte de ploaie. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice. După aplicare și uscare — grupa de combustibilitate C4.

CONSUM NORMAL

1,4 kg/m² pentru un strat de 1 mm.

USCARE

Timpul de uscare a FLEXIBAT¹⁰ depinde de grosimea stratului de hidroizolare, temperatură și umiditatea aerului, nu mai puțin de 48-72 ore.

DEPOZITARE

Se păstrează în ambalaj ermetic original, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C, în spații uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE VALABILITATE

18 luni.

AMBALARE

Găleți din plastic de 4 kg, 14 kg.



SUPRATON



GRUND

DATE TEHNICE

CONSUM NORMAT

ASPECT PRODUS

DENSITATEA

PH

TIMPUL DE USCARE PÂNĂ LA GRADUL 3
LA TEMPERATURA (20±2)°C

TIMPUL DE USCARE DEFINITIVĂ

COV LIMITĂ UE (CAT. A/H)

COV PRODUS

0,10-0,15 KG/M²

LICHID OMOGEN

1,002±0,005 G/CM³

7,7-8,5

35 MINUTE

4 ORE

30 G/L (2010)

MAX. 10 G/L

DESCRIEREA PRODUSULUI

SUPRATON — grund gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor minerale absorbante. Conține hidroemulsie acrilică cu aditivi.

PROPRIETĂȚI

- Reglează și reduce capacitatea de absorbție;
- Aderență bună la suport;
- Întărește substratul;
- Asigură aplicarea uniformă a vopselelor;
- Uscare rapidă;
- Pentru lucrări la interior.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Pentru utilizare în interiorul clădirilor înainte de tencuire, acoperirea cu plăci ceramice, tapetare, vopsire, etc. Se recomandă pentru amorsarea suprafețelor minerale: tencuieli pe bază de ciment și ipsos, cărămidă, plăci de gips-carton și altele. Consolidează suprafețele suport, echilibrează proprietățile de absorbție neomogene, care fără o pregătire adecvată pot duce la apariția petelor sau fisurilor.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT

Suprafața suport trebuie să fie uscată, solidă, curată și lipsită de substanțe care împiedică aderența (grăsimi, praf, bitum etc.).

MOD DE APLICARE

Înainte de utilizare se recomandă amestecarea grundului. Se aplică uniform cu bidineaua sau ruloul.

ATENȚIE!

Lucrările trebuie efectuate la umbră, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAT

În funcție de tipul suprafeței, consumul în cazul aplicării unui strat constituie 0,10-0,15 kg/m².

USCARE

Timpul de uscare a SUPRATON depinde de absorbția substratului, temperatură, umiditatea aerului și constituie maxim 4 ore. Efectuarea lucrărilor pe preparatul de grunduire umed reduce eficacitatea acestuia.

DEPOZITARE

Se depozitează în ambalaj ermetic original, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C, în spații uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE VALABILITATE

18 luni.

AMBALARE

Găleți din plastic de 1 kg, 3 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg.

SUPRATON EXTRA

GRUND UNIVERSAL



DATE TEHNICE

CONSUM NORMAT

ASPECT PRODUS

DENSITATEA

PH

TIMPUL DE USCARE PÂNĂ LA GRADUL 3
LA TEMPERATURA (20±2)°C

TIMPUL DE USCARE DEFINITIVĂ

COV LIMITĂ UE (CAT. A/H)

COV PRODUS

0,10-0,15 KG/M²

LICHID OMOGEN

1,006±0,005 G/CM³

7,7-8,5

33 MINUTE

4 ORE

30 G/L (2010)

MAX. 10 G/L

DESCRIEREA PRODUSULUI

SUPRATON EXTRA — grund gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor minerale absorbante și întărirea suporturilor. Conține hidroemulsie acrilică cu aditivi.

PROPRIETĂȚI

- Reglează și reduce capacitatea de absorbție și porozitatea suprafețelor absorbante;
- Aderență deosebită la suport;
- Putere bună de pătrundere;
- Suprafața amorsată este permeabilă la vapori de apă;
- Conferă suprafețelor acoperite o nuanță lucioasă;
- Uscare rapidă;
- Pentru lucrări la interior și exterior.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Pentru utilizare în interiorul și exteriorul clădirilor înainte de tencuire, acoperirea cu plăci ceramice, nivelare, tapetare, vopsire, etc. Se recomandă pentru amorsarea suprafețelor suport cu nivel sporit de absorbție: tencuieli pe bază de ciment cu var, beton ușor, piatră de calcar, fortan, cărămidă, gips-carton, tencuieli pe bază de ipsos, gleturi etc.

Consolidează suprafețele suport, echilibrează proprietățile de absorbție neomogene, care fără o pregătire adecvată pot duce la apariția petelor sau fisurilor. Recomandat spre utilizare în cazul când este necesară stoparea deteriorării suprafețelor din ciment. Poate fi utilizată pentru protecția suprafețelor suport de origine minerală (cărămidă, țiglă, pietre naturale și artificiale, beton etc.) de acțiunea factorilor din exterior, majorează durata de exploatare a materialelor și crează un efect decorativ.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT

Suprafața suport trebuie să fie uscată, solidă, curată și lipsită de substanțe care împiedică aderența (grăsimi, praf, bitum etc.).

MOD DE APLICARE

Înainte de utilizare se recomandă amestecarea grundului. Se aplică uniform cu bidineaua sau ruloul. Dacă după uscare suprafața este în continuare absorbantă, se amorsează repetat. Pentru obținerea unui efect decorativ se aplică în 2 straturi. O suprafață cu un grad sporit de luciu se obține printr-o aplicare suplimentară.

ATENȚIE!

Lucrările se vor efectua la umbră, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAT

În funcție de tipul suprafeței, consumul în cazul aplicării unui strat constituie 0,10-0,15 kg/m².

USCARE

Timpul de uscare a SUPRATON EXTRA depinde de temperatură, umiditatea aerului și constituie maxim 4 ore. Efectuarea lucrărilor pe preparatul de grunduire umed reduce eficacitatea acestuia.

DEPOZITARE

Se depozitează în ambalaj ermetic original, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C, în spații uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE VALABILITATE

18 luni.

AMBALARE

Găleți din plastic de 1 kg, 3 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg.



SUPRATON LUX BIOCID



GRUND ANTIFUNGIC

DATE TEHNICE

CONSUM NORMAT	0,15-0,20 KG/M ²
ASPECT PRODUS	LICHID OMOGEN
DENSITATEA	1,004±0,005 G/CM ³
PH	7,7-8,5
TIMPUL DE USCARE PÂNĂ LA GRADUL 3 LA TEMPERATURA (20±2)°C	35 MINUTE
TIMPUL DE USCARE DEFINITIVĂ	12 ORE
COV LIMITĂ UE (CAT. A/H)	30 G/L (2010)
COV PRODUS	MAX. 10 G/L

DESCRIEREA PRODUSULUI

SUPRATON LUX BIOCID — grund gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor minerale absorbante. Conține dispersie apoasă de copolimer acrilic cu adaos de agenți antifungici și antimicotici moderni.

PROPRIETĂȚI

- Reglează și reduce capacitatea de absorbție a suprafețelor absorbante;
- Aderență deosebită la suport;
- Putere bună de pătrundere;
- Previne formarea mușgaiului;
- Suprafața amorsată este permeabilă la vapori de apă;
- Pentru lucrări la interior și exterior.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Pentru utilizare în interiorul și exteriorul clădirilor înainte de tencuie, acoperirea cu plăci ceramice, nivelare, tapetare, vopsire, etc. Se recomandă pentru prelucrarea profilactică a suprafețelor minerale de spori de mușgai și fungi.

Consolidează suprafețele suport, echilibrează proprietățile de absorbție neomogene, care fără o pregătire adecvată pot duce la apariția petelor sau fisurilor.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT

Suprafața suport trebuie să fie uscată, solidă, curată și lipsită de substanțe care împiedică aderența (grăsimi, praf, bitum etc.).

MOD DE APLICARE

Înainte de utilizare se recomandă amestecarea grundului. Este posibilă depunerea unui sediment care se dizolvă la amestecare. Se aplică cu bidineaua sau ruloul în 1-2 straturi. Se aplică repetat după 1-3 ore, în funcție de condițiile meteorologice.

ATENȚIE!

Lucrările se vor efectua la umbră, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAT

În funcție de tipul suprafeței, consumul în cazul unui strat constituie 0,15-0,20 kg/m².

USCARE

Timpul de uscare a SUPRATON LUX BIOCID depinde de absorbția substratului, temperatură, umiditatea aerului și constituie maxim 12 ore. Efectuarea lucrărilor pe preparatul de grunduire umed reduce eficacitatea acestuia.

DEPOZITARE

Se păstrează în ambalaj ermetic original, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C, în spații uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE VALABILITATE

18 luni.

AMBALARE

Găleți din plastic de 1 kg, 3 kg, 5 kg, 10 kg.

TUFFUHGPUHT

GRUND CU PENETRARE PROFUNDĂ



DATE TEHNICE

CONSUM NORMAT	0,08-0,10 KG/M ²
ASPECT PRODUS	LICHID OMOGEN
DENSITATEA	1,011±0,005 G/CM ³
PH	7,8-8,5
TIMPUL DE USCARE PÂNĂ LA GRADUL 3 LA TEMPERATURA (20±2)°C	35 MINUTE
TIMPUL DE USCARE DEFINITIVĂ	4 ORE
COV LIMITĂ UE (CAT. A/H)	30 G/L (2010)
COV PRODUS	MAX. 10 G/L

DESCRIEREA PRODUSULUI

TUFFUHGPUHT — grund gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor minerale absorbante. Conține hidroemulsie acrilică cu aditivi.

PROPRIETĂȚI

- Reglează și reduce capacitatea de absorbție și porozitatea suprafețelor absorbante;
- Întărește substraturile friabile;
- Putere foarte bună de pătrundere;
- Suprafața amorsată este permeabilă la vapori de apă;
- Uscare rapidă;
- Pentru lucrări la interior și exterior.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Pentru utilizare în interiorul și exteriorul clădirilor înainte de tencuire, acoperirea cu plăci ceramice, nivelare, tapetare, vopsire, etc.

Se recomandă pentru consolidarea suprafețelor suport minerale absorbante, echilibrează proprietățile de absorbție neomogene, care fără o pregătire adecvată pot duce la apariția petelor sau fisurilor.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT

Suprafața suport trebuie să fie uscată, solidă, curată și lipsită de substanțe care împiedică aderența (grăsimi, praf, bitum etc.).

MOD DE APLICARE

Înainte de utilizare se recomandă amestecarea grundului. Se aplică uniform cu bidineaua sau ruloul. În funcție de starea suprafeței, grundul poate fi aplicat în 1-2 straturi.

ATENȚIE!

Lucrările se vor efectua la umbră, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAT

În funcție de tipul suprafeței, consumul în cazul unui strat constituie 0,08-0,10 kg/m².

USCARE

Timpul de uscare a TUFFUHGPUHT depinde de absorbția substratului, temperatură, umiditatea aerului și constituie maxim 4 ore. Efectuarea lucrărilor pe preparatul de grunduire umed reduce eficacitatea acestuia.

DEPOZITARE

Se păstrează în ambalaj ermetic original, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C, în spații uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE VALABILITATE

18 luni.

AMBALARE

Găleți din plastic de 1 kg, 3 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg.



BETOHGPUHT



GRUND CU NISIP DE CUART

DATE TEHNICE

CONSUM NORMAT
ASPECT PRODUS

DENSITATEA
PH
VISCOZITATE BROOKFIELD (ROTOR 6, VIT.20/MIN)
TIMPUL DE USCARE DEFINITIVĂ
COV LIMITĂ UE (CAT. A/G)
COV PRODUS

0,15-0,27 KG/M²
PASTĂ VÂSCOASĂ,
OMOGENĂ
1,4±0,005 G/CM³
7,0-9,0
9000-12000 MPA·S
24 ORE
30 G/L (2010)
MAX. 10 G/L

DESCRIEREA PRODUSULUI

BETOHGPUHT — grund gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor slab absorbante. Conține hidroemulsie acrilică cu nisip de cuarț, umpluturi minerale și aditivi.

CULOARE

Roz.

PROPRIETĂȚI

- Aderență deosebită la suport;
- Suprafața amorsată este permeabilă la vapori de apă;
- Aplicare ușoară;
- Pentru lucrări la interior și exterior.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Pentru utilizare în interiorul și exteriorul clădirilor în scopul creării punților de aderență înainte de tencuire, acoperirea cu plăci ceramice, nivelare. Se recomandă pentru amorsarea suprafețelor dense, slab absorbante: suprafețe din beton, plăci de marmură și piatră, elemente decorative din materiale artificiale, plăci din polistiren etc.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPT

Suprafața suport trebuie să fie uscată, solidă, curată și lipsită de substanțe care împiedică aderența (grăsimi, praf, bitum etc.). Părțile mici din metal cu urme de coroziune vor fi curățate mecanic și prelucrate cu grund modificator de rugină și grund pentru metal. Nu se permite aplicarea grundului pe suprafața înghețată.

MOD DE APLICARE

Înainte de utilizare se recomandă amestecarea grundului. Se aplică cu bidineaua amestecând continuu într-un singur strat. După uscare grundul formează o suprafață aspră.

ATENȚIE!

Lucrările se vor efectua la umbră, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAT

În funcție de tipul suprafeței, consumul în cazul unui strat constituie — 0,15-0,27 kg/m².

USCARE

Timpul de uscare a BETOHGPUHT depinde de absorbția substratului, temperatură, umiditatea aerului și constituie maxim 24 ore. Efectuarea lucrărilor pe preparatul de grunduire umed reduce eficacitatea acestuia.

DEPOZITARE

Se depozitează în ambalaj ermetic original, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C, în spații uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE VALABILITATE

18 luni.

AMBALARE

Găleți din plastic de 1.4 kg, 3.5 kg, 6.5 kg, 13.5 kg, 22 kg.

BETOKONTAKT

GRUND PENTRU SUPRAFEȚE NEABSORBANTE



DATE TEHNICE

CONSUM NORMAL
ASPECT PRODUS

PH
TIMPUL DE USCARE DEFINITIVĂ
COV LIMITĂ UE (CAT. A/G)
COV PRODUS

0,15-0,27 KG/M²
PASTĂ VÂSCOASĂ,
OMOGENĂ
8,63
24 ORE
30 G/L (2010)
MAX. 10 G/L

COMPOZIȚIE

Emulsie acrilică pe bază de apă, nisip de cuarț, aditivi speciali.

CULOARE

Roz.

AVANTAJE

- Îmbunătățește aderența acoperirii suprafeței suport;
- Diluarea cu apă;
- Îmbunătățește aderența;
- Simplifică prelucrarea suprafețelor suport cu tencuială, gleturi, adezivi și cu alte materiale de finisare.

Gata de utilizare.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Se utilizează pentru prelucrarea prealabilă a suprafețelor suport dense neabsorbante (beton, tencuieli pe bază de ciment, plăci de marmură, elemente decorative din materiale artificiale, plăci din polistiren etc.). Pentru lucrări la interior și exterior.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT

Suprafața suport trebuie să fie uscată, solidă, curată și lipsită de substanțe care împiedică aderența (grăsimi, praf, bitum etc.). Părțile mici din metal cu urme de coroziune trebuie curățate mecanic și tratate cu grund-modificator de rugină și grund pentru metal. Nu se permite aplicarea grundului pe suprafețe înghețate.

MOD DE APLICARE

Înainte de utilizare grundul se amestecă intens. Se aplică cu bidineaua amestecând continuu. După uscare grundul formează o suprafață aspră.

ATENȚIE!

Lucrările se execută la umbră, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAL

În funcție de tipul suprafeței, consumul în cazul unui strat constituie — 0,15-0,27 kg/m².

USCARE

Timp de uscare — 24 ore.

DEPOZITARE

Se păstrează în ambalaj ermetic original, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C, în spații uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE VALABILITATE

18 luni.

AMBALARE

Găleți din plastic de 1,4 kg, 3,5 kg, 6,5 kg, 13,5 kg.



GLETA SILICONATĂ



GRUND CU FĂINĂ DE CUART

DATE TEHNICE

CONSUM NORMAL

ASPECT PRODUS

PH

VISCOZITATE BROOKFIELD (ROTOR 6, VIT.20/MIN)

TIMPUL DE USCARE DEFINITIVĂ

COV LIMITĂ UE (CAT. A/G)

COV PRODUS

0,33-0,50 KG/M²

PASTĂ VÂSCOASĂ,
OMOGENĂ

7,0-9,0

14000-18000 MPa·s

12 ORE

30 G/L (2010)

MAX. 10 G/L

DESCRIEREA PRODUSULUI

GLETA SILICONATĂ — grund gata de utilizare pentru pregătirea suprafețelor înainte de aplicarea materialelor decorative. Conține hidroemulsie acrilică cu siloxan activ, făină de cuarț și aditivi.

CULOARE

Alb. Se poate nuanța cu vopsea concentrată COLER prin amestecare cu malaxorul de turaj mică sau cu ajutorul sistemului de nuanțare computerizat SupratenColor.

PROPRIETĂȚI

- Aderență excelentă la suporturi minerale;
- Suprafața amorsată este permeabilă la vapori de apă;
- Putere mare de acoperire;
- Rezistentă la factorii atmosferici;
- Pentru lucrări la interior și exterior.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Pentru utilizare în interiorul și exteriorul clădirilor în mod obligatoriu înainte de aplicarea tencuielilor decorative și a vopselelor structurate. Se recomandă pentru amorsarea suprafețelor minerale: cărămidă, beton, beton celular, amestecuri uscate, plăci de gips-carton și alte suprafețe tencuite. Grundul GLETA SILICONATĂ trebuie nuanțat în culoarea materialului decorativ cu o precizie maximă posibilă.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPT

Suprafața suport trebuie să fie uscată, solidă, curată și lipsită de substanțe care împiedică aderența (grăsimi, praf, bitum etc.). În prealabil se amorsează suprafața suport cu SUPRATON, SUPRATON EXTRA sau TUFFUHGPUHT.

MOD DE APLICARE

Înainte de aplicare grundul se amestecă timp de 1-2 minute. Se aplică cu bidineaua într-un singur strat, în direcție orizontală, până la obținerea unei suprafețe de o culoare uniformă. Materialele decorative pot fi aplicate numai după uscarea grundului, cel puțin peste 12 ore. Pentru o mai bună aplicare poate fi diluată cu SUPRATON, dar nu mai mult de 2%.

ATENȚIE!

Lucrările trebuie executate la umbră, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. Se va evita executarea lucrărilor pe timp de ploaie. În cazul aplicării mai multor găleți de grund de aceeași culoare pe o singură suprafață, se amestecă în prealabil într-un singur recipient pentru a evita formarea diferențelor optice pe suprafață. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAL

În funcție de tipul suprafeței, consumul în cazul unui strat constituie 0,33-0,50 kg/m².

USCARE

Timpul de uscare a GLETA SILICONATĂ depinde de absorbția substratului, temperatură, umiditatea aerului și constituie maxim 12 ore. Efectuarea lucrărilor pe preparatul de grunduire umed reduce eficacitatea acestuia.

DEPOZITARE

Se depozitează în ambalaj ermetic original, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C, în spații uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE VALABILITATE

18 luni.

AMBALARE

Găleți din plastic de 4 kg, 7 kg, 14 kg, 22 kg.



NOTA BENE

TENCUIALĂ UNIVERSALĂ IPSOS



DATE TEHNICE (CONF. SM SR EN 13279-1:2010)

RAPORTUL APĂ/IPSOS	0,477
CONȚINUTUL DE LIANȚI DE IPSOS	<50% (TIP B2)
TIMPUL DE PRIZĂ	40 MINUTE
REZISTENȚĂ LA COMPRESIUNE	3,65 N/MM ²
REZISTENȚĂ LA ÎNCOVOIERE	2,28 N/MM ²
REZISTENȚA DE ADERENȚĂ	0,63 N/MM ²
REAȚIA LA FOC	A1

DESCRIEREA PRODUSULUI

NOTA BENE — amestec de tencuială cu aplicare manuală pe bază de ipsos cu agenți reologici și plastifianți.

PROPRIETĂȚI

- Adeziune înaltă;
- Plasticitate sporită;
- Menține capacitatea suprafeței de „a respira”;
- Nu necesită gletuire suplimentară;
- Pentru lucrări la interior.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Se utilizează pentru tencuieli interioare aplicate pe suport de beton, cărămidă și piatră de calcar, pereți din blocuri BCA și beton spongios, blocuri din ipsos și de tip fortan etc.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT

Suprafața suport trebuie să fie uscată, solidă, curată, și lipsită de substanțe care împiedică aderența (grăsimi, praf, bitum etc.). În prealabil suprafața suport absorbantă de umiditate trebuie amorsată cu SUPRATON, SUPRATON EXTRA sau TUFFUHGPUHT; cele neabsorbante — cu BETOHGPUHT.

PREPARAREA PRODUSULUI

Pentru prepararea unui sac — 30 kg de tencuială sunt necesari 6-9 l de apă curată, rece. Cantitatea necesară de material trebuie presărată uniform în vasul cu apă și amestecată cu ajutorul unui malaxor de turaj mică. După cca 5 minute, mortarul se amestecă din nou, până la obținerea unei mase omogene, fără aglomerări. Timpul de aplicare al mortarului — 30-40 minute de la preparare.

MOD DE APLICARE

Grosimea minimă a stratului este de cca 2 mm, cea optimă — 10-15 mm. Mortarul preparat se aplică uniform pe suprafață și se nivelează cu ajutorul unui dreptar. Odată cu începerea procesului de întărire este necesară umezirea suprafeței tencuite și prelucrarea cu ajutorul unei drște spongioase, după care se va face nivelarea cu ajutorul unei drște din inox. În cazul respectării tehnologiei executării lucrărilor prin metoda „lustruirii”, se va obține o suprafață netedă, care nu necesită gletuire suplimentară în cazul lipirii tapetelor, zugrăvirii simple sau aplicării vopselelor structurate și a tencuielilor decorative. Pentru a obține o

suprafață netedă destinată zugrăvirii de înaltă calitate, este necesară gletuirea suplimentară a suprafeței cu EUROFIN, FINITO, EUROFIN SV+, FINITO SV+, MEȘTERUL MANOLE, B-62 șatroc sau ȘATROC. În cazul suprafețelor suport neregulate, care necesită tencuirea în mai multe straturi, se va recomanda, afânarea în formă de „coada rândunicii” a primului strat neîntărit. Tencuirea repetată se va face după uscarea primului strat. Se vor utiliza doar vase și scule curate.

ATENȚIE!

Lucrările se vor efectua în spații uscate, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAT

În dependență de starea suprafeței și grosimea stratului — 8-10 kg/m² la grosimea stratului de 10 mm.

USCARE

Timpul de uscare a NOTA BENE depinde de grosimea stratului, temperatură, umiditate și constituie de la 2 până la 10 zile. Temperatura optimă de uscare — de la +10°C, în condiții de aerisire bună, fără curenți de aer. Utilizarea unui încălzitor puternic sau curenților de aer pot provoca uscarea neuniformă a suprafeței care pot duce la apariția fisurilor.

DEPOZITARE

Se păstrează în ambalaj original intact, pe palete din lemn, în spații uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE PĂSTRARE

6 luni.

AMBALARE

Saci din hârtie de 30 kg.



MOHOLIT

TENCUIALĂ UNIVERSALĂ IPSOS



DATE TEHNICE (CONF. SM SR EN 13279-1:2010)

RAPORTUL APĂ/IPSOS	0,488
CONȚINUTUL DE LIANȚI DE IPSOS	<50% (TIP B2)
TIMPUL DE PRIZĂ	35 MINUTE
REZISTENȚĂ LA COMPRESIUNE	2,87 N/MM ²
REZISTENȚĂ LA ÎNCOVOIERE	1,88 N/MM ²
REZISTENȚA DE ADERENȚĂ	0,57 N/MM ²
REACȚIA LA FOC	A1

DESCRIEREA PRODUSULUI

MOHOLIT — amestec de tencuială cu aplicare manuală pe bază de ipsos cu agenți reologici și plastifianți.

PROPRIETĂȚI

- Adeziune înaltă
- Plasticitate sporită;
- Menține capacitatea suprafeței de „a respira”;
- Nu necesită gletuire suplimentară;
- Pentru lucrări la interior.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Se utilizează pentru tencuieli interioare aplicate pe suport de beton, cărămidă și piatră de calcar, pereți din blocuri BCA și beton spongios, blocuri din ipsos și de tip fortan etc.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT

Suprafața suport trebuie să fie uscată, solidă, curată, și lipsită de substanțe care împiedică aderența (grăsimi, praf, bitum etc.). În prealabil suprafața suport absorbantă de umiditate trebuie amorsată cu SUPRATON, SUPRATON EXTRA sau TUFFUHGPUHT; cele neabsorbante — cu BETOHGPUHT.

PREPARAREA PRODUSULUI

Pentru prepararea unui sac — 30 kg de tencuială sunt necesari 6-9 l de apă curată, rece. Cantitatea necesară de material trebuie presărată uniform în vasul cu apă și amestecată cu ajutorul unui malaxor de turaj mică. După cca 5 minute, mortarul se amestecă din nou, până la obținerea unei mase omogene, fără aglomerări. Timpul de aplicare al mortarului — 30-40 minute de la preparare.

MOD DE APLICARE

Grosimea minimă a stratului este de cca 2 mm, cea optimă — 10-15 mm. Mortarul preparat se aplică uniform pe suprafață și se nivelează cu ajutorul unui dreptar. Odată cu începerea procesului de întărire este necesară umezirea suprafeței tencuite și prelucrarea cu ajutorul unei drște spongioase, după care se va face nivelarea cu ajutorul unei drște din inox. În cazul respectării tehnologiei executării lucrărilor prin metoda „lustruirii”, se va obține o suprafață netedă, care nu necesită gletuire suplimentară în cazul lipirii tapetelor, zugrăvirii simple sau aplicării vopselelor structurate și a tencuielilor decorative. Pentru a obține o

suprafață netedă destinată zugrăvirii de înaltă calitate, este necesară gletuirea suplimentară a suprafeței cu EUROFIN, FINITO, EUROFIN SV+, FINITO SV+, MEȘTERUL MANOLE, B-62 șatroc sau ȘATROC. În cazul suprafețelor suport neregulate, care necesită tencuirea în mai multe straturi, se va recomanda, afânarea în formă de „coada rândunicii” a primului strat neîntărit. Tencuirea repetată se va face după uscarea primului strat. Se vor utiliza doar vase și scule curate.

ATENȚIE!

Lucrările se vor efectua în spații uscate, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAL

În dependență de starea suprafeței și grosimea stratului — 8-10 kg/m² la grosimea stratului de 10 mm.

USCARE

Timpul de uscare a MOHOLIT depinde de grosimea stratului, temperatură, umiditate și constituie de la 2 până la 10 zile. Temperatura optimă de uscare — de la +10°C, în condiții de aerisire bună, fără curenți de aer. Utilizarea unui încălzitor puternic sau curenților de aer pot provoca uscarea neuniformă a suprafeței care pot duce la apariția fisurilor.

DEPOZITARE

Se păstrează în ambalaj original intact, pe palete din lemn, în spații uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE PĂSTRARE

6 luni.

AMBALARE

Saci din hârtie de 30 kg.

Red:3 din 23.07.2021



ORIZONT

TENCUIALĂ UNIVERSALĂ IPSOS



DATE TEHNICE (CONF. SM SR EN 13279-1:2010)

RAPORTUL APĂ/IPSOS	0,481
CONȚINUTUL DE LIANȚI DE IPSOS	<50% (TIP B2)
TIMPUL DE PRIZĂ	42 MINUTE
REZISTENȚĂ LA COMPRESIUNE	2,88 N/MM ²
REZISTENȚĂ LA ÎNCOVOIERE	1,88 N/MM ²
REZISTENȚA DE ADERENȚĂ	0,23 N/MM ²
REAȚIA LA FOC	A1

DESCRIEREA PRODUSULUI

ORIZONT — amestec de tencuială cu aplicare manuală pe bază de ipsos cu agenți reologici și plastifianți.

PROPRIETĂȚI

- Adeziune înaltă;
- Plasticitate sporită;
- Menține capacitatea suprafeței de „a respira”;
- Nu necesită gletuire suplimentară;
- Pentru lucrări la interior.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Se utilizează pentru tencuieli interioare aplicate pe suport de beton, cărămidă și piatră de calcar, pereți din blocuri BCA și beton spongios, blocuri din ipsos și de tip fortan etc.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT

Suprafața suport trebuie să fie uscată, solidă, curată, și lipsită de substanțe care împiedică aderența (grăsimi, praf, bitum etc.). În prealabil suprafețele suport absorbante de umiditate trebuie amorsate cu SUPRATON, SUPRATON EXTRA sau TUFFUHGPUHT; cele neabsorbante — cu BETOHGPUHT.

PREPARAREA PRODUSULUI

Pentru prepararea unui sac — 30 kg de tencuială sunt necesari 6-9 l de apă curată, rece. Cantitatea necesară de material trebuie presărată uniform în vasul cu apă și amestecată cu ajutorul unui malaxor de turaj mică. După cca 5 minute, mortarul se amestecă din nou, până la obținerea unei mase omogene, fără aglomerări. Timpul de aplicare al mortarului — 30-40 minute de la preparare.

MOD DE APLICARE

Grosimea minimă a stratului este de cca 2 mm, cea optimă — 10-15 mm. Mortarul preparat se aplică uniform pe suprafață și se nivelează cu ajutorul unui dreptar. Odată cu începerea procesului de întărire este necesară umezirea suprafeței tencuite și prelucrarea cu ajutorul unei drște spongioase, după care se va face nivelarea cu ajutorul unei drște din inox. În cazul respectării tehnologiei executării lucrărilor prin metoda „lustruirii”, se va obține o suprafață netedă, care nu necesită gletuire suplimentară în cazul lipirii tapetelor, zugrăvirii simple sau aplicării vopselelor structurate și a tencuielilor decorative. Pentru a obține o suprafață netedă destinată zugrăvirii de înaltă calitate, este necesară gletuirea suplimentară a suprafeței cu EUROFIN, FINITO,

EUROFIN SV+, FINITO SV+, MEȘTERUL MANOLE, B-62 șatroc sau ȘATROC. În cazul suprafețelor suport neregulate, care necesită tencuirea în mai multe straturi, se va recomanda, afânarea în formă de „coada rândunicii” a primului strat neîntărit. Tencuirea repetată se va face după uscarea primului strat. Se vor utiliza doar vase și scule curate.

ATENȚIE!

Lucrările se vor efectua în spații uscate, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAL

În dependență de starea suprafeței și grosimea stratului — 8-10 kg/m² la grosimea stratului de 10 mm.

USCARE

Timpul de uscare a ORIZONT depinde de grosimea stratului, temperatură, umiditate și constituie de la 2 până la 10 zile. Temperatura optimă de uscare — de la +10°C, în condiții de aerisire bună, fără curenți de aer. Utilizarea unui încălzitor puternic sau curenților de aer pot provoca uscarea neuniformă a suprafeței care pot duce la apariția fisurilor.

DEPOZITARE

Se păstrează în ambalaj original intact, pe palete din lemn, în spații uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE PĂSTRARE

6 luni.

AMBALARE

Saci din hârtie de 30 kg.

Red:3 din 23.07.2021



SVG-100

TENCUIALĂ IPSOS



DATE TEHNICE (CONF. SM SR EN 13279-1:2010)

RAPORTUL APĂ/IPSOS	0,468
CONȚINUTUL DE LIANȚI DE IPSOS	<50% (TIP B2)
TIMPUL DE PRIZĂ	37 MINUTE
REZISTENȚĂ LA COMPRESIUNE	2,25 N/MM ²
REZISTENȚĂ LA ÎNCOVOIERE	1,453 N/MM ²
REZISTENȚA DE ADERENȚĂ	0,54 N/MM ²
REAȚIA LA FOC	A1

DESCRIEREA PRODUSULUI

SVG-100 — amestec de tencuială cu aplicare mecanizată pe bază de ipsos, adaosuri pentru adeziune, plastifcatori.

PROPRIETĂȚI

- Productivitate ridicată;
- Aderență sporită și plasticitate;
- Timp de lucru optimizat;
- Se aplică și se nivelează ușor;
- Pentru lucrări la interior.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Recomandat pentru aplicare mecanizată, care asigură o productivitate mai înaltă în comparație cu cea manuală. Excelent pentru tencuirea pereților din beton, cărămidă, piatră de calcar, precum și pereților din blocuri de tip "fortan", beton celular și altele, la interior în încăperi cu umiditate normală.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT

Suprafața suport trebuie să fie stabilă, uscată și desprăfuită. Tencuielile friabile și rugozitățile se vor înlătura. Elementele de metal proeminente se protejează de coroziune. Suprafața suport în prealabil se amorsează.

MOD DE APLICARE

Mașina de tencuire se pregătește de lucru conform instrucțiunii de exploatare. Preventiv amestecul uscat se presară în buncărul mașinii de tencuire. Se setează consumul necesar de apă în pompa de apă în dependență de consistența necesară a mortărului, care trebuie să fie în raport de 14-15 l de apă la un sac de amestec uscat. Se aplică prin metoda de pulverizare a tencuielii. După aplicare mortarul se nivelează cu dreptarul. După începutul prizei, la necesitate, suprafața se îndreaptă, se netezește sau se lustruiește. Se vor utiliza doar vase și scule curate.

ATENȚIE!

Lucrările se vor executa la umbră, în încăperi uscate la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAL

În dependență de starea suprafeței — 10 kg/m² la grosimea stratului de 10 mm.

DEPOZITARE

Se păstrează în ambalaj original intact, pe palete din lemn, în spații uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE PĂSTRARE

6 luni.

AMBALARE

Saci din hârtie de 30 kg.



GȘM-15

TENCUIALĂ IPSOS APLICARE MECANIZATĂ



DATE TEHNICE (CONF. SM SR EN 13279-1:2010)

RAPORTUL APĂ/IPSOS	0,45
CONȚINUTUL DE LIANȚI DE IPSOS	<50% (TIP B2)
TIMPUL DE PRIZĂ	88 MINUTE
REZISTENȚĂ LA COMPRESIUNE	2,60 N/MM ²
REZISTENȚĂ LA ÎNCOVOIERE	1,37 N/MM ²
REZISTENȚA DE ADERENȚĂ	0,87 N/MM ²
REAȚIA LA FOC	A1

DESCRIEREA PRODUSULUI

GȘM-15 — amestec de tencuială cu aplicare mecanizată pe bază de ipsos de calitate superioară, polimeri și plastifianți.

PROPRIETĂȚI

- Productivitate înaltă;
- Adeziune înaltă și plasticitate;
- Aplicare și nivelare ușoară;
- Menține capacitatea suprafeței de „a respira”;
- Pentru lucrări la interior.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Se utilizează pentru tencuirea de calitate a pereților și tavanelor prin metoda mecanizată, care asigură o productivitate mai înaltă în comparație cu cea manuală, în special, în cazul unor volume mari de lucrări. Se utilizează pentru tencuirea pereților din beton, cărămidă, piatră de var, precum și a pereților din plăci de ipsos, a blocurilor de tip „fortan”, beton celular ș.a.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPT

Suprafața suport trebuie să fie solidă, curată, fără pete de grăsime și praf. Tencuielile friabile și rugozitățile se vor înlătura. Suprafețele suport absorbante de umiditate se amorsează cu SUPRATON EXTRA sau TUFFUHGPUHT; cele neabsorbante — cu BETOHGPUHT.

MOD DE APLICARE

În prealabil, într-un rezervor al pompei de amestecare a mortarului din mașină se introduce amestec uscat. Se fixează consumul de apă ce pătrunde în pompă conform consistenței necesare de mortar. Aplicarea se face prin stropirea tencuielii. După aplicarea mortarului, acesta se nivelează cu ajutorul unui dreptar. În caz de necesitate, după începutul prizei mortarului, au loc lucrări de nivelare, gletuire și netezire a suprafeței prelucrate. Se vor utiliza numai vase și scule curate.

ATENȚIE!

Lucrările se vor executa la umbră, în spații uscate, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAL

În funcție de starea suprafeței 10 kg/m² la grosimea stratului de 10 mm.

DEPOZITARE

Se păstrează în ambalaj original intact, pe palete din lemn, în spații uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE PĂSTRARE

6 luni.

AMBALARE

Saci din hârtie de 30 kg.



SV 75



TENCUIALĂ UNIVERSALĂ CIMENT CU APLICARE MANUALĂ ȘI MECANIZATĂ

DATE TEHNICE (CONF. SM EN 998-1:2017)

CULOARE	ALB/GRI
DENSITATEA MORTARULUI ÎNTĂRIT	1423/1162 KG/M ³
REZISTENȚA LA COMPRESIUNE (CLASA)	3,84/5,03 N/MM ² (CS III)
REZISTENȚA LA COMPRESIUNE DUPĂ ÎNGHEȚ-DEZGHEȚ (CLASA)	2,73/2,89 N/MM ² (CS II)
REZISTENȚA DE ADERENȚĂ LA MORTARUL ÎNTĂRIT	0,117/0,237 N/MM ²
ABSORBȚIA DE APĂ PRIN CAPILARITATE (CLASA)	2,5/2,0 KG/M ² (W _{c0})
CONDUCTIVITATEA TERMICĂ	0,45/0,25 W/mK

DESCRIEREA PRODUSULUI

SV 75 — amestec de tencuială pentru aplicare manuală și mecanizată pe bază de ciment de calitate superioară cu polimeri, plastifianți și umpluturi minerale.

CULOARE

Alb, gri.

PROPRIETĂȚI

- Productivitate înaltă;
- Adeziune înaltă;
- Plasticitate;
- Aplicare și nivelare ușoară;
- Menține capacitatea suprafeței de „a respira”;
- Pentru lucrări la interior și exterior.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Destinată încăperilor cu umiditate ridicată. Se utilizează pentru tencuirea de calitate a pereților și tavanelor prin metoda mecanizată, care asigură o productivitate mai înaltă în comparație cu cea manuală, în special, în cazul unor lucrări cu volum mare. Se utilizează pentru tencuirea pereților exteriori din beton, cărămidă, precum și a pereților din plăci de ipsos, a blocurilor de tip fortan, beton celular etc.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT

Suprafața suport trebuie să fie uscată, solidă, curată și lipsită de substanțe care împiedică aderența (grăsimi, praf, bitum etc.). Este necesară înlăturarea tencuielilor friabile și a denivelărilor. Suprafețele suport absorbante de umiditate trebuie curățate de praf și amorțate cu SUPRATON EXTRA, TUFFUHGPUHT sau SUPRATON LUX BIOCID; cele neabsorbante — cu BETOHGPUHT.

PREPARAREA PRODUSULUI

La aplicarea manuală, pentru prepararea unui sac — 25 kg de tencuială sunt necesari 5,0-6,25 l de apă curată și rece. Cantitatea necesară de material trebuie presărată uniform în vasul cu apă și amestecată cu ajutorul unui malaxor de turaj mică. După cca 5 minute, mortarul se amestecă din nou, până la obținerea unei mase omogene, fără aglomerări.

MOD DE APLICARE

Prelabil, amestecul uscat va fi introdus în rezervorul mașinii de amestecare a mortarului. Fixându-se consumul de apă ce pătrunde în pompă conform consistenței necesare de mortar. Aplicarea se face prin stropirea tencuielii. După aplicarea mortarului, acesta va fi nivelat cu ajutorul unui dreptar. În caz de necesitate, după începutul prizei mortarului, vor avea loc lucrări de nivelare, gletuire și netezire a suprafeței prelucrate. Se vor utiliza doar vase și scule curate.

ATENȚIE!

Lucrările se vor efectua la umbră, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAL

În funcție de starea suprafeței, consumul constituie 10-12 kg/m² la grosimea stratului de 10 mm.

DEPOZITARE

Se păstrează în ambalaj original intact, pe palete din lemn, în spații uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE PĂSTRARE

12 luni.

AMBALARE

Saci din hârtie de 25 kg.



CȘM-50



TENCUIALĂ CIMENT CU APLICARE MECANIZATĂ

DATE TEHNICE (CONF. SM EN 998-1:2017)

DENSITATEA MORTARULUI ÎNTĂRIT	1495 KG/M ³
REZISTENȚA LA COMPRESIUNE (CLASA)	7,04 N/MM ² (CS IV)
REZISTENȚA LA COMPRESIUNE DUPĂ ÎNGHEȚ-DEZGHEȚ (CLASA)	5,43 N/MM ² (CS III)
REZISTENȚA DE ADERENȚĂ LA MORTARUL ÎNTĂRIT	0,124 N/MM ²
ABSORBȚIA DE APĂ PRIN CAPILARITATE (CLASA)	1,5 KG/M ² (W _{c0})
CONDUCTIVITATEA TERMICĂ	0,33 W/mK
REACȚIE LA FOC	A1

DESCRIEREA PRODUSULUI

CȘM-50 — amestec de tencuială pentru aplicare mecanizată pe bază de ciment de calitate superioară cu polimeri și plastifianți.

PROPRIETĂȚI

- Productivitate înaltă;
- Aderență înaltă;
- Plasticitate;
- Aplicare și nivelare ușoară;
- Menține capacitatea suprafeței de „a respira”;
- Pentru lucrări la interior și exterior.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Destinată pentru încăperi la interior cu nivel ridicat de umiditate. Se utilizează pentru tencuirea de calitate a pereților și tavanelor prin metoda mecanizată, care asigură productivitate mai înaltă în comparație cu metoda manuală, în special, în cazul unor volume mari de lucrări. Se utilizează pentru tencuirea pereților din beton, cărămidă, precum și a pereților din blocuri de ipsos, calcar, beton celular, tip fortan etc.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT

Suprafața suport trebuie să fie uscată, solidă, curată și lipsită de substanțe care împiedică aderența (grăsimi, praf, bitum etc.). Este necesară înlăturarea tencuielilor friabile și a rugozităților. Suprafețele suport absorbante de umiditate trebuie amorțate cu SUPRATON EXTRA, TUFFUHGPUHT sau SUPRATON LUX BIOCID; cele neabsorbante — cu BETOHGPUHT.

PREPARAREA PRODUSULUI

În prealabil, în rezervorul pompei de mortar se toarnă amestecul uscat. Se reglează debitul de apă care intră în pompă pentru obținerea mortarului de consistența necesară. Pentru prepararea mortarului va fi utilizată cantitatea unui sac — 30 kg de tencuială cu 9 l de apă curată și rece.

MOD DE APLICARE

Aplicarea se face prin “stropirea” tencuielii. După aplicarea mortarului, acesta este nivelat cu ajutorul unui dreptar. După începerea prizei mortarului, după caz, are loc nivelarea, gletuirea și netezirea suprafeței prelucrate. Se utilizează doar vase și scule curate.

ATENȚIE!

Lucrările se vor utiliza la umbră, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAL

În funcție de starea suprafeței 10 kg/m² la grosimea stratului de 10 mm.

DEPOZITARE

Se păstrează în ambalaj original intact, pe palete din lemn, în spații uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE PĂSTRARE

12 luni.

AMBALARE

Saci din hârtie de 30 kg.



OPTIM



MORTAR DE TENCUIALĂ ȘI PENTRU REALIZAREA ȘAPELOR DE EGALIZARE

DATE TEHNICE (CONF. SM SR EN 13813:2010)

REZISTENȚA LA COMPRESIUNE (CLASA)	9,8 N/MM ² (C7)
REZISTENȚA LA ÎNCOVOIERE (CLASA)	2,09 N/MM ² (F2)
REZISTENȚA LA UZURĂ BÖHME (CLASA)	12,9 CM ³ /50CM ² (F2)

DATE TEHNICE (CONF. SM EN 998-1:2017)

DENSITATEA MORTARULUI ÎNTĂRIT	1615 KG/M ³
REZISTENȚA LA COMPRESIUNE (CLASA)	9,8 N/MM ² (CS IV)
REZISTENȚA LA COMPRESIUNE DUPĂ ÎNGHEȚ-DEZGHEȚ (CLASA)	4,26 N/MM ² (CS III)
REZISTENȚA DE ADERENȚĂ LA MORTARUL ÎNTĂRIT	0,364 N/MM ²
ABSORBȚIA DE APĂ PRIN CAPILARITATE (CLASA)	2,75 KG/M ² (W _{c0})
CONDUCTIVITATEA TERMICĂ	0,61 W/mK
REACȚIE LA FOC	A1

DESCRIEREA PRODUSULUI

OPTIM — amestec de tencuială pentru aplicare manuală și realizarea șapelor de egalizare pe bază de ciment de calitate superioară cu nisip sortat și plastifianți.

PROPRIETĂȚI

- Adeziune înaltă;
- Plasticitate;
- Pentru lucrări la interior și exterior.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Destinat pentru tencuirea pereților din beton, cărămidă, blocuri din calcar, precum și a pereților din plăci de ipsos, a blocurilor de tip fortan, beton celular etc. la interiorul și exteriorul clădirilor. De asemenea se utilizează pentru repararea și realizarea șapelor de egalizare cu grosimea de cca 30-60 mm (conform normativelor și normelor în construcție), exploatate în condițiile unui trafic moderat și mic.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT

Suprafața suport trebuie să fie uscată, solidă, curată și lipsită de substanțe care împiedică aderența (grăsimi, praf, bitum etc.). În cazul șapelor suport slabe, care se macină, trebuie înlăturate până la stratul de bază. Suprafețele suport absorbante de umiditate trebuie amorțate cu SUPRATON EXTRA, TUFFUHGPUHT sau SUPRATON LUX BIOCID; cele neabsorbante — cu BETOHGPUHT.

PREPARAREA PRODUSULUI

Pentru prepararea unui sac — 25 kg de mortar sunt necesari 5 l de apă curată și rece. Cantitatea necesară de material trebuie presărată uniform în vasul cu apă și amestecată cu ajutorul unui malaxor de turaj mică. În cazul pregătirii șapelor, grosimea cărora depășește 30 mm, este necesară adăugarea pietrișului cu diametrul 4-12 mm, conform proporției — 6,5 kg pietriș la un sac de amestec. După cca 5 minute, mortarul se amestecă din nou, până la obținerea unei mase omogene, fără aglomerări.

MOD DE APLICARE

Tencuirea pereților. Mortarul preparat se aplică uniform pe suprafață și se nivelează cu ajutorul unui dreptar. După întărirea

Red:3 din 24.12.2021

mortarului, suprafața tencuită se va umezi și dăruici. În cazul în care suprafața este neregulată și va fi necesară nivelarea în mai multe straturi, atunci stratul neîntărit se va afâna în formă de „coada rândunicii”. Grosimea maximă a tencuielii — 35 mm; grosimea maximă a unui strat — 20 mm; grosimea minimă a unui strat — 10 mm.

Realizarea șapelor de egalizare. Pe perimetrul încăperii de perete se montează fâșii de separație din polistiren expandat sau izolon cu grosimea de 4-6 mm și înălțimea ce depășește cu 20-30 mm nivelul la care va fi turnată șapa. Pe suprafețele de peste 30 m² sau lungimi mai mari de 10 m trebuie executate obligatoriu rosturi de deformație. Fâșiile de separație din polistiren expandat se vor fixa de pardoseală, de perete cu adeziv pentru montaj BAGHETA. După întărirea șapei, părțile proeminente de polistiren sau izolon se înlătură cu ajutorul unui cuțit. Pe suprafața anterior pregătită, la fiecare 1,5-2 m, se vor instala profile. Amestecul va fi întins pe suprafață cu ajutorul unui dreptar sau al unei dăruici, apoi uniformizat și netezit. Deplasarea tehnologică se permite peste 48 ore. Rezistența finală este obținută în a 28-a zi.

ATENȚIE!

Lucrările se vor executa la umbră, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAL

La tencuirea pereților — 16 kg/m² la grosimea stratului de 10 mm; la realizarea șapelor de egalizare — 15 kg/m² la grosimea stratului de 10 mm.

DEPOZITARE

Se păstrează în ambalaj original intact, pe palete din lemn, în spații uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE PĂSTRARE

12 luni.

AMBALARE

Saci din hârtie de 25 kg.



ZIDAR

MORTAR ZIDĂRIE PEREȚI



DATE TEHNICE (CONF. SM EN 998-2:2017)

REZISTENȚA LA COMPRESIUNE (CLASA)
REZISTENȚA DE ADERENȚĂ LA TRACȚIUNE
ABSORBȚIA DATORITĂ ACȚIUNII CAPILARE/
COEFICIENTUL DE ABSORBȚIE
DENSITATEA MORTARULUI ÎNTĂRIT
CONDUCTIVITATEA TERMICĂ
REACȚIE LA FOC

8,5 N/MM² (M5)
0,159 N/MM²
0,38 KG/(M²*MIN^{0.5})
1650 KG/M³
0,61 W/mK
A1

DESCRIEREA PRODUSULUI

ZIDAR — amestec pentru zidărie pereți pe bază de ciment de mărci speciale cu umpluturi minerale, plastifianți și modificatori.

PROPRIETĂȚI

- Rezistență la apă;
- Rezistență la îngheț;
- Pentru lucrări la interior și exterior.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Destinat pentru ridicarea pereților interiori și exteriori, a pereților despărțitori din cărămidă, blocuri BCA și beton spongios de tip fortan, piatră de var etc.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT

Blocurile, înainte de a fi montate, în prealabil vor fi curățate de praf, de impurități și de alte substanțe anti-aderente și se umezesc prin stropire. Se înlătură porțiunile friabile.

PREPARAREA PRODUSULUI

Pentru prepararea unui sac — 25 kg de amestec sunt necesari 5-5,5 l de apă curată și rece. Cantitatea necesară de adeziv trebuie presărată uniform în vasul cu apă și amestecată cu ajutorul unui malaxor de turaj mică. După cca 5 minute, mortarul se amestecă din nou, până la obținerea unei mase omogene, fără aglomerări. Timpul de utilizare a amestecului de mortar — 1-1,5 ore, în funcție de temperatura mediului și umiditate.

MOD DE APLICARE

Mortarul se aplică pe suprafețele îmbinate ale blocurilor, cărămidilor sau pe suprafețele pe care aceste blocuri vor fi lipite, fiind netezite cu o spatulă dințată sau cu mistria. Mărimea dinților — de la 4 la 10 mm, în funcție de mărimea exactă a blocurilor. Poziția blocurilor așezate pe amestecul de mortar vor fi fixate timp de 3 minute de la așezare cu ajutorul unui ciocan de cauciuc. Se vor utiliza doar vase și scule curate.

ATENȚIE!

Lucrările se vor executa la umbră, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAL

La zidirea pereților cu grosimea rostului de 10 mm, în dependență de blocurile utilizate, un sac ajunge pentru: 2 m² zidărie din cotileț, 4 m² zidărie din fortan cu lățimea 120 mm și 0,7 m² zidărie din cărămidă plină.

DEPOZITARE

Se păstrează în ambalaj original intact, pe palete din lemn, în spații uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE PĂSTRARE

12 luni.

AMBALARE

Saci din hârtie de 25 kg.



TERMOCĂMIN 700



ADEZIV SOBE ȘI ȘEMINEE

DATE TEHNICE (CONF. SM EN 12004+A1:2017)

CLASA ADEZIVULUI	C1
TIMP DESCHIS	0,944 N/MM ²
REZISTENȚA ÎNȚĂLĂ DE ADERENȚĂ LA TRACȚIUNE	1,172 N/MM ²
REZISTENȚA DE ADERENȚĂ LA TRACȚIUNE DUPĂ CICLURI ÎNGHEȚ-DEZGHEȚ	0,973 N/MM ²
REZISTENȚA DE ADERENȚĂ LA TRACȚIUNE DUPĂ IMERSIE ÎN APĂ	0,650 N/MM ²
REZISTENȚA DE ADERENȚĂ LA TRACȚIUNE DUPĂ ÎMBĂTRÂNIRE TERMICĂ	0,732 N/MM ²
REAȚIE LA FOC	A1

DESCRIEREA PRODUSULUI

TERMOCĂMIN 700 – adeziv pentru zidirea, reparația și placarea sobelor și șemineelor. Pe bază de ciment de mărci speciale cu plastifianți, umpluturi termo rezistente și adaosuri.

CULOARE

Gri.

PROPRIETĂȚI

- Temperatura de exploatare până la +450°C;
- Posedă adeziune și plasticitate înaltă;
- Se aplică și se nivelează ușor pe suprafață;
- Nu permite apariția fisurilor de contracție;
- Păstrează capacitatea suprafeței de „a respira”;
- Pentru lucrări la interior și exterior.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Se utilizează pentru zidirea și reparația sobelor și șemineelor, cu regimul de temperatură nu mai mare de +450°C, din cărămidă refractară, piatră naturală și alte materiale. Amestecul poate fi utilizat atât în scopuri casnice, cât și industriale.

Placarea sobelor și șemineelor cu plăci ceramice se permite pe suprafețe care se încălzesc la temperatura maximă de +450°C.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT

Suprafața cărămidii sau a altui material de zidărie se curăță de praf și se umezește prin cufundare în apă pe 5-10 secunde. Nu se recomandă utilizarea cărămidii cu urme de funingine sau ulei.

PREPARAREA PRODUSULUI

Pentru prepararea unui sac — 25 kg de amestec sunt necesari 5,25-5,75 l de apă curată și rece. Cantitatea necesară de material se presară uniform în vasul cu apă și este amestecată cu ajutorul unui malaxor de turaj mică. După o perioadă de 5 minute, mortarul se mai amestecă o dată, până la obținerea unei mase omogene, fără aglomerări.

MOD DE APLICARE

Zidărie. Pe suprafața cărămidii se aplică cantitatea de mortar, care va asigura grosimea dorită a rostului și se pune în zidărie. Surplusul de mortar se îndepărtează. Grosimea stratului 3-13 mm.

Reparație. Rosturile dintre cărămizi se curăță până la adâncimea de 1-2 cm, cu peria se elimină praful dintre cărămizi. Cu ajutorul unei perii umeziți abundant rostul curățat. Cu ajutorul unei seringi de construcție sau de cofetărie se injectează treptat mortarul pregătit în rostul dintre cărămizi până la umplerea completă. Surplusul de mortar se elimină, rosturile se netezesc.

Fățuire. Se curăță rosturile de mortar la o adâncime de 5-7 mm. Se curăță minuțios suprafața sobei sau șemineului, se umezește cu apă. Cu o gletieră zimțată se aplică mortarul pe o suprafață de 4-6 plăci, se netezește pe verticală și orizontală. Placa umezită se apasă cu efort. Se permite corectarea poziției plăcii în decurs de 3-4 minute. Surplusul de mortar se îndepărtează, lăsând spațiu pentru chituiră rosturilor.

Începutul exploatării. Soba sau șemineul trebuie încălzite nu mai devreme de 14 zile de la finisarea lucrărilor. Încălzirea se efectuează treptat, utilizând pentru prima dată doar 50% din capacitatea sobei sau șemineului.

După finisarea lucrărilor sculele se spală minuțios cu apă curată.

ATENȚIE!

Lucrările se vor executa la umbră, la o temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAL

La placare, în funcție de grosimea stratului de amestec:

la o zimțare de 6 mm — 3,0-3,5 kg/m²;

la o zimțare de 8 mm — 4,0-4,5 kg/m².

DEPOZITARE

Se păstrează în ambalaj original intact, pe palete din lemn, în spații uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE PĂSTRARE

12 luni.

AMBALARE

Saci din hârtie de 25 kg.

MEȘTER FIX

AMESTEC USCAT
UNIVERSAL IPSOS



DATE TEHNICE (CONF. SM SR EN 13279-1:2010)

RAPORTUL APĂ/IPSOS	0,36
CONȚINUTUL DE LIANȚI DE IPSOS	>50% (TIP C7)
REZISTENȚA LA COMPRESIUNE	7,19 N/MM ²
REZISTENȚA LA ÎNCOVOIERE	1,96 N/MM ²
REZISTENȚA DE ADERENȚĂ	0,742 N/MM ²
FINEȚE 200 MKM	0,22 %
FINEȚE 100 MKM	2,3 %
REAȚIE LA FOC	A1

DESCRIEREA PRODUSULUI

MEȘTER FIX — amestec uscat universal pe bază de ipsos cu polimeri speciali, agenți reologici și plastifianți.

PROPRIETĂȚI

- Timp optim de întărire a mortarului la executarea lucrărilor de montaj electric;
- Plasticitate;
- Grad de tehnicitate;
- Adeziune și rezistență sporită;
- Pentru lucrări la interior.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Se utilizează pentru etanșarea fisurilor, a defectelor, cât și pentru gletuirea suprafețelor din ipsos, din ciment, beton, etc. Este destinat în special pentru montajul electric: montarea plăcilor de rozetă, a cutiilor de distribuție etc. De asemenea cu acest amestec pot fi lipite elemente decorative din ipsos.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT

Suprafața suport trebuie să fie uscată, solidă, curată, și lipsită de substanțe care împiedică aderența (grăsimi, praf, bitum etc.). Suprafețele suport absorbante de umiditate se amorsează cu SUPRATON sau SUPRATON EXTRA; cele neabsorbante — cu BETOHGPUHT.

PREPARAREA PRODUSULUI

Pentru prepararea a 3 kg de amestec uscat sunt necesari 0,9-1,2 l de apă curată și rece. Cantitatea necesară de amestec trebuie presărată uniform în vasul cu apă și se amestecă cu ajutorul unui malaxor de turație mică. După cca 5 minute, mortarul se amestecă din nou, până la obținerea unei mase omogene, fără aglomerări. Timpul de lucru cu mortarul — aproximativ 10-12 minute.

ATENȚIE!

Lucrările se vor efectua la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

DEPOZITARE

Se păstrează în ambalaj ermetic original, pe palete din lemn, în spații uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE VALABILITATE

6 luni.

AMBALARE

Găleți din plastic de 3 kg.



EUROFIN

GLET IPSOS



DATE TEHNICE (CONF. SM SR EN 13279-1:2010)

RAPORTUL APĂ/IPSOS	0,36
CONȚINUTUL DE LIANȚI DE IPSOS	<50% (TIP C6)
TIMPUL DE PRIZĂ	120 MIN.
REZISTENȚĂ LA COMPRESIUNE	9,86 N/MM ²
REZISTENȚĂ LA ÎNCOVOIERE	3,22 N/MM ²
REZISTENȚA DE ADERENȚĂ	2,097 N/MM ²
FINEȚE 200 MKM	0,08 %
REAȚIE LA FOC	A1

DESCRIERE PRODUS

EUROFIN — glet pe bază de ipsos cu polimeri, agenți reologici și aditivi.

PROPRIETĂȚI

- Adeziune înaltă;
- Plasticitate;
- Aplicabilitate ușoară;
- Pentru lucrări la interior.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Se utilizează pentru gletuirea suprafețelor din beton, ciment, ipsos și a altor suprafețe de origine minerală; chituiră fisurilor și a altor defecte ale plăcilor de gips-carton (PGC); chituiră încheieturilor PGC, utilizând panglici de armare; lipirea PCG și a panourilor combinate pe bază de ipsos; chituiră rosturilor și neregularităților articolelor din beton armat; pregătirea suprafeței pentru lucrări de zugrăvire, lipirea tapetelor și aplicarea altor materiale decorative.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPT

Suprafața suport trebuie să fie uscată, solidă, curată și lipsită de substanțe care împiedică aderența (grăsimi, praf, bitum etc.). Suprafețele suport absorbante de umiditate se amorsează cu SUPRATON, SUPRATON EXTRA sau TUFFUHGPUHT; cele neabsorbante — cu BETOHGPUHT.

PREPARAREA PRODUSULUI

Pentru prepararea unui sac — 18 kg de glet sunt necesari 6,3-7,2 l de apă curată și rece. Cantitatea necesară de glet trebuie presărată uniform în vasul cu apă și amestecată cu ajutorul unui malaxor de turaj mică. După cca 5 minute, mortarul se amestecă din nou, până la obținerea unei mase omogene, fără aglomerări. Pentru obținerea unei consistențe mai fluide, se va adăuga apă și se va omogeniza. În funcție de temperatura și umiditatea aerului, mortarul gata preparat se va aplica timp de 45 minute.

MOD DE APLICARE

Gletul se va aplica în strat uniform cu ajutorul unei driște. Grosimea recomandată a stratului este de până la 4 mm, în etape. Neregularitățile apărute se lichidează prin șlefuire cu hârtie șmirghel mărunță. Se vor utiliza doar vase și scule curate.

ATENȚIE!

Lucrările se vor executa în spații uscate, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAL

Pentru gletuire continuă — 1,2-3,0 kg/m² la grosimea stratului de 1 mm; pentru chituiră încheieturilor PGC — 0,5 kg/m².

DEPOZITARE

Se păstrează în ambalaj original intact, pe palete din lemn, în spații uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE PĂSTRARE

6 luni.

AMBALARE

Saci din hârtie de 5 kg, 18 kg.



FINITO

GLET IPSOS



DATE TEHNICE (CONF. SM SR EN 13279-1:2010)

RAPORTUL APĂ/IPSOS	0,36
CONȚINUTUL DE LIANȚI DE IPSOS	<50% (TIP C6)
TIMPUL DE PRIZĂ	165 MIN.
REZISTENȚĂ LA COMPRESIUNE	8,12 N/MM ²
REZISTENȚĂ LA ÎNCOVOIERE	2,53 N/MM ²
REZISTENȚA DE ADERENȚĂ	1,444 N/MM ²
FINEȚE 200 MKM	0,05 %
REACȚIE LA FOC	A1

DESCRIEREA PRODUSULUI

FINITO — glet pe bază de ipsos cu polimeri, agenți reologici și aditivi.

PROPRIETĂȚI

- Adeziune înaltă;
- Plasticitate mare;
- Aplicabilitate ușoară;
- Pentru lucrări la interior.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Se utilizează pentru gletuirea suprafețelor de beton, ciment, ipsos și altor suprafețe de origine minerală; înlăturarea fisurilor și altor defecte ale plăcilor de gips-carton (PGC); umplerea rosturilor de îmbinare a PGC, utilizând benzi de armare; lipirea PGC și a ornamentelor din ipsos; umplerea rosturilor și a adânciturilor la elementele prefabricate din beton armat.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPT

Suprafața suport trebuie să fie uscată, solidă, curată și lipsită de substanțe care împiedică aderența (grăsimi, praf, bitum etc.). Suprafețele suport absorbante de umiditate se amorsează cu SUPRATON, SUPRATON EXTRA sau TUFFUHGPUHT; cele neabsorbante — cu BETOHGPUHT.

PREPARAREA PRODUSULUI

Pentru prepararea unui sac — 18 kg de glet sunt necesari 6,3-7,2 l de apă curată și rece. Cantitatea necesară de glet trebuie presărată uniform în vasul cu apă și amestecată cu ajutorul unui malaxor de turaj mică. După cca 5 minute, mortarul se amestecă din nou, până la obținerea unei mase omogene, fără aglomerări. Pentru obținerea unei consistențe mai fluide, se va adăuga apă și se va omogeniza. În funcție de temperatura și umiditatea aerului, mortarul gata preparat se va aplica timp de 40 minute.

MOD DE APLICARE

Gletul se va aplica în strat uniform cu ajutorul unei drște din inox. Grosimea recomandată a stratului este de până la 4 mm, în etape. Neregularitățile apărute se lichidează prin șlefuire cu hârtie abrazivă fină. Se vor utiliza doar vase și scule curate.

ATENȚIE!

Lucrările se vor executa în spații uscate, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAT

Pentru gletuire continuă — 1,2-3,0 kg/m² la grosimea stratului de 1 mm; pentru chituiră încheieturilor PGC — 0,3-0,5 kg/m².

DEPOZITARE

Se păstrează în ambalaj original intact, pe palete din lemn, în spații uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE PĂSTRARE

6 luni.

AMBALARE

Saci din hârtie de 18 kg.



FINITO SV+



GLET POLIMERIC PENTRU FINISAREA PEREȚILOR ȘI TAVANELOR

DATE TEHNICE (CONF. EVT NR.02/04-009:2021)

ASPECT EXTERIOR

ANALIZA GRANULOMETRICĂ / FINEȚE 200 MKM

DENSITATEA MORTARULUI PROASPĂT

REZISTENȚA LA ADERENȚĂ

CONȚINUTUL DE APĂ

DETERMINAREA CONSISTENȚEI MORTARULUI PROASPĂT

DETERMINAREA DURATEI DE LUCRABILITATE

REAȚIA LA FOC

PULBERI ALBI, FĂRĂ
IMPURITĂȚI STRĂINE

0,42 %

1852 KG/M³

0,316 N/MM²

0,14 %

33 MM

36 ORE

A1

DESCRIEREA PRODUSULUI

FINITO SV+ — glet pentru finisarea pereților și tavanelor la interior pe bază de polimeri cu calcit mărunț, aditivi plastifianți și reologici.

PROPRIETĂȚI

- Aderență excelentă la orice suprafețe minerale;
- Super flexibil;
- Rezistență avansată;
- Ușor de aplicat;
- Tehnologitate;
- Fără contracții la uscare;
- Pentru lucrări la interior.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Se utilizează pentru nivelarea finală și pregătirea profesională a suprafețelor înainte de executarea lucrărilor de finisaj (zugrăvire, aplicare de tapete, tencuieli decorative venetiene, mozaicate cu granule de marmură și de cuarț etc.). Se aplică pe suprafețe de beton, ciment, ipsos, gips-carton, cărămidă, fortan, piatră naturală.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT

Suprafața suport trebuie să fie uscată, curată, fără careva substanțe antiaderente (grăsimi, bitum, praf). Suprafețele suport absorbante de umiditate se amorsează cu SUPRATON EXTRA sau TUFFUHGPUHT; cele neabsorbante — cu BETOHGPUHT.

PREPARAREA PRODUSULUI

Pentru prepararea unui sac de 20 kg de glet sunt necesari 8 l de apă curată și rece. Cantitatea necesară de amestec trebuie presărată uniform în vasul cu apă și amestecată cu ajutorul unui malaxor de turaj mic timp de 3-5 minute. După cca 10 minute, mortarul se amestecă din nou, până la obținerea unei mase omogene, fără aglomerări. Timpul de punere în operă din momentul amestecării cu apă, este de 24-36 ore.

MOD DE APLICARE

Gletul se aplică uniform atât manual cu ajutorul unui șpaclu sau driște din inox, cât și mecanizat prin pulverizare. Grosimea recomandată a stratului este de 1-5 mm. În cazul aplicării mai multor straturi, următorul strat se va aplica după uscarea stratului precedent. Neregularitățile se vor înlătura prin lustruire umedă sau prin șlefuire cu hârtie abrazivă de granulație fină. Se vor utiliza doar recipiente și scule curate.

ATENȚIE!

Lucrările trebuie executate în încăperi uscate, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAL

1,2 kg/m² la grosimea stratului de 1 mm.

DEPOZITARE

Se păstrează în ambalaj original intact, pe palete din lemn, în spații uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE PĂSTRARE

9 luni.

AMBALARE

Saci din hârtie de 20 kg.



EUROFIN SV+



GLET POLIMERIC PENTRU FINISAREA PEREȚILOR ȘI TAVANELOR

DATE TEHNICE (CONF. EVT NR.02/04-009:2021)

ASPECT EXTERIOR

ANALIZA GRANULOMETRICĂ / FINEȚE 200 MKM

DENSITATEA MORTARULUI PROASPĂT

REZISTENȚA LA ADERENȚĂ

CONȚINUTUL DE APĂ

DETERMINAREA CONSISTENȚEI MORTARULUI PROASPĂT

DETERMINAREA DURATEI DE LUCRABILITATE

REAȚIA LA FOC

PULBERI ALBI, FĂRĂ
IMPURITĂȚI STRĂINE

0,84 %

1859 KG/M³

0,569 N/MM²

0,28 %

30 MM

36 ORE

A1

DESCRIEREA PRODUSULUI

EUROFIN SV+ — glet pentru finisarea pereților și tavanelor la interior pe bază de polimeri cu calcit mărunț, aditivi plastifianți și reologici.

PROPRIETĂȚI

- Aderență excelentă la orice suprafețe minerale;
- Super flexibil;
- Rezistență avansată;
- Ușor de aplicat;
- Tehnologitate;
- Fără contracții la uscare;
- Pentru lucrări la interior.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Se utilizează pentru nivelarea finală și pregătirea profesională a suprafețelor înainte de executarea lucrărilor de finisaj (zugrăvire, aplicare de tapete, tencuieli decorative venetiene, mozaicate cu granule de marmură și de cuarț etc.). Se aplică pe suprafețe de beton, ciment, ipsos, gips-carton, cărămidă, fortan, piatră naturală.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT

Suprafața suport trebuie să fie uscată, curată, fără careva substanțe antiaderente (grăsimi, bitum, praf). Suprafețele suport absorbante de umiditate se amorsează cu SUPRATON EXTRA sau TUFFUHGPUHT; cele neabsorbante — cu BETOHGPUHT.

PREPARAREA PRODUSULUI

Pentru prepararea unui sac de 20 kg de glet sunt necesari 8 l de apă curată și rece. Cantitatea necesară de amestec trebuie presărată uniform în vasul cu apă și amestecată cu ajutorul unui malaxor de turaj mic timp de 3-5 minute. După cca 10 minute, mortarul se amestecă din nou, până la obținerea unei mase omogene, fără aglomerări. Timpul de punere în operă din momentul amestecării cu apă, este de 24-36 ore.

MOD DE APLICARE

Gletul se aplică uniform atât manual cu ajutorul unui șpaclu sau drizte din inox, cât și mecanizat prin pulverizare. Grosimea recomandată a stratului este de 1-5 mm. În cazul aplicării mai multor straturi, următorul strat se va aplica după uscarea stratului precedent. Neregularitățile se vor înlătura prin lustruire umedă sau prin șlefuire cu hârtie abrazivă de granulație fină. Se vor utiliza doar recipiente și scule curate.

ATENȚIE!

Lucrările trebuie executate în încăperi uscate, la temperaturi cuprinse între +5°C +25 °C. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

DEPOZITARE

Se păstrează în ambalaj original intact, pe palete din lemn, în spații uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE PĂSTRARE

9 luni.

AMBALARE

Saci din hârtie de 5 kg, 20 kg.



B-62 ȘATROC

GLET ACRILIC INTERIOR



DATE TEHNICE

CONSUM NORMAL

0,5-0,7 KG/M²

DENSITATEA

1,78 G/CM³

TIMPUL DE USCARE PÂNĂ LA GRADUL 3

6 ORE 33 MINUTE

LA TEMPERATURA (20±2)°C

TIMPUL DE USCARE DEFINITIVĂ

6-8 ORE

FINEȚEA DE FRECARĂ

63 μm

COV LIMITĂ UE (CAT. A/A)

30 G/L (2010)

COV PRODUS

MAX. 10 G/L

COMPOZIȚIE

Hidroemulsie acrilică, plastifianți, umpluturi, aditivi.

CULOARE

Alb.

AVANTAJE

- Este un glet de calitate superioară.
- Datorită unei formule noi și fracțiunii sale mai mici, este elastic și practic la aplicare;
- Gletul permite să se obțină o suprafață ideal netedă, ușor de șlefuit și vopsit.

Gata de utilizare.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Se utilizează la pregătirea finală și profesionistă a suprafețelor pentru diverse lucrări de finisare (vopsire, prelucrare cu tencuieli decorative, glet venețian ș.a.). Se aplică pe suprafețe din beton, ciment, gips, gips-carton, cărămidă, forțan, piatră naturală și altele. Pentru lucrări la interior.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPT

Suprafața suport trebuie să fie uscată, curată, solidă, curățată de substanțe hidrofobe (de grăsimi, bitum etc.). Suprafețele suport absorbante se amorează cu SUPRATON EXTRA sau TUFFUH-GPUHT, cele neabsorbante — cu BETOHGPUHT.

MOD DE APLICARE

Înainte de aplicare, se amestecă intens. Se aplică cu ajutorul unei drîște din inox și se nivelează. Grosimea stratului de glet fără contracție — 1,0-1,5 mm. Aplicarea stratului următor este posibilă după uscarea celui precedent. După uscare, suprafețele se netezesc cu hârtie abrazivă mărunță. La necesitate, se permite diluarea cu SUPRATON, dar nu mai mult de 5%.

ATENȚIE!

Lucrările se vor executa la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. Nu se admite amestecarea gletului cu alte vopsele, gleturi, diluanți. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAL

În funcție de starea suprafeței, consumul constituie 0,5-0,7 kg/m².

USCARE

La temperatura de +20°C, în funcție de grosimea stratului și umiditatea aerului — 6-8 ore.

DEPOZITARE

Se depozitează în ambalaj ermetic original, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C, în spații uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE VALABILITATE

18 luni.

AMBALARE

Găleți din plastic de 1.5 kg, 5 kg, 8 kg, 17 kg, 25 kg, 30 kg.

ŞATROC

GLET ACRILIC INTERIOR



DATE TEHNICE

CONSUM NORMAL	0,5-0,7 KG/M ²
DENSITATEA	1,78 G/CM ³
TIMPUL DE USCARE PÂNĂ LA GRADUL 3 LA TEMPERATURA (20±2)°C	6 ORE 33 MINUTE
TIMPUL DE USCARE DEFINITIVĂ	6-8 ORE
FINEȚEA DE FRECARĂ	63 µm
COV LIMITĂ UE (CAT. A/A)	30 G/L (2010)
COV PRODUS	MAX. 10 G/L

COMPOZIȚIE

Hidroemulsie acrilică, plastifianți, umpluturi, aditivi.

CULOARE

Alb.

AVANTAJE

- Este un glet de calitate superioară;
- Nu conține diluanți,
- Fără miros;
- Datorită unei formule noi și fracțiunii sale mai mici, ŞATROC este elastic, practic la aplicare, ceea ce permite obținerea unei suprafețe ideal netede, ușor de șlefuit și vopsit.

Gata de utilizare.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Se utilizează la pregătirea finală și profesionistă a suprafețelor pentru diverse lucrări de finisare (vopsire, prelucrare cu tencuieli decorative, glet venețian ș.a.). Se aplică pe suprafețe din beton, ciment, gips, gips-carton, cărămidă, fortan, piatră naturală și altele. Pentru lucrări la interior.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT

Suprafața suport trebuie să fie uscată, curată, solidă, curățată de substanțe hidrofobe (pete de grăsimi, bitum etc.). Înainte de aplicare, se amestecă intens. Suprafețele suport absorbante se amorsează cu SUPRATON EXTRA sau TUFFUHGPUHT; cele neabsorbante — cu BETOHGPUHT.

MOD DE APLICARE

Se aplică cu ajutorul unei driște din inox și se nivelează. Grosimea stratului de glet fără contracție — 1,0-1,5 mm. Aplicarea stratului următor este posibilă după uscarea celui precedent. După uscare, suprafețele se netezesc cu hârtie abrazivă fină.

ATENȚIE!

Lucrările se vor executa la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. Nu se admite amestecarea produsului cu alte vopsele, gleturi, diluanți. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAL

În funcție de starea suprafeței, consumul constituie 0,5-0,7 kg/m².

USCARE

6-8 ore, în funcție de grosimea stratului și umiditatea aerului, la temperatura de + 20°C.

DEPOZITARE

Se păstrează în ambalaj ermetic original, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C, în spații uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE VALABILITATE

18 luni.

AMBALARE

Găleți din plastic de 1,5 kg; 5 kg; 8 kg; 17 kg; 25 kg; 30 kg.



MEȘTERUL MANOLE



GLET ACRILIC INTERIOR

DATE TEHNICE

CONSUM NORMAL	0,4-1,7 KG/M ²
DENSITATEA	1,760±0,005 G/CM ³
TIMPUL DE USCARE PÂNĂ LA GRADUL 3 LA TEMPERATURA (20±2)°C	6 ORE 33 MINUTE
TIMPUL DE USCARE DEFINITIVĂ	8-10 ORE
CONȚINUTUL DE SUBSTANȚE NEVOLATILE	69±2 %
FINEȚEA DE DISPERSIE	60 μm
COV LIMITĂ UE (CAT. A/A)	30 G/L (2010)
COV PRODUS	MAX. 10 G/L

DESCRIEREA PRODUSULUI

MEȘTERUL MANOLE — glet gata de utilizare. Conține hidroemulsie acrilică cu dispersanți, cretă și aditivi.

CULOARE

Alb.

PROPRIETĂȚI

- Acoperire elastică;
- Masă omogenă, densă și vâscoasă, ce nu se stratifică;
- Se nivelează ușor și, după uscare, nu se fisurează;
- Suprafața gletuită este permeabilă la vapori de apă;
- Pentru lucrări la interior.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Pentru utilizare în interiorul clădirilor la pregătirea finală și profesionistă a suprafețelor pentru diverse lucrări de finisare: vopsire, prelucrare cu tencuieli decorative, glet venețian și altele. Se recomandă de a fi aplicat pe suprafețe din beton, tencuieli din ciment sau ipsos, gips-carton etc.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT

Suprafața suport trebuie să fie uscată, solidă, curată și lipsită de substanțe care împiedică aderența (grăsimi, praf, bitum etc.). Suprafețele suport absorbante trebuie amorțate cu SUPRATON EXTRA sau TUFFUHGPUHT; cele neabsorbante — cu BETOHGPUHT; cele supuse riscului de apariție a ciupercilor și mușcăiului — cu SUPRATON LUX BIOCID.

MOD DE APLICARE

Înainte de utilizare gletul trebuie amestecat intens până la obținerea unei consistențe omogene. Se va aplica în strat uniform cu ajutorul unei driște din inox. Grosimea maximă a stratului de glet fără tasare este de 1,0-1,5 mm. Aplicarea stratului următor este posibilă după uscarea definitivă a celui precedent. Dacă este necesar, se va dilua cu apă, dar nu mai mult de 5%. După uscare, suprafața poate fi șlefuită cu hârtie abrazivă mărunță. Nu se admite amestecarea gletului cu alte vopsele, gleturi sau diluanți. Imediat după aplicare, sculele și vasele se spală în apă caldă cu săpun.

ATENȚIE!

Lucrările se vor efectua la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAL

În funcție de tipul suprafeței, consumul în cazul unui strat constituie — 0,4-1,7 kg/m².

USCARE

Timpul de uscare a MEȘTERUL MANOLE depinde de grosimea stratului, temperatură, umiditatea aerului și constituie maxim 8-10 ore.

DEPOZITARE

Se păstrează în ambalaj ermetic original, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C, în spații uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE VALABILITATE

18 luni.

AMBALARE

Găleți din plastic de 1,5 kg, 5 kg, 8 kg, 17 kg, 25 kg.

Red:1 din 16.03.2018

FASAD

GLET CIMENT PENTRU LUCRĂRI
LA INTERIOR ȘI EXTERIOR

DATE TEHNICE (CONF. SM EN 998-1:2017)

CULOARE	GRI/ALB
DENSITATEA MORTARULUI ÎNTĂRIT	1244/1310 KG/M ³
REZISTENȚA LA COMPRESIUNE (CLASA)	4,54/7,75 N/MM ² (CS III/CS IV)
REZISTENȚA LA COMPRESIUNE DUPĂ ÎNGHEȚ-DEZGHEȚ (CLASA)	3,25/4,81 N/MM ² (CS II/CS III)
REZISTENȚA DE ADERENȚĂ LA MORTARUL ÎNTĂRIT	0,540/0,408 N/MM ²
ABSORBȚIA DE APĂ PRIN CAPILARITATE (CLASA)	2,12/1,75 KG/M ² (W _{c0})
CONDUCTIVITATEA TERMICĂ	0,33/0,33 W/mK
REACȚIA LA FOC	A1

DESCRIEREA PRODUSULUI

FASAD — glet pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, lianți polimerici, plastifianți și fibre de armare.

CULOARE

Alb, gri.

PROPRIETĂȚI

- Rezistență la umiditate;
- Rezistență la îngheț;
- Tehnologicitate;
- Plasticitate la aplicare;
- Pentru lucrări la interior și exterior.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Pentru finisarea la exterior și la interiorul clădirilor înainte de aplicarea vopselelor și materialelor decorative. Este recomandat pentru diverse tipuri de substraturi absorbante cum ar fi betonul, fortanul, tencuieli pe bază de ciment etc.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT

Suprafața suport trebuie să fie uscată, curată și lipsită de substanțe care împiedică aderența (grăsimi, praf, bitum). Suprafețele suport absorbante de umiditate se amorsează cu SUPRATON EXTRA sau TUFFUHGPUHT; cele neabsorbante — cu BETOHGPUHT.

PREPARAREA PRODUSULUI

Pentru prepararea unui sac — 17 kg de glet sunt necesari 5,1-5,8 l de apă curată, rece. Cantitatea necesară de glet trebuie presărată uniform în vasul cu apă și amestecată cu ajutorul unui malaxor de turaj mică. După cca 5 minute, mortarul se amestecă din nou, până la obținerea unei mase omogene, fără aglomerări. În funcție de temperatura și umiditatea aerului, mortarul gata preparat se va aplica timp de 1-1,5 ore.

MOD DE APLICARE

Gletul se aplică pe suprafață în strat uniform și se nivelează cu ajutorul unei diște din inox. Grosimea recomandată a stratului — până la 5 mm. Se vor utiliza doar vase și scule curate.

ATENȚIE!

Lucrările se vor efectua la umbră, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAL

În funcție de grosimea stratului — 1,2-3,0 kg/m².

DEPOZITARE

Se păstrează în ambalaj original intact, pe palete din lemn, în spații uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE PĂSTRARE

9 luni.

AMBALARE

Saci din hârtie de 17 kg.



OTKOS

GLET CIMENT PENTRU LUCRĂRI
LA INTERIOR ȘI EXTERIOR



DATE TEHNICE (CONF. SM EN 998-1:2017)

DENSITATEA MORTARULUI ÎNTĂRIT	1040 KG/M ³
REZISTENȚA LA COMPRESIUNE (CLASA)	3,5 N/MM ² (CS III)
REZISTENȚA LA COMPRESIUNE DUPĂ ÎNGHEȚ-DEZGHEȚ (CLASA)	2,53 N/MM ² (CS II)
REZISTENȚA DE ADERENȚĂ LA MORTARUL ÎNTĂRIT	0,376 N/MM ²
ABSORBȚIA DE APĂ PRIN CAPILARITATE (CLASA)	2,75 KG/M ² (W _{c0})
CONDUCTIVITATEA TERMICĂ	0,25 W/mK
REACȚIA LA FOC	A1

DESCRIEREA PRODUSULUI

OTKOS — glet pe bază de amestec de ciment de calitate superioară cu lianți polimerici, fibre de armare, agenți reologici, modificatori și plastifianți.

CULOARE

Alb.

PROPRIETĂȚI

- Acoperire elastică;
- Tehnologitate;
- Rezistență la apă;
- Rezistență la îngheț;
- Pentru lucrări la interior și exterior.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Se utilizează la exterior și la interiorul clădirilor pentru nivelarea finală a glafurilor de ferestre sau uși pentru diferite tipuri de lucrări de finisare. Este recomandat pentru diverse tipuri de substraturi absorbante cum ar fi betonul, fortanul, tencuieli pe bază de ciment etc.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPT

Suprafața suport trebuie să fie uscată, curată și lipsită de substanțe care împiedică aderența (grăsimi, praf, bitum). Suprafețele suport absorbante de umiditate se amorsează cu SUPRATON EXTRA sau TUFFUHGPUHT; cele neabsorbante — cu BETOHGPUHT.

PREPARAREA PRODUSULUI

Pentru prepararea unui sac — 15 kg de glet sunt necesari 4,8-5,1 l de apă curată și rece. Cantitatea necesară de glet trebuie presărată uniform în vasul cu apă și amestecată cu ajutorul unui malaxor de turaj mică. După cca 5 minute, mortarul se amestecă din nou, până la obținerea unei mase omogene, fără aglomerări. În funcție de temperatura și umiditatea aerului, gletul gata preparat se va aplica în decurs de 40-60 minute.

MOD DE APLICARE

Gletul se aplică pe suprafața suport cu o drișcă din inox și se nivelează. Grosimea recomandată a stratului, la aplicarea gletului într-un singur strat, până la 5 mm. Se vor utiliza doar vase și scule curate.

ATENȚIE!

Lucrările se vor executa la umbră, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAL

1,5 kg/m² la grosimea stratului de 1 mm.

DEPOZITARE

Se depozitează în ambalaj original intact, pe palete din lemn, în spații uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE PĂSTRARE

12 luni.

AMBALARE

Saci din hârtie de 15 kg.

ROMANIȚA

VOPSEA INTERIOR



DATE TEHNICE

CONSUM NORMAL	0,125-0,17 KG/M ²
TIMP DE USCARE DEFINITIVĂ	4 ORE
DENSITATEA	1,601±0,005 G/CM ³
pH	8,5-9,5
CONȚINUTUL DE SUBSTANȚE NEVOLATILE	62±2 %
FINEȚEA DE DISPERSIE	20 MKM
COV LIMITĂ UE (CAT. A/A)	30 G/L (2010)
COV PRODUS	MAX. 10 G/L

DESCRIEREA PRODUSULUI

ROMANIȚA — vopsea mată gata de utilizare pentru pereți și tavane în încăperi uscate. Conține hidroemulsie acrilică cu pigmenți, calcit și aditivi.

CULOARE

Alb.

PROPRIETĂȚI

- Bună putere de acoperire;
- Alb intens;
- Se uscă fără pete;
- Pelicula formată este continuă, uniformă, mată, elastică;
- Suprafața vopsită este permeabilă la vapori de apă;
- Se aplică ușor și rapid;
- Pentru lucrări la interior.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Recomandat pentru utilizare la interior în încăperi neprevăzute pentru spălare intensivă pentru vopsirea tuturor tipurilor de suprafețe suport de origine minerală: beton, tencuieli din ipsos sau ciment, plăci din gips-carton și altele.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPT

Suprafața suport trebuie să fie uscată, solidă, curată și lipsită de substanțe care împiedică aderența (grăsimi, praf, bitum etc.). În prealabil suprafața suport se amorsează cu SUPRATON sau SUPRATON EXTRA.

MOD DE APLICARE

Înainte de utilizare, conținutul găleții trebuie amestecat cu ajutorul unui malaxor de turaj mică timp de 1-2 minute până la obținerea unei consistențe omogene. Vopseaua se va aplica cu bidineaua, ruloul sau prin pulverizare. Pentru obținerea unui rezultat calitativ suprafața se va acoperi în 2 straturi. Se permite diluarea cu SUPRATON, dar nu mai mult de 10%. Sculele trebuie spălate cu apă imediat după utilizare.

ATENȚIE!

Lucrările se vor efectua la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. Nu se aplică în încăperi cu umiditate relativ înaltă. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAL

În funcție de tipul suprafeței, consumul în cazul unui strat constituie — 0,125-0,17 kg/m².

USCARE

Timpul de uscare a ROMANIȚA depinde de absorbția substratului, temperatură, umiditatea aerului și constituie 30 minute pentru primul strat și definitivă — maxim 4 ore.

DEPOZITARE

Se păstrează în ambalaj ermetic original, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C, în spații uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE VALABILITATE

18 luni.

AMBALARE

Găleți din plastic de 1.4 kg, 4.2 kg, 7 kg, 14 kg.



SNEJANA

VOPSEA SUPER ALBĂ INTERIOR



DATE TEHNICE

CONSUM NORMAL	0,125-0,17 KG/M ²
TIMP DE USCARE DEFINITIVĂ	4 ORE
DENSITATEA	1,592±0,005 G/CM ³
pH	8,5-9,5
CONȚINUTUL DE SUBSTANȚE NEVOLATILE	63±2 %
FINEȚEA DE DISPERSIE	20 MKM
COV LIMITĂ UE (CAT. A/A)	30 G/L (2010)
COV PRODUS	MAX. 10 G/L

DESCRIEREA PRODUSULUI

SNEJANA — vopsea mată gata de utilizare pentru pereți și tavane în încăperi uscate. Conține hidroemulsie acrilică cu pigmenți, calcit și aditivi.

CULOARE

Alb.

PROPRIETĂȚI

- Putere de acoperire excelentă;
- Super albă;
- Pelicula formată continuă, uniformă, mată, elastică;
- Suprafața vopsită este permeabilă la vapori de apă;
- Se aplică ușor;
- Pentru lucrări la interior.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Recomandat pentru utilizare la interior în încăperi neprevăzute pentru spălare intensivă pentru vopsirea tuturor tipurilor de suprafețe suport de origine minerală: beton, tencuieli din ipsos sau ciment, plăci din gips-carton și altele.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPT

Suprafața suport trebuie să fie uscată, solidă, curată și lipsită de substanțe care împiedică aderența (grăsimi, praf, bitum etc.). În prealabil suprafața suport se amorsează cu SUPRATON sau SUPRATON EXTRA.

MOD DE APLICARE

Înainte de utilizare, conținutul găleții trebuie amestecat cu ajutorul unui malaxor de turaj mic timp de 1-2 minute până la obținerea unei consistențe omogene. Vopseaua se va aplica cu bidineaua, ruloul sau prin pulverizare. Pentru obținerea unui rezultat calitativ suprafața se va acoperi în 2 straturi. Se permite diluarea cu SUPRATON, dar nu mai mult de 10%. Sculele trebuie spălate cu apă imediat după utilizare.

ATENȚIE!

Lucrările se vor efectua la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. Nu se aplică în încăperi cu umiditate înaltă. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAL

În funcție de tipul suprafeței, consumul în cazul unui strat constituie — 0,125-0,17 kg/m².

USCARE

Timpul de uscare a SNEJANA depinde de absorbția substratului, temperatură, umiditatea aerului și constituie 30-35 minute pentru primul strat și definitivă — maxim 4 ore.

DEPOZITARE

Se păstrează în ambalaj ermetic original, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C, în spații uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE VALABILITATE

18 luni.

AMBALARE

Găleți din plastic de 1.4 kg, 4.2 kg, 7 kg, 14 kg.

EUROTON LAV

VOPSEA LAVABILĂ INTERIOR



DATE TEHNICE

CONSUM NORMAL	0,125-0,17 KG/M ²
TIMP DE USCARE DEFINITIVĂ	4 ORE
DENSITATEA	1,623±0,005 G/CM ³
pH	8,5-9,5
CONȚINUTUL DE SUBSTANȚE NEVOLATILE	65±2 %
FINEȚEA DE DISPERSIE	50 MKM
COV LIMITĂ UE (CAT. A/A)	30 G/L (2010)
COV PRODUS	MAX. 10 G/L

DESCRIEREA PRODUSULUI

EUROTON LAV — vopsea lavabilă mată gata de utilizare pentru pereți și tavane în încăperi uscate și cu umiditate ridicată. Conține hidroemulsie acrilică cu pigmenți, cretă, caolin și aditivi.

CULOARE

Alb. Se poate nuanța cu vopsea concentrată COLER prin amestecare cu malaxorul de turație mică sau cu ajutorul sistemului de nuanțare computerizat SupratenColor.

PROPRIETĂȚI

- Putere de acoperire excelentă;
- Rezistentă la spălare și frecare;
- Formează peliculă continuă, uniformă, mată, elastică;
- Suprafața vopsită este permeabilă la vapori de apă;
- Se aplică ușor;
- Pentru lucrări la interior.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Recomandat pentru utilizare la interior în încăperi uscate și cu umiditate ridicată pentru vopsirea calitativă a tuturor tipurilor de suprafețe suport de origine minerală: beton, tencuieli din ipsos sau ciment, plăci din gips-carton și altele. Se recomandă în special pentru nuanțarea în culori intense.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT

Suprafața suport trebuie să fie uscată, solidă, curată, și lipsită de substanțe care împiedică aderența (grăsimi, praf, bitum etc.). În prealabil se amorsează suprafața suport cu SUPRATON EXTRA.

MOD DE APLICARE

Înainte de utilizare, conținutul găleții trebuie amestecat cu ajutorul unui malaxor de turație mică timp de 1-2 minute până la obținerea unei consistențe omogene. Vopseaua se va aplica cu bidineaua, ruloul sau prin pulverizare. Pentru obținerea unui rezultat calitativ suprafața se va acoperi în 2 straturi. Se permite diluarea cu SUPRATON EXTRA, dar nu mai mult de 10%. Sculele trebuie spălate cu apă imediat după utilizare.

ATENȚIE!

Lucrările se vor efectua la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. În cazul aplicării mai multor găleți de vopsea de aceeași culoare pe o singură suprafață, se amestecă în prealabil într-un singur recipient pentru a evita formarea diferențelor optice pe suprafață. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAL

În funcție de tipul suprafeței, consumul în cazul unui strat constituie — 0,125-0,17 kg/m².

USCARE

Timpul de uscare a EUROTON LAV depinde de absorbția substratului, temperatură, umiditatea aerului și constituie 30-35 minute pentru primul strat și definitivă — maxim 4 ore.

DEPOZITARE

Se păstrează în ambalaj ermetic original, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C, în spații uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE VALABILITATE

18 luni.

AMBALARE

Găleți din plastic de 1.4 kg, 4.2 kg, 7 kg, 14 kg.



EUROTON ECO



VOPSEA LAVABILĂ HIPOALERGICĂ INTERIOR

DATE TEHNICE

CONSUM NORMAL	0,125-0,17 KG/M ²
TIMP DE USCARE DEFINITIVĂ	4 ORE
DENSITATEA	1,439±0,005 G/CM ³
pH	8,5-9,5
CONȚINUTUL DE SUBSTANȚE NEVOLATILE	58±2 %
FINEȚEA DE DISPERSIE	15 MKM
COV LIMITĂ UE (CAT. A/A)	30 G/L (2010)
COV PRODUS	MAX. 10 G/L

DESCRIEREA PRODUSULUI

EUROTON ECO — vopsea lavabilă mată gata de utilizare pentru pereți și tavane în încăperi uscate și cu umiditate ridicată. Conține hidroemulsie acrilică cu pigmenți, calcită și aditivi.

CULOARE

Alb. Se poate nuanța cu vopsea concentrată COLER prin amestecare cu malaxorul de turație mică sau cu ajutorul sistemului de nuanțare computerizat SupratenColor.

PROPRIETĂȚI

- Putere de acoperire foarte bună;
- Rezistentă la curățarea umedă frecventă;
- Vopseaua este certificată de Agenția Națională pentru Sănătate Publică;
- Hipoalergică - nu provoacă reacții alergice;
- Formează peliculă continuă, uniformă, mată, elastică;
- Suprafața vopsită este permeabilă la vapori de apă;
- Se aplică ușor;
- Pentru lucrări la interior.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Se utilizează la interior în încăperi uscate și cu umiditate ridicată pentru vopsirea calitativă a tuturor tipurilor de suprafețe suport de origine minerală: beton, tencuieli din ipsos sau ciment, plăci din gips-carton și altele.

Recomandată pentru vopsirea pereților și tavanelor în instituții preșcolare, camerele copiilor, instituții educaționale și medicale.

PREAGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT

Suprafața suport trebuie să fie uscată, solidă, curată și lipsită de substanțe care împiedică aderența (grăsimi, praf, bitum etc.). În prealabil se amorsează suprafața suport cu SUPRATON, SUPRATON EXTRA sau TUFFUHGPUHT.

MOD DE APLICARE

Înainte de utilizare, conținutul găleții trebuie amestecat cu ajutorul unui malaxor de turație mică timp de 1-2 minute până la obținerea unei consistențe omogene. Vopseaua se va aplica cu bidineaua, ruloul sau prin pulverizare. Pentru obținerea unui rezultat calitativ suprafața se va acoperi în 2 straturi. Se permite diluarea cu SUPRATON, dar nu mai mult de 10%. Scelele trebuie spălate cu apă imediat după utilizare.

ATENȚIE!

Lucrările se vor efectua la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. În cazul aplicării mai multor găleți de vopsea de aceeași culoare pe o singură suprafață, se amestecă în prealabil într-un singur recipient pentru a evita formarea diferențelor optice pe suprafață. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAL

În funcție de tipul suprafeței, consumul în cazul unui strat constituie — 0,125-0,17 kg/m².

USCARE

Timpul de uscare a EUROTON ECO depinde de absorbția substratului, temperatură, umiditatea aerului și constituie 30-35 minute pentru primul strat și definitivă — maxim 4 ore.

DEPOZITARE

Se depozitează în ambalaj ermetic original, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C, în spații uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE VALABILITATE

24 luni.

AMBALARE

Găleți din plastic de 1.4 kg, 4.2 kg, 7 kg, 14 kg.



SNEJANA LAV

VOPSEA LAVABILĂ
PENTRU BAIE ȘI BUCĂTĂRIE

DATE TEHNICE

CONSUM NORMAL	0,125-0,17 KG/M ²
TIMP DE USCARE DEFINITIVĂ	4 ORE
DENSITATEA	1,597±0,005 G/CM ³
PH	9,05
CONȚINUTUL DE SUBSTANȚE NEVOLATILE	64,5±2 %
FINEȚEA DE DISPERSIE	15-20 MKM
COV LIMITĂ UE (CAT. A/A)	30 G/L (2010)
COV PRODUS	MAX. 10 G/L

COMPOZIȚIE

Hidroemulsie acrilică, pigmenți, cretă, caolin, aditivi.

CULOARE

Alb. Se poate nuanța cu vopsea concentrată COLER prin amestecare manuală cu malaxorul de turaj mică.

AVANTAJE

- Putere de acoperire sporită;
- Permeabilitate la vapori;
- Acoperire elastică;
- Rezistență prin frecare umedă — clasa 3, conform DIN EN 13300.

Gata de utilizare.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Se utilizează pentru acoperirea decorativă a oricăror suprafețe de origine minerală: beton, tencuieli din gips sau ciment, plăci din ipsos, plăci de gips-carton și altele. Pentru lucrări la interior.

PREAGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPT

Suprafața suport trebuie să fie uscată, solidă, curată și lipsită de substanțe care împiedică aderența (grăsimi, praf, bitum etc.). Suprafața suport trebuie prelucrată cu SUPRATON sau SUPRATON EXTRA.

MOD DE APLICARE

Înainte de aplicare se amestecă timp de 1-2 minute cu ajutorul unui malaxor de turaj mică, până la obținerea unei consistențe omogene. Vopseaua se aplică cu bidineaua, ruloul sau prin pulverizare. Pentru a obține o acoperire de calitate, suprafața se acoperă în 2 straturi. Se permite diluarea cu SUPRATON, dar nu mai mult de 10%. Sculele trebuie spălate cu apă imediat după utilizare.

ATENȚIE!

Lucrările se execută la umbră, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. Materialul nuanțat în câteva căldări, utilizat pe o singură suprafață, se amestecă în prealabil într-un singur recipient. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAL

În funcție de tipul suprafeței, consumul pentru acoperirea într-un singur strat constituie 0,125-0,17 kg/m².

USCARE

Primul strat, la temperatura +20°C — 15-30 minute, definitivă — 4 ore.

DEPOZITARE

Se depozitează în ambalaj ermetic original, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C, în spații uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE VALABILITATE

24 luni.

AMBALARE

Găleți de plastic 1.4 kg, 4.2 kg, 7 kg, 14 kg.



MATTLATEX

VOPSEA LATEX INTERIOR



DATE TEHNICE

CONSUM NORMAL	0,20-0,22 KG/M ²
TIMP DE USCARE DEFINITIVĂ	4-6 ORE
DENSITATEA	1,571±0,005 G/CM ³
pH	8,5-9,5
CONȚINUTUL DE SUBSTANȚE NEVOLATILE	62±2 %
FINEȚEA DE DISPERSIE	25 MKM
COV LIMITĂ UE (CAT. A/A)	30 G/L (2010)
COV PRODUS	MAX. 10 G/L

DESCRIEREA PRODUSULUI

MATTLATEX — vopsea lavabilă mată de calitate superioară gata de utilizare pentru pereți și tavane. Conține hidroemulsie acrilică cu pigmenți, calcit, caolin și aditivi.

CULOARE

Alb. Se poate nuanța cu vopsea concentrată COLER prin amestecare cu malaxorul de turaj mică sau cu ajutorul sistemului de nuanțare computerizat SupratenColor.

PROPRIETĂȚI

- Putere de acoperire mare;
- Superlavabilă;
- Rezistență sporită la spălare, murdărie și pătare de orice fel;
- Superalbă;
- Suprafața vopsită este permeabilă la vapori de apă;
- Pelicula formată continuă, uniformă, mată, elastică;
- Se aplică ușor;
- Pentru lucrări la interior.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Recomandat pentru utilizare la interior pentru vopsirea tuturor tipurilor de suprafețe suport de origine minerală: beton, tencuieli din ipsos sau ciment, plăci din gips-carton, precum și a tapetului din fibră de sticlă sau în relief. Vopseaua poate fi aplicată la interior pe suprafețe din lemn (PFL, PAL).

MATTLATEX este ideal pentru încăperi intens exploatate, precum și pe suprafețe ce necesită spălare frecventă cu utilizarea soluțiilor pentru curățare și dezinfectare. Poate fi aplicată în încăperi cu umiditate sporită.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPT

Suprafața suport trebuie să fie uscată, solidă, curată și lipsită de substanțe care împiedică aderența (grăsimi, praf, bitum etc.). În prealabil suprafața suport se amorsează cu SUPRATON sau SUPRATON EXTRA. Suprafețele din lemn (PFL, PAL) se prelucrează cu SUPRATON EXTRA.

MOD DE APLICARE

Înainte de utilizare, conținutul găleții trebuie amestecat cu ajutorul unui malaxor de turaj mică timp de 1-2 minute până la obținerea unei consistențe omogene. Vopseaua se va aplica cu bidineaua, ruloul sau prin pulverizare. Pentru obținerea unui rezultat calitativ suprafața se va acoperi în 2 straturi. Se permite diluarea cu SUPRATON EXTRA, dar nu mai mult de 10%. Sculele trebuie spălate cu apă imediat după utilizare.

ATENȚIE!

Lucrările se vor efectua la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. În cazul aplicării mai multor găleți de vopsea de aceeași culoare pe o singură suprafață, se amestecă în prealabil într-un singur recipient pentru a evita formarea diferențelor optice pe suprafață. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAL

În funcție de tipul suprafeței, consumul în cazul unui strat constituie — 0,20-0,22 kg/m².

USCARE

Timpul de uscare a MATTLATEX depinde de absorbția substratului, temperatură, umiditatea aerului și constituie 30-35 minute pentru primul strat și definitivă — maxim 4-6 ore.

DEPOZITARE

Se păstrează în ambalaj ermetic original, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C, în spații uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE VALABILITATE

24 luni.

AMBALARE

Găleți din plastic de 1.4 kg, 4.2 kg, 7 kg, 14 kg.

BABY SMILE

VOPSEA CAMERELE COPIILOR ȘI DORMITOARE



DATE TEHNICE

CONSUM NORMAL

TIMP DE USCARE DEFINITIVĂ

DENSITATEA

pH

CONȚINUTUL DE SUBSTANȚE NEVOLATILE

FINEȚEA DE DISPERSIE

COV LIMITĂ UE (CAT. A/A)

COV PRODUS

0,20-0,22 KG/M²

4 ORE

1,450±0,005 G/CM³

8,5-9,5

58±2 %

15 MKM

30 G/L (2010)

MAX. 10 G/L

DESCRIEREA PRODUSULUI

BABY SMILE — vopsea lavabilă hipoalergică gata de utilizare pentru pereți și tavane. Conține hidroemulsie acrilică cu pigmenți, aditivi și nanobiocizi în calitate de adaos antibacterian.

CULOARE

Alb. Se poate nuanța cu vopsea concentrată COLER prin amestecare cu malaxorul de turaj mică sau cu ajutorul sistemului de nuanțare computerizat SupratenColor.

PROPRIETĂȚI

- Vopseaua este certificată de Agenția Națională pentru Sănătate Publică pentru utilizare în camerele copiilor, în grădinițe, școli și alte instituții pentru copii;
- Hipoalergică;
- Lavabilă;
- Putere de acoperire mare;
- Fără miros înțepător;
- Nu conține compuși organici volatili;
- Pelicula formată continuă, uniformă, mată, elastică, rezistentă la fungi și contaminarea cu bacterii;
- Suprafața vopsită este permeabilă la vapori de apă;
- Pentru lucrări la interior.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Recomandat pentru utilizare la interior pe pereți și tavane în special, în camerele copiilor și dormitoare, în grădinițe, școli și alte instituții, pentru vopsirea tuturor tipurilor de suprafețe suport de origine minerală: beton, tencuieli din ipsos sau ciment, plăci din gips-carton și altele.

Se utilizează pentru vopsirea suprafețelor cu un nivel de umiditate normal și ridicat. Formează o acoperire mată rezistentă la spălare și murdărie de uz casnic (ciocolată, vopsele acuarele, creioane colorate etc.).

PREAGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT

Suprafața suport trebuie să fie uscată, solidă, curată și lipsită de substanțe care împiedică aderența (grăsimi, praf, bitum etc.). În prealabil suprafața suport se amorsează cu SUPRATON, SUPRATON EXTRA sau TUFFUHGPUHT.

MOD DE APLICARE

Înainte de utilizare, conținutul găleții trebuie amestecat prin folosirea unui malaxor de turaj mică timp de 1-2 minute până la obținerea unei consistențe omogene. Vopseaua se va aplica cu bidineaua, ruloul sau prin pulverizare.

Pentru obținerea unui rezultat calitativ suprafața se va acoperi în 2 straturi. Se admite diluarea cu SUPRATON, dar nu mai mult de 10%. Sculele trebuie spălate cu apă imediat după aplicare.

ATENȚIE!

Lucrările se vor executa la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. În cazul aplicării mai multor găleți de vopsea de aceeași culoare pe o singură suprafață, se amestecă în prealabil într-un singur recipient pentru a evita formarea diferențelor optice pe suprafață. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAL

În funcție de tipul suprafeței, consumul în cazul unui strat constituie — 0,20-0,22 kg/m².

USCARE

Timpul de uscare a BABY SMILE depinde de absorbția substratului, temperatură, umiditatea aerului și constituie 30-35 minute pentru primul strat și definitivă — maxim 4 ore.

DEPOZITARE

Se depozitează în ambalaj ermetic original, la temperaturi cuprinse între +5°C 25°C, în spații uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE VALABILITATE

18 luni.

AMBALARE

Găleți din plastic de 1.4 kg, 4.2 kg, 7 kg, 14 kg.



EUROSTIL

VOPSEA FAȚADĂ



DATE TEHNICE

CONSUM NORMAL	0,17-0,25 KG/M ²
TIMP DE USCARE DEFINITIVĂ	4-6 ORE
DENSITATEA	1,630±0,005 G/CM ³
pH	8,5-9,5
CONȚINUTUL DE SUBSTANȚE NEVOLATILE	66±2 %
FINEȚEA DE DISPERSIE	23 MKM
COV LIMITĂ UE (CAT. A/C)	40 G/L (2010)
COV PRODUS	MAX. 20 G/L

DESCRIEREA PRODUSULUI

EUROSTIL — vopsea lavabilă mată gata de utilizare pentru vopsirea suprafețelor minerale la exterior. Conține hidroemulsie acrilică cu caolin, cretă și aditivi.

CULOARE

Alb. Se poate nuanța cu vopsea concentrată COLER prin amestecare cu malaxorul de turație mică sau cu ajutorul sistemului de nuanțare computerizat SupratenColor.

PROPRIETĂȚI

- Rezistentă la intemperii;
- Rezistentă la razele UV;
- Bună putere de acoperire;
- Aderență bună la suport;
- Lavabilitate sporită;
- Suprafața vopsită este permeabilă la vapori de apă;
- Pelicula formată continuă, uniformă, mată, fotostabilă, elastică;
- Se aplică ușor;
- Pentru lucrări la interior și exterior.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Recomandat pentru utilizare la interior și la exterior pentru vopsirea tuturor tipurilor de suprafețe suport de origine minerală: beton, pietre, cărămizi, tencuieli din ipsos sau ciment, plăci din gips-carton și altele.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT

Suprafața suport trebuie să fie uscată, solidă, curată și lipsită de substanțe care împiedică aderența (grăsimi, praf, bitum etc.). În prealabil suprafața suport se amorsează cu SUPRATON EXTRA sau TUFFUHGPUHT; suprafața suport supusă riscului de apariție a ciupercilor și mucegaiului — cu SUPRATON LUX BIOCID. Pe suprafețele proaspăt tencuite, vopseaua se aplică după uscarea definitivă a tencuielii pe bază de ciment, dar nu mai devreme de 28 zile.

MOD DE APLICARE

Înainte de utilizare, conținutul găleții trebuie amestecat prin folosirea unui malaxor de turație mică timp de 1-2 minute până la obținerea unei consistențe omogene. Vopseaua se va aplica cu bidineaua, ruloul sau prin pulverizare. Pentru obținerea unui rezultat calitativ suprafața se va acoperi în 2 straturi. Se permite diluarea cu SUPRATON EXTRA, dar nu mai mult de 10%. Sculele trebuie spălate cu apă imediat după utilizare.

ATENȚIE!

Lucrările se vor efectua la umbră, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. În cazul aplicării mai multor găleți de vopsea de aceeași culoare pe o singură suprafață, se amestecă în prealabil într-un singur recipient pentru a evita formarea diferențelor optice pe suprafață. Nu se aplică înainte de ploaie. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAL

În funcție de tipul suprafeței, consumul în cazul unui strat constituie — 0,17-0,25 kg/m².

USCARE

Timpul de uscare a EUROSTIL depinde de absorbția substratului, temperatură, umiditatea aerului și constituie 35-40 minute pentru primul strat și definitivă — maxim 4-6 ore.

DEPOZITARE

Se păstrează în ambalaj ermetic original, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C, în spații uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE VALABILITATE

18 luni.

AMBALARE

Găleți din plastic de 1.4 kg, 4.2 kg, 7 kg, 14 kg.

SANSIRO

VOPSEA UNIVERSALĂ EFFECT ANTIBACTERIAN



DATE TEHNICE

CONSUM NORMAL

0,20-0,22 KG/M²

TIMP DE USCARE DEFINITIVĂ

12 ORE

DENSITATEA

1,457±0,005 G/CM³

pH

8,5-9,5

CONȚINUTUL DE SUBSTANȚE NEVOLATILE

60±2 %

FINEȚEA DE DISPERSIE

15 MKM

COV LIMITĂ UE (CAT. A/C)

40 G/L (2010)

COV PRODUS

MAX. 20 G/L

DESCRIEREA PRODUSULUI

SANSIRO — vopsea lavabilă gata de utilizare pe bază de hidroemulsie acrilică cu aditivi fin dispersați și adaosuri antibacteriene.

CULOARE

Alb. Se poate nuanța cu vopsea concentrată COLER prin amestecare cu malaxorul de turaj mică sau cu ajutorul sistemului de nuanțare computerizat SupratenColor.

PROPRIETĂȚI

- Rezistență sporită la umiditate cu efect antibacterian, care împiedică formarea mușgaiului și protejează suprafața împotriva apariției diferitelor microorganisme;
- Rezistentă la intemperii și razele UV;
- Rezistentă la condens;
- Rezistentă la murdărire și spălare cu detergenți;
- Lavabilitate sporită;
- Inodoră;
- Suprafața vopsită este permeabilă la vaporii de apă;
- Pelicula formată continuă, uniformă, mată, fotostabilă, elastică;
- Se aplică ușor;
- Pentru lucrări la interior și exterior.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Recomandat pentru utilizare la interior și exterior pentru vopsirea tuturor tipurilor de suprafețe suport de origine minerală: beton, tencuieli din ipsos sau ciment, plăci din gips-carton și altele. Se utilizează în încăperi cu un grad sporit de umiditate și intens exploatate, cum ar fi bucătării, băi, curățători, uscătorii, piscine, dușuri etc. De asemenea, se recomandă pentru vopsirea încăperilor ce necesită respectarea normelor igienico-sanitare: spitale, farmacii, laboratoare și alte instituții medicale. Asigură o protecție foarte bună a suprafeței la exterior, cu rezistență sporită la acțiunea factorilor atmosferici.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPT

Suprafața suport trebuie să fie uscată, solidă, curată și lipsită de substanțe care împiedică aderența (grăsimi, praf, bitum etc.). Suprafețele suport afectate de mușgai sau ciuperci trebuie tratate cu soluții pentru îndepărtarea mușgaiului. După uscare, ciupercile și mușgaiul se înlătură pe cale mecanică. În prealabil se amorsează cu SUPRATON LUX BIOCID.

MOD DE APLICARE

Înainte de utilizare, conținutul găleții trebuie amestecat cu ajutorul unui malaxor de turaj mică timp de 1-2 minute până la obținerea unei consistențe omogene. Vopseaua se va aplica cu bidineaua, ruloul sau prin pulverizare. Pentru obținerea unui rezultat calitativ suprafața se va acoperi în 2 straturi. Se admite diluarea cu apă, dar nu mai mult de 5%. Sculele trebuie spălate cu apă imediat după utilizare.

ATENȚIE!

Lucrările se vor executa la umbră, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. Nu se aplică înainte de ploaie. În cazul aplicării mai multor găleți de vopsea de aceeași culoare pe o singură suprafață, se amestecă în prealabil într-un singur recipient pentru a evita formarea diferențelor optice pe suprafață. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAL

În funcție de tipul suprafeței, consumul în cazul unui strat constituie — 0,20-0,22 kg/m².

USCARE

Timpul de uscare a SANSIRO depinde de absorbția substratului, temperatură, umiditatea aerului și constituie 1 oră pentru primul strat și definitivă — maxim 12 ore.

DEPOZITARE

Se depozitează în ambalaj ermetic original, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C, în spații uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE VALABILITATE

24 luni.

AMBALARE

Găleți din plastic de 1.4 kg, 4.2 kg, 7 kg, 14 kg.



POIANA FLORILOR

VOPSEA FAȚADĂ



DATE TEHNICE

CONSUM NORMAL	0,17-0,25 KG/M ²
TIMP DE USCARE DEFINITIVĂ	6 ORE
DENSITATEA	1,504±0,005 G/CM ³
pH	8,5-9,5
CONȚINUTUL DE SUBSTANȚE NEVOLATILE	60±2 %
FINEȚEA DE DISPERSIE	15 MKM
COV LIMITĂ UE (CAT. A/C)	40 G/L (2010)
COV PRODUS	MAX. 20 G/L

DESCRIEREA PRODUSULUI

POIANA FLORILOR — vopsea lavabilă mată gata de utilizare pentru vopsirea suprafețelor minerale la exterior. Conține hidroemulsie acrilică cu calcită și aditivi.

CULOARE

Alb. Se poate nuanța cu vopsea concentrată COLER prin amestecare cu malaxorul de turaj mică sau cu ajutorul sistemului de nuanțare computerizat SupratenColor.

PROPRIETĂȚI

- Rezistență foarte bună la intemperii;
- Rezistentă la razele UV;
- Putere de acoperire unică;
- Aderență foarte bună la suport;
- Grad sporit de alb;
- Lavabilitate sporită;
- Suprafața vopsită este permeabilă la vapori de apă;
- Pelicula formată continuă, uniformă, mată, fotostabilă, elastică;
- Se aplică ușor;
- Pentru lucrări la interior și exterior.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Recomandat pentru utilizare la interior și la exterior pentru vopsirea tuturor tipurilor de suprafețe suport de origine minerală: beton, pietre, cărămizi, tencuieli din ipsos sau ciment, plăci din gips-carton și altele.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPT

Suprafața suport trebuie să fie uscată, solidă, curată și lipsită de substanțe care împiedică aderența (grăsimi, praf, bitum etc.). În prealabil suprafața suport se amorsează cu SUPRATON EXTRA sau TUFFUHGPUHT; suprafața suport supusă riscului de apariție a ciupercilor și mușcăiului — cu SUPRATON LUX BIOCID. Pe suprafețele proaspăt tencuite, vopseaua se aplică după uscarea definitivă a tencuiei pe bază de ciment, dar nu mai devreme de 28 zile.

MOD DE APLICARE

Înainte de utilizare, conținutul găleții trebuie amestecat cu ajutorul unui malaxor de turaj mică timp de 1-2 minute până la obținerea unei consistențe omogene. Vopseaua se va aplica cu bidineaua, ruloul sau prin pulverizare. Pentru obținerea unui rezultat calitativ suprafața se va acoperi în 2 straturi. Se permite

diluarea cu SUPRATON EXTRA, dar nu mai mult de 10%. Sucele trebuie spălate cu apă imediat după utilizare.

ATENȚIE!

Lucrările se vor efectua la umbră, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. În cazul aplicării mai multor găleți de vopsea de aceeași culoare pe o singură suprafață, se amestecă în prealabil într-un singur recipient pentru a evita formarea diferențelor optice pe suprafață. Nu se aplică înainte de ploaie. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAL

În funcție de tipul suprafeței, consumul în cazul aplicării unui strat constituie — 0,17-0,25 kg/m².

USCARE

Timpul de uscare a POIANA FLORILOR depinde de absorbția substratului, temperatură, umiditatea aerului și constituie 30-40 minute pentru primul strat și definitivă — maxim 6 ore.

DEPOZITARE

Se depozitează în ambalaj ermetic original, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C, în spații uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE VALABILITATE

24 luni.

AMBALARE

Găleți din plastic de 1,4 kg, 4,2 kg, 7 kg, 14 kg.

Red:2 din 15.03.2019

AQUACOLOR

VOPSEA UNIVERSALĂ CULORI INTENSE



DATE TEHNICE

CONSUM NORMAL	0,17-0,25 KG/M ²
TIMP DE USCARE DEFINITIVĂ	6-8 ORE
DENSITATEA	1,200±0,005 G/CM ³
pH	8,5-9,5
CONȚINUTUL DE SUBSTANȚE NEVOLATILE	45±2 %
FINEȚEA DE DISPERSIE	15 MKM
COV LIMITĂ UE (CAT. A/C)	40 G/L (2010)
COV PRODUS	MAX. 20 G/L

DESCRIEREA PRODUSULUI

AQUACOLOR — vopsea lavabilă mată gata de utilizare pentru vopsirea suprafețelor minerale la exterior. Conține hidroemulsie acrilică cu caolin, filler special și aditivi.

CULOARE

Alb. Se poate nuanța cu ajutorul sistemului de nuanțare SupratenColor.

PROPRIETĂȚI

- Rezistentă la intemperii;
- Rezistentă la razele UV;
- Bună putere de acoperire;
- Aderență bună la suport;
- Lavabilitate sporită;
- Suprafața vopsită este permeabilă la vapori de apă;
- Pelicula formată continuă, uniformă, mată, fotostabilă, elastică;
- Se aplică ușor;
- Pentru lucrări la interior și exterior.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Recomandat pentru utilizare la interior și la exterior pentru vopsirea tuturor tipurilor de suprafețe suport de origine minerală: beton, pietre, cărămizi, tencuieli din ipsos sau ciment, plăci din gips-carton și altele.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT

Suprafața suport trebuie să fie uscată, solidă, curată și lipsită de substanțe care împiedică aderența (grăsimi, praf, bitum etc.). Suprafața suport trebuie amorsată cu SUPRATON EXTRA sau TUFFUHGPUHT; suprafețele suport supuse riscului de apariție a ciupercilor și mușcăiului — cu SUPRATON LUX BIOCID. Pe suprafețele proaspăt tencuite, vopseaua se aplică după uscarea completă a tencuielii sau gletului pe bază de ciment.

MOD DE APLICARE

Înainte de utilizare, conținutul găleții trebuie amestecat prin folosirea unui malaxor de turaj mică timp de 1-2 minute până la obținerea unei consistențe omogene. Vopseaua se va aplica cu bidineaua, ruloul sau prin pulverizare. Pentru obținerea unui rezultat calitativ suprafața se va acoperi în 2 straturi. Sculele trebuie spălate cu apă imediat după aplicare.

ATENȚIE!

Lucrările se vor efectua la umbră, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. În cazul aplicării mai multor găleți de vopsea de aceeași culoare pe o singură suprafață, se amestecă în prealabil într-un singur recipient pentru a evita formarea diferențelor optice pe suprafață. Nu se aplică înainte de ploaie. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAL

În funcție de tipul suprafeței, consumul în cazul unui strat constituie — 0,17-0,25 kg/m².

USCARE

Timpul de uscare a AQUACOLOR depinde de absorbția substratului, temperatură, umiditatea aerului și constituie 40-50 minute pentru primul strat și definitivă — maxim 6-8 ore.

DEPOZITARE

Se păstrează în ambalaj ermetic original, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C, în spații uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE VALABILITATE

24 luni.

AMBALARE

Găleți din plastic de 5,25 kg, 10,5 kg.



LUCIOS

VOPSEA LATEX LUCIOASĂ



DATE TEHNICE

CONSUM NORMAL	0,10-0,15 KG/M ²
TIMP DE USCARE DEFINITIVĂ	24-30 ORE
DENSITATEA	1,190±0,005 G/CM ³
pH	8,5-9,5
CONȚINUTUL DE SUBSTANȚE NEVOLATILE	50±2 %
FINEȚEA DE DISPERSIE	6 MKM
COV LIMITĂ UE (CAT. A/B)	100 G/L (2010)
COV PRODUS	MAX. 10 G/L

DESCRIEREA PRODUSULUI

LUCIOS — vopsea lavabilă lucioasă gata de utilizare pentru vopsirea suprafețelor minerale la interior și exterior. Conține latex acrilic, umpluturi de pigmenți și adaosuri speciale.

CULOARE

Alb. Se poate nuanța cu ajutorul sistemului de nuanțare computerizat SupratenColor.

PROPRIETĂȚI

- Adeziune foarte bună la suprafața suport;
- Rezistență înaltă la acțiunea factorilor atmosferici;
- Rezistență la acțiunea razelor UV;
- Putere de acoperire unică;
- Lavabilă;
- Formează peliculă continuă, uniformă, lucioasă, fotostabilă, elastică;
- Fără miros;
- Pentru lucrări la interior și exterior.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Recomandat pentru utilizare la interior și exterior pentru vopsirea tuturor tipurilor de suprafețe suport de origine minerală: beton, pietre, cărămizi, tencuieli din ipsos sau ciment, plăci din gips-carton, suprafețe de lemn și altele.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT

Suprafața suport trebuie să fie uscată, solidă, curată și lipsită de substanțe care împiedică aderența (grăsimi, praf, bitum etc.). Suprafața trebuie să fie perfectă, deoarece toate defectele și neregularitățile sunt vizibile pe suprafața lucioasă. În prealabil suprafața suport se amorsează cu SUPRATON, SUPRATON EXTRA sau TUFFUHGPUHT; suprafața suport supusă riscului de apariție a ciupercilor și mușcăturii — cu SUPRATON LUX BIOCID; suprafața din lemn nouă, nevopsită — compoziție antibiofoc AUR-M Incolor. Suprafețele suport tencuite cu ipsos se vopesc nu mai devreme de 7 zile, ciment — nu mai devreme de 28 zile.

MOD DE APLICARE

Înainte de utilizare, conținutul găleții trebuie amestecat cu ajutorul unui malaxor de tură mică timp de 1-2 minute până la obținerea unei consistențe omogene. Vopseaua se va aplica cu bidineaua sau ruloul. Pentru obținerea unui rezultat calitativ suprafața se va acoperi în 2 straturi. Se permite diluarea cu SUPRATON EXTRA, dar nu mai mult de 10%. Sculele trebuie spălate cu apă imediat după utilizare.

ATENȚIE!

Lucrările se vor efectua la umbră, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. În cazul aplicării mai multor găleți de vopsea de aceeași culoare pe o singură suprafață, se amestecă în prealabil într-un singur recipient pentru a evita formarea diferențelor optice pe suprafață. Nu se aplică înainte de ploaie. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAL

În funcție de tipul suprafeței, consumul în cazul aplicării unui strat constituie — 0,10-0,15 kg/m².

USCARE

Timpul de uscare a LUCIOS depinde de absorbția substratului, temperatură, umiditatea aerului și constituie 2-4 ore pentru primul strat și definitivă — 24-30 ore.

DEPOZITARE

Se depozitează în ambalaj ermetic original, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C, în spații uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE VALABILITATE

24 luni.

AMBALARE

Găleți din plastic de 1 kg, 3 kg, 5 kg, 10 kg.

RELIEF

VOPSEA STRUCTURATĂ DECORATIVĂ



DATE TEHNICE

CONSUM NORMAL	1-2 KG/M ²
TIMP DE USCARE DEFINITIVĂ	4-6 ORE
DENSITATEA	1,67 G/CM ³
pH	8,5-9,5
CONȚINUTUL DE SUBSTANȚE NEVOLATILE	75±2 %
VISCOZITATE BROOKFIELD (ROTOR 6, VIT.20/MIN)	30000-35000 MPA·S
COV LIMITĂ UE (CAT. A/C)	40 G/L (2010)
COV PRODUS	MAX. 20 G/L

DESCRIEREA PRODUSULUI

RELIEF — vopsea structurată cu aspect mat gata de utilizare pentru finisaje la interior și exterior. Conține hidroemulsie acrilică cu praf de marmură și aditivi.

CULOARE

Alb. Se poate nuanța cu vopsea concentrată COLER prin amestecare cu malaxorul de turaj mică sau cu ajutorul sistemului de nuanțare computerizat SupratenColor.

PROPRIETĂȚI

- Rigidă;
- Foarte bună putere de acoperire;
- Rezistență la intemperii și razele UV;
- Permite de a obține structura dorită;
- Lavabilă;
- Nu se fisurează după uscare;
- Suprafața vopsită este permeabilă la vapori de apă;
- Nu se stratifică;
- Pentru lucrări la interior și exterior.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Recomandat pentru utilizare la interior și exterior pentru aplicarea pe toate tipurile de suprafețe suport de origine minerală: beton, pietre, cărămizi, tencuieli din ipsos sau ciment, plăci din gips-carton și altele.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPT

Suprafața suport trebuie să fie uscată, solidă, curată și lipsită de substanțe care împiedică aderența (grăsimi, praf, bitum etc.). Suprafața suport trebuie amorsată cu SUPRATON EXTRA sau TUFFUHPUHT, apoi în mod obligatoriu cu GLETA SILICONATĂ.

MOD DE APLICARE

Înainte de utilizare, conținutul găleții trebuie amestecat prin folosirea unui malaxor de turaj mică timp de 1-2 minute până la obținerea unei consistențe omogene. Dacă este necesar, poate fi diluată cu SUPRATON EXTRA. Vopseaua se aplică cu ajutorul unei driște din inox sau prin pulverizare. În continuare, vopseaua se aplică prin întindere într-o direcție cu un rulou structurat sau din poliuretan. În funcție de desenul și rigiditatea ruloului se formează structura dorită. Suclele trebuie spălate cu apă imediat după utilizare.

ATENȚIE!

Lucrările se vor efectua la umbră, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. În cazul aplicării mai multor găleți de vopsea de aceeași culoare pe o singură suprafață, se amestecă în prealabil într-un singur recipient pentru a evita formarea diferențelor optice pe suprafață. Nu se aplică înainte de ploaie. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAL

În funcție de tipul suprafeței, consumul în cazul unui strat constituie — 1-2 kg/m².

USCARE

Timpul de uscare a RELIEF depinde de grosimea stratului, temperatură, umiditatea aerului și constituie maxim 4-6 ore.

DEPOZITARE

Se depozitează în ambalaj ermetic original, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C, în spații uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE VALABILITATE

24 luni.

AMBALARE

Găleți din plastic de 7 kg, 14 kg, 25 kg.



FLEKSODECOR



VOPSEA STRUCTURATĂ ELASTICĂ

DATE TEHNICE

CONSUM NORMAL	0,8-1,6 KG/M ²
DENSITATEA	1,344±0,005 G/CM ³
pH	8,5-9,5
CONȚINUTUL DE SUBSTANȚE NEVOLATILE	68±2 %
FINEȚEA DE DISPERSIE	45 MKM
VISCOZITATE BROOKFIELD (ROTOR 6, VIT.20/MIN)	35000-45000 MPA·S
COV LIMITĂ UE (CAT. A/C)	40 G/L (2010)
COV PRODUS	MAX. 20 G/L

DESCRIEREA PRODUSULUI

FLEKSODECOR — vopsea decorativă cu aspect mat gata de utilizare pentru finisaje interioare și exterioare. Conține hidroemulsie acrilică cu plastifianți, umpluturi speciale și aditivi.

CULOARE

Alb. Se poate nuanța cu vopsea concentrată COLER prin amestecare cu malaxorul de turaj mică sau cu ajutorul sistemului de nuanțare computerizat SupratenColor.

PROPRIETĂȚI

- Hidroizolație elastică;
- Rezistență la intemperii și razele UV;
- Lavabilă;
- Aderență bună la suport;
- Permite de a obține structura dorită;
- Pentru lucrări la interior și exterior.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Recomandat pentru utilizare la interior și exterior pentru aplicarea pe toate tipurile de suprafețe suport de origine minerală: beton, pietre, cărămizi, tencuieli din ipsos sau ciment, plăci din gips-carton și altele. Poate fi utilizată în încăperi cu nivel de umiditate ridicat (pereți de capăt și de colț, subsoluri și demisoluri, camere de baie, bazine, saune etc.). Gradul înalt de elasticitate garantează lipsa de microfisuri pe suprafețe, chiar dacă formarea lor are loc în procesul de exploatare, după aplicarea vopselei FLEKSODECOR. De asemenea, poate fi folosită pentru umplerea microfisurilor.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPT

Suprafața suport trebuie să fie uscată, solidă, curată și lipsită de substanțe care împiedică aderența (grăsimi, praf, bitum etc.). Suprafața suport trebuie amorsată cu SUPRATON EXTRA sau TUFFUHPUHT, apoi în mod obligatoriu cu GLETA SILICONATĂ.

MOD DE APLICARE

Înainte de utilizare, conținutul găleții trebuie amestecat prin folosirea unui malaxor de turaj mică timp de 1-2 minute până la obținerea unei consistențe omogene. Vopseaua se aplică pe suprafață cu drișca din inox, apoi cu o rolă moale din burete sau trafalet se obține structura dorită. Structura dorită se formează în funcție de desenul și rigiditatea rolei. La necesitate poate fi diluată cu SUPRATON EXTRA. Sculele trebuie spălate cu apă imediat după utilizare.

ATENȚIE!

Lucrările se vor efectua la umbră, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. În cazul aplicării mai multor găleți de vopsea de aceeași culoare pe o singură suprafață, se amestecă în prealabil într-un singur recipient pentru a evita formarea diferențelor optice pe suprafață. Nu se aplică înainte de ploaie. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAL

În funcție de tipul și starea suprafeței — 0,8-1,6 kg/m².

USCARE

Timpul de uscare a FLEKSODECOR depinde de grosimea stratului, temperatură, umiditatea aerului și constituie maxim 12 ore.

DEPOZITARE

Se păstrează în ambalaj ermetic original, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C, în spații uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE VALABILITATE

24 luni.

AMBALARE

Găleți din plastic de 4 kg, 7 kg, 14 kg, 22 kg.

GRĂDINAR

VOPSEA PROTECȚIE COPACI



DATE TEHNICE

CONSUM NORMAL

TIMP DE USCARE DEFINITIVĂ

DENSITATEA

pH

CONȚINUTUL DE SUBSTANȚE NEVOLATILE

FINEȚEA DE DISPERSIE

0,20-0,25 KG/M²

MINIM 1-1,5 ORE

1,67 G/CM³

<10,0

60±2 %

55 MKM

DESCRIEREA PRODUSULUI

GRĂDINAR — vopsea gata de utilizare pentru protecția butașilor și copacilor. Conține suspensie de pigmenți și umpluturi în dispersie stiren acrilică cu adaosuri speciale.

CULOARE

Alb.

PROPRIETĂȚI

- Rezistentă la intemperii;
- Suprafața vopsită este permeabilă la vapori de apă;
- Pentru lucrări la interior și exterior.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Recomandat pentru utilizare la exterior pentru protecția butașilor, a trunchiului copacilor, a ramurilor arborilor și arbuștilor de insecte, rozătoare și arsuri solare. De asemenea, poate fi utilizată pentru prelucrarea încăperilor auxiliare ale gospodăriilor agricole.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT

Suprafața suport trebuie să fie uscată, solidă, curată și lipsită de substanțe care împiedică aderența (grăsimi, praf etc.). În cazul în care scoarța de copac este foarte murdară, ea urmează a fi curățată cu o cârpă umedă.

MOD DE APLICARE

Înainte de utilizare, conținutul găleții trebuie amestecat intens. Vopseaua poate fi aplicată toamna până la căderea frunzelor sau primăvara devreme, utilizând bidineaua sau pulverizatorul. În cadrul executării lucrărilor de dezinfecție, vopseaua va fi aplicată cu bidineaua, ruloul sau prin pulverizare. Dacă este necesar, vopseaua poate fi diluată cu apă până la obținerea densității dorite. Sculele trebuie spălate cu apă imediat după utilizare.

ATENȚIE!

Timpul optim de executare a lucrărilor: temperatura aerului +10-20°C și umiditatea relativă a aerului de 60%. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAL

În funcție de modul de aplicare și proprietățile suprafeței — 0,20-0,25 kg/m².

USCARE

Timpul de uscare a GRĂDINAR depinde de temperatură, umiditatea aerului și constituie minim 1-1,5 ore.

DEPOZITARE

Se depozitează în ambalaj ermetic original, la temperaturi cuprinse între +5° +25°C, în spații uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE VALABILITATE

18 luni.

AMBALARE

Găleți din plastic de 1.4 kg; 4.2 kg; 7 kg; 14 kg.

COLER

VOPSEA CONCENTRATĂ



DATE TEHNICE

CONSUM NORMAL	0,17-0,25 KG/M ²
DENSITATEA	1,33 G/CM ³
pH	9,5
CONȚINUTUL DE SUBSTANȚE NEVOLATILE	68±2 %
GRADUL DE FRECARĂ	27
GROSIMEA PELICULEI USCATE, APLICATE PE METAL	34,2 μm
COV LIMITĂ UE (CAT. A/C)	40 G/L (2010)
COV PRODUS	MAX. 20 G/L

COMPOZIȚIE

Emulsie acrilică pe bază de apă, pigmenți, aditivi.

CULOARE

Galben, galben melon, ocru, luconyl, maro, cărămiziu, teracot, mango, roșu, magenta, violet, albastru, briza mării, fistic, verde, măslină, kiwi, roșu oxid, cafea cu lapte, tabacco, latte, fumuriu, negru.

AVANTAJE

- Rezistență ridicată la acțiunea luminii și la intemperii;
 - Rezistență la abraziune;
 - Hipoalergică;
 - Vopseaua este certificată de ANSP (Agenția Națională pentru Sănătate Publică) pentru utilizare în camerele pentru copii, în grădinițe, școli și alte instituții pentru copii.
- Gata de utilizare.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Se utilizează pentru nuanțarea în culoarea dorită a amorselor-grund, vopselelor, tencuielilor decorative și a altor materiale dispersive pe bază de apă. Poate fi utilizată în stare nediluată pentru inscripții și picturi. Pentru lucrări la interior și exterior.

MOD DE APLICARE

Înainte de aplicare se agită intens. Pentru a exclude supradozarea, colorantul se adaugă atent, preferabil cu ajutorul unei seringi. Materialul nuanțat, înainte de aplicare, de asemenea se amestecă intens.

ATENȚIE!

Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

DEPOZITARE

Se depozitează în ambalaj ermetic original, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C, în spații uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE VALABILITATE

24 luni.

AMBALARE

Flacon de 100 ml.



METALIC

VOPSEA DECORATIVĂ UNIVERSALĂ



DATE TEHNICE

CONSUM NORMAL

TIMP DE USCARE DEFINITIVĂ

DENSITATEA

PH

CONȚINUTUL DE SUBSTANȚE NEVOLATILE

FINEȚEA DE DISPERSIE

COV LIMITĂ UE (CAT. A/C)

COV PRODUS

0,125-0,17 KG/M²

2-3 ORE

1,145±0,005 G/CM³

6,9

55±2 %

25-40 MKM

40 G/L (2010)

MAX. 10 G/L

DESCRIEREA PRODUSULUI

METALIC — vopsea decorativă gata de utilizare pentru lucrări decorative la interior și exterior. Conține dispersie apoasă din latex acrilic, pigmenți cu efectul pearlescent, agenți reologici și stabilizanți.

CULOARE

Aur roșu, aur galben, argint, bronz.

PROPRIETĂȚI

- Imitare vie a culorii metalelor prețioase;
- Rezistentă la intemperii și razele UV;
- Uscare rapidă;
- Pentru lucrări la interior și exterior.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Recomandat pentru utilizare în calitate de acoperire decorativă și de protecție la interior și exterior pentru aplicare pe articolele din ipsos, lemn, ciment și metal.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT

Suprafața suport trebuie să fie uscată, solidă, curată și lipsită de substanțe care împiedică aderența (grăsimi, praf, bitum etc.). Suprafețele suport poroase (lemn, ipsos) trebuie amorțate cu TUFFUHGPUHT. Articolele din metal, care nu au fost vopsite anterior, se prelucrează cu grund pentru metal.

MOD DE UTILIZARE

Înainte de utilizare, conținutul trebuie amestecat. Se aplică cu peria sau ruloul în unul sau în mai multe straturi. La adăugarea vopselei în lacuri hidrosolubile se va obține un ușor efect sidefiu.

ATENȚIE!

Lucrările se vor executa la umbră, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAL

0,125-0,17 kg/m².

USCARE

Timpul de uscare a METALIC depinde de temperatură, umiditatea aerului și constituie maxim 2-3 ore.

DEPOZITARE

Se depozitează în ambalaj ermetic original, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C, în spații uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE VALABILITATE

24 luni.

AMBALARE

Borcan din plastic de 200 g.



TINK STRUCTURAT



TENCUIALĂ DECORATIVĂ SILICONATĂ

DATE TEHNICE

CONSUM NORMAL	2,3-3,3 KG/M ²
TIMP DE USCARE DEFINITIVĂ	72 ORE
DENSITATEA	1,7-1,9 G/CM ³
CONȚINUTUL DE SUBSTANȚE NEVOLATILE	80±2 %
VISCOZITATE BROOKFIELD (ROTOR 7, VIT.20/MIN)	80000-95000 MPA·S
COV LIMITĂ UE (CAT. A/C)	40 G/L (2010)
COV PRODUS	MAX. 10 G/L

DESCRIEREA PRODUSULUI

TINK STRUCTURAT — material decorativ cu aspect mat gata de utilizare pentru finisaje interioare și exterioare. Conține polimer acrilic, umpluturi minerale, granule de marmură, aditivi hidrofobi, modificatori și pigmenți.

CULOARE

Alb. Se poate nuanța cu vopsea concentrată COLER prin amestecare cu malaxorul de turație mică sau cu ajutorul sistemului de nuanțare computerizat SupratenColor.

PROPRIETĂȚI

- Calități ergonomice deosebite;
- Elasticitate și plasticitate înaltă;
- Rezistentă la intemperii și razele UV;
- Termen lung de exploatare;
- Rezistență înaltă la uzură;
- Suprafața vopsită este permeabilă la vaporii de apă;
- Pentru lucrări la interior și exterior.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Recomandat pentru utilizare la interior și la exterior pentru aplicarea pe toate tipurile de suprafețe suport de origine minerală: beton, pietre, cărămizi, tencuieli din ipsos sau ciment, plăci din gips-carton și altele.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT

Suprafața suport trebuie amorsată cu SUPRATON EXTRA. ATENȚIE! Tencuiala decorativă trebuie aplicată pe suprafețe ideale drepte. Suflurile și fisurile vor fi chituite cu glet. Suprafețele suport cretate și cele nisipoase trebuie amorsate cu TUFFUHGPUHT. Pe tencuielile pe bază de ciment, tinkul se va aplica după uscarea completă a acestora, dar nu mai devreme de 28 zile. Întreaga suprafață, în prealabil, se amorsează cu GLETA SILICONATĂ, astfel încât după uscarea grundului suprafața să fie curată fără careva pete. Suprafețele destinate acoperirii decorative cu tink colorate necesită a fi amorsate cu GLETA SILICONATĂ, colorată cu exactitate maxim posibilă în culoarea tinkului. ATENȚIE! Respectarea exactă a instrucțiunilor noastre reprezintă un factor determinant în aplicarea calitativă a tencuielii decorative.

PREPARAREA MATERIALULUI

Înainte de utilizare, conținutul găleții trebuie amestecat prin folosirea unui malaxor de turație mică timp de 1-2 minute până la obținerea unei consistențe omogene. Se permite diluarea cu SUPRATON EXTRA, dar nu mai mult de 2%. În cazul aplicării mai multor găleți de TINK STRUCTURAT de aceeași culoare pe o singură suprafață, se amestecă în prealabil într-un singur recipient pentru a evita formarea diferențelor optice pe suprafață. După 18 ore de la amorsare, tinkul se aplică într-un strat cu grosimea egală cu cea a granulelor de marmură.

MOD DE APLICARE

TINK STRUKTURAT se aplică cu ajutorul unei driște din inox. Timpul de corectare după aplicare, la temperatura de +20°C — 60 minute. După 15-20 minute de la aplicare, NIC se structurează prin mișcări circulare, iar TINA se structurează vertical, orizontal sau în cruce, corespunzător grosimii granulelor de marmură, cu ajutorul unei driște din plastic, în funcție de structura dorită. Pentru evitarea apariției încheieturilor nu se permite oprirea lucrărilor pe o suprafață. În cazul în care este necesar întreruperea lucrărilor de-a lungul încheieturii se va lipi o fâșie de bandă adezivă care să delimiteze suprafața respectivă. La reluarea lucrărilor, tinkul se aplică pe bandă, pentru a evita ulterior formarea fisurilor. Banda se înlătură împreună cu tencuiala, iar lucrările continuă de la încheietura respectivă. Sculele trebuie spălate cu apă imediat după utilizare.

ATENȚIE!

Aplicarea tencuielii înainte de ploaie sau ceață este strict interzisă. Lucrările se efectuează la umbră, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. În cazul aplicării mai multor găleți de tencuială decorativă de aceeași culoare pe o singură suprafață, se amestecă în prealabil într-un singur recipient pentru a evita formarea diferențelor optice pe suprafață. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAL

NIC 15 — 2,6 kg/m², NIC 20 — 3,3 kg/m², TINA 15 — 2,3 kg/m², TINA 20 — 2,6 kg/m².

USCARE

Timpul de uscare a TINK STRUCTURAT depinde de temperatură, umiditatea aerului și constituie maxim 72 ore, timp în care tencuiala decorativă aplicată trebuie protejată de pătrunderea umezelii.

DEPOZITARE

Se depozitează în ambalaj ermetic original, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C, în spații uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE VALABILITATE

24 luni.

AMBALARE

Găleți din plastic de 15 kg.

Red:2 din 29.03.2019



COROED-20 SILICONAT



TENCUIALĂ DECORATIVĂ

DATE TEHNICE (CONF. SM EN 998-1:2017)

DENSITATEA MORTARULUI ÎNTĂRIT	1630 KG/M ³
REZISTENȚA LA COMPRESIUNE (CLASA)	5,75 N/MM ² (CS III)
REZISTENȚA LA COMPRESIUNE DUPĂ ÎNGHEȚ-DEZGHEȚ (CLASA)	4,33 N/MM ² (CS III)
REZISTENȚA DE ADERENȚĂ A MORTARULUI ÎNTĂRIT DUPĂ CICLURI DE CONDIȚIONARE	0,531 N/MM ²
ABSORBȚIA DE APĂ PRIN CAPILARITATE (CLASA)	1,25 KG/M ² (W _{c0})
CONDUCTIVITATEA TERMICĂ	0,33 W/mK
REACȚIA LA FOC	A1

DESCRIEREA PRODUSULUI

COROED 20 SILICONAT — tencuiă decorativă pe bază de ciment alb de calitate superioară cu umpluturi de origine minerală, modificatori și aditivi silicați.

CULOARE

Alb.

PROPRIETĂȚI

- Rezistență la acțiunea factorilor atmosferici și la sarcini dinamice;
- Permeabilitate la vaporii de apă;
- Aplicare ușoară;
- Rezistență la murdărire;
- Respinge apa;
- Pentru lucrări la interior și exterior.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Destinat pentru finisarea decorativă la interiorul și exteriorul clădirilor a suprafețelor minerale: beton, suprafețe tencuite etc.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT

Suprafața suport trebuie să fie uscată, solidă, curată și lipsită de substanțe care împiedică aderența (grăsimi, praf, bitum etc.). Suprafețele suport absorbante de umiditate se amorsează cu SILICON GRUND. În continuare, toată suprafața se vor amorsa, obligatoriu, cu grund cu nisip de cuarț SILICON QUARZGRUND sau GLETA SILICONATĂ.

PREPARAREA PRODUSULUI

Pentru prepararea unui sac — 25 kg de tencuiă sunt necesari 5-5,75 l de apă curată și rece. Cantitatea necesară de material trebuie presărată uniform în vasul cu apă și amestecată cu ajutorul unui malaxor de turaj mică. După cca 5 minute, mortarul se amestecă din nou, până la obținerea unei mase omogene, fără aglomerări. Timpul deschis de lucru cu mortarul — 90 minute de la preparare.

MOD DE APLICARE

Tencuiala se aplică uniform pe suprafață și se nivelează cu ajutorul unui șpaclu sau driște din inox. Grosimea stratului aplicat trebuie să corespundă mărimii granulei amestecului. Din momentul în care materialul aplicat nu mai aderă la sculă deja se va începe structurarea suprafeței cu o drișcă din plastic. În funcție de intensitatea și traiectoria mișcării driștei se formează adâncituri orizontale, verticale, circulare sau încrucișate. Lucrările pe o suprafață vor fi efectuate fără întreruperi, prin metoda „umed pe umed”. Pentru a obține o structură colorată, suprafața după uscarea completă (nu mai devreme de 5 zile), va fi amorsată, în prealabil, cu SILICON GRUND și se va vopsi cu vopsea nuanțată pentru fațade SILICON FASSADENFARBE. Se vor utiliza doar vase și scule curate.

ATENȚIE!

Lucrările se vor efectua la umbră, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. În perioada hidratării primare (minim 72 ore) a suprafeței cu COROED-20 SILICONAT trebuie protejată de ploaie. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAT

3 kg/m².

DEPOZITARE

Se păstrează în ambalaj original intact, pe palete din lemn, în spații uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE PĂSTRARE

12 luni.

AMBALARE

Saci din hârtie de 25 kg.



COLIZEUS

GLET ACRILIC DECORATIV



DATE TEHNICE

CONSUM NORMAL	0,6-1,0 KG/M ²
TIMP DE USCARE DEFINITIVĂ	12-24 ORE
DENSITATEA	1,710±0,005 G/CM ³
CONȚINUTUL DE SUBSTANȚE NEVOLATILE	73±2 %
FINEȚEA DE DISPERSIE	7-10 MKM
COV LIMITĂ UE (CAT. A/C)	40 G/L (2010)
COV PRODUS	MAX. 20 G/L

DESCRIEREA PRODUSULUI

COLIZEUS — material decorativ cu aspect mat gata de utilizare ce imită piatra lustruită pentru finisaje la interior și exterior. Conține polimer acrilic, umpluturi de marmură, agenți reologici și plastifianți.

CULOARE

Alb. Se poate nuanța cu vopsea concentrată COLER prin amestecare cu malaxorul de turație mică sau cu ajutorul sistemului de nuanțare computerizat SupratenColor.

PROPRIETĂȚI

- Hidrosolubil;
- Rezistență înaltă;
- Elastic;
- Suprafața prelucrată este permeabilă la vapori de apă;
- Pentru lucrări la interior și exterior.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Recomandat pentru utilizare la interior și la exterior pentru finisarea tuturor tipurilor de suprafețe suport de origine minerală: beton, gips-carton, suprafețe tencuite în officii, hoteluri, saloane, camere de baie, cât și a coloanelor, pervazurilor etc.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT

Suprafața suport trebuie să fie uscată, solidă, curată și lipsită de substanțe care împiedică aderența (grăsimi, praf, bitum etc.). Suprafața suport trebuie amorsată cu SUPRATON.

MOD DE UTILIZARE

Înainte de utilizare, conținutul găleții trebuie amestecat intens. Gletul este aplicat cu ajutorul unei spatule din inox prin netezirea minuțioasă a întregii suprafețe. Structura desenului se formează prin aplicarea mai multor straturi. Fiecare dintre straturile intermediare se șlefuieste, iar ultimul strat se lustruiește cu ajutorul unei spatule. Sculele trebuie spălate cu apă imediat după utilizare.

ATENȚIE!

Lucrările se vor efectua la umbră, la temperaturi cuprinse între +10°C +25°C. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAL

0,6-1,0 kg/m².

USCARE

Timpul de uscare a COLIZEUS depinde de temperatură, umiditatea aerului și constituie 12-24 ore.

DEPOZITARE

Se depozitează în ambalaj ermetic original, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C, în spații uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE VALABILITATE

18 luni.

AMBALARE

Găleți din plastic de 1.5 kg, 5 kg, 8 kg, 17 kg.



PERLA

LAC SIDEFIU DECORATIV



DATE TEHNICE

CONSUM NORMAL

TIMP DE USCARE DEFINITIVĂ

DENSITATEA

PH

CONȚINUTUL DE SUBSTANȚE NEVOLATILE

COV LIMITĂ UE (CAT. A/E)

COV PRODUS

0,10-0,15 KG/M²

24 ORE

1,000±0,005 G/CM³

7,3

38±2 %

130 G/L (2010)

MAX. 20 G/L

DESCRIEREA PRODUSULUI

PERLA — lac sidefiu gata de utilizare pentru pereți și elemente decorative la interior. Conține polimer acrilic hidrosolubil cu agenți reologici și pigmenți sidefiu.

CULOARE

Aur, argint, bronz.

PROPRIETĂȚI

- Sporește rigiditatea suprafeței și rezistența la apă;
- Acoperire transparentă;
- Grad de luciu: semilucios;
- Conferă suprafeței un aspect sidefiu de aur, argint sau bronz;
- Suprafața lăcuită este permeabilă la vaporii de apă;
- Aplicare ușoară;
- Pentru lucrări la interior.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Utilizat în calitate de acoperire decorativă la interior pe pereți, tapete de hârtie, panouri și alte suprafețe.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT

Suprafața suport trebuie să fie uscată, solidă, curată și lipsită de substanțe care împiedică aderența (grăsimi, praf, bitum etc.).

MOD DE UTILIZARE

Se aplică cu pensula sau rulu. Pentru amplificarea efectului se va aplica în 2-3 straturi cu uscare intermediară.

ATENȚIE!

Lucrările se vor efectua la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAL

În funcție de tipul suprafeței, consumul în cazul unui strat constituie — 0,10-0,15 kg/m².

USCARE

Timpul de uscare a PERLA depinde de absorbția substratului, temperatură, umiditatea aerului și constituie 60 minute pentru primul strat și definitivă — maxim 24 ore.

DEPOZITARE

Se depozitează în ambalaj ermetic original, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C, în spații uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE VALABILITATE

24 luni.



BRIO

LAC PIATRĂ ȘI TENCUIELI DECORATIVE



DATE TEHNICE

CONSUM NORMAL	0,12-0,18 KG/M ²
TIMP DE USCARE DEFINITIVĂ	24 ORE
PH	8,4
DENSITATEA	1,020±0,005 G/CM ³
CONȚINUTUL DE SUBSTANȚE NEVOLATILE	24,5±2 %
COV LIMITĂ UE (CAT. A/E)	130 G/L (2010)
COV PRODUS	MAX. 20 G/L

DESCRIEREA PRODUSULUI

BRIO — lac de protecție gata de utilizare pentru lăcuirea de protecție și decorare la interior și exterior. Conține latex acrilic, aditivi funcționali, aditivi stabilizatori și rezistenți la radiația UV și factorii atmosferici.

CULOARE

Incolor.

PROPRIETĂȚI

- Aderență sporită la suport;
- Rezistență sporită la intemperii și razele UV;
- Rezistent la lovire și zgâriere;
- Accentuează textura și intensitatea culorii conferite suprafeței prelucrate - efect de "piatră umedă";
- Formează un strat de protecție fin cu luciu mătăsos;
- Formează o peliculă transparentă, elastică, rezistentă și impermeabilă;
- Suprafața lăcuită este permeabilă la vapori de apă;
- Uscare rapidă;
- Pentru lucrări la interior și exterior.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Recomandat pentru utilizare în interior și la exterior, pentru lăcuirea de protecție și decorare suprafețelor suport minerale: cărămidă, piatră decorativă naturală și artificială, clincher, beton, țiglă, calcar, piatră de cosăuți, precum și tencuieli decorative pe bază de granule de marmură.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT

Suprafața suport trebuie să fie uscată, solidă, curată și lipsită de substanțe care împiedică aderența (grăsimi, praf, bitum, eflorescențe, murdărie și mușchi). Este necesar de a îndepărta șlefui și curăța de praf învelișul vechi a suprafețelor vopsite și date cu lac. Suprafețele suport cu un nivel sporit de absorbție (calcar, piatră de cosăuți etc.) se amorsează cu TUFFUHGPUHT. Suprafețele afectate de eflorescențe trebuie să fie curățate minuțios în mod mecanic, apoi se amorsează cu SUPRATON LUX BIOCID.

MOD DE APLICARE

Înainte de utilizare, lacul se va amesteca intens până la obținerea unei consistențe omogene. Lacul se va aplica utilizând bidineaua, ruloul sau prin pulverizare în 2-3 straturi. Suprafețele din piatră expuse la acțiuni atmosferice intense sau la uzură mecanică excesivă, se recomandă a fi prelucrate cu lac anual.

ATENȚIE!

Lucrările se vor efectua la umbră, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. Nu se aplică înainte de ploaie. Nu se recomandă utilizarea substanțelor abrazive de curățare, și nici bureții sau perii abrazive. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAL

În funcție de tipul suprafeței, consumul în cazul unui strat constituie — 0,12-0,18 kg/m².

USCARE

Timpul de uscare a BRIO depinde de absorbția substratului, temperatură, umiditatea aerului și constituie 60 minute pentru primul strat, 4-6 ore pentru următorul strat și definitivă — maxim 24 ore.

DEPOZITARE

Se păstrează în ambalaj ermetic original, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C, în spații uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE VALABILITATE

24 luni.

AMBALARE

Găleți din plastic de 1 kg, 3 kg, 5 kg, 10 kg.

LAZURA

LAC LEMN



DATE TEHNICE

CONSUM NORMAL

0,12-0,15 KG/M²

DENSITATEA

1,020±0,005 G/CM³

PH

8,9

CONȚINUTUL DE SUBSTANȚE NEVOLATILE

33±2 %

FINEȚA DE DISPERSIE

7-10 MKM

VISCOZITATE BROOKFIELD (ROTOR 6, VIT.20/MIN)

1000-1500 MPA·S

COV LIMITĂ UE (CAT. A/E)

130 G/L (2010)

COV PRODUS

MAX. 20 G/L

DESCRIEREA PRODUSULUI

LAZURA — lac gata de utilizare pentru protecția și decorarea suprafețelor de lemn. Conține dispersie acrilică, plastifianți, pigmenți și modificatori.

CULOARE

Incolor.

PROPRIETĂȚI

- Evidențiază structura naturală a lemnului;
- Stabilitate la acțiunea razelor UV;
- Aderență bună;
- Calități ergonomice deosebite;
- Lemnul lăcuit este permeabil la vapori de apă;
- Uscare rapidă;
- Pentru lucrări la interior și exterior.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Utilizat pentru protecția și decorarea suprafețelor de lemn: balustrade, lambriuri, uși, ferestre, garduri, mobilier de grădină, căsuțe din lemn și alte structuri stratificate din lemn, atât la interior, cât și la exterior.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPT

Suprafața suport trebuie să fie uscată, solidă, curată și lipsită de substanțe care împiedică aderența (grăsimi, praf, bitum, eflorescențe, murdărie și mușgai). Suprafețele suport din lemn nevopsite și uscate se șlefuiesc și se curăță de praf. Este necesar de a îndepărta, șlefui și curăța de praf învelișul vechi a suprafețelor vopsite și prelucrate cu lac.

MOD DE APLICARE

Înainte de utilizare, lacul se va amesteca intens până la obținerea unei consistențe omogene. Lacul se aplică utilizând o pensulă moale în direcția structurii lemnului. Pentru obținerea efectului garantat: suprafețele interioare vor fi acoperite în 1-2 straturi, suprafețele exterioare — în 2-3 straturi.

ATENȚIE!

Lucrările se vor efectua la umbră, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAL

În funcție de tipul suprafeței, consumul în cazul unui strat constituie — 0,12-0,15 kg/m².

USCARE

Timpul de uscare a LAZURA depinde de absorbția substratului, temperatură, umiditatea aerului și constituie 40-50 minute pentru primul strat, 4-6 ore pentru următorul strat și definitivă — maxim 24 ore.

DEPOZITARE

Se depozitează în ambalaj ermetic original, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C, în spații uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE VALABILITATE

18 luni.

AMBALARE

Găleți din plastic de 0.5 kg, 1 kg, 3 kg, 5 kg, 10 kg.



POLIFIX UNIVERSAL



ADEZIV GRESIE-FAIANȚĂ INTERIOR

DATE TEHNICE (CONF. SM EN 12004+A1:2014)

CLASA ADEZIVULUI	C1
TIMP DESCHIS	0,653 N/MM ²
REZISTENȚA INIȚIALĂ DE ADERENȚĂ LA TRACȚIUNE	1,776 N/MM ²
REZISTENȚA DE ADERENȚĂ LA TRACȚIUNE DUPĂ CICLURI ÎNGHEȚ-DEZGHEȚ	1,490 N/MM ²
REZISTENȚA DE ADERENȚĂ LA TRACȚIUNE DUPĂ IMERSIE ÎN APĂ	1,007 N/MM ²
REZISTENȚA DE ADERENȚĂ LA TRACȚIUNE DUPĂ ÎMBĂTRÂNIRE TERMICĂ	1,159 N/MM ²
REAȚIE LA FOC	A1

DESCRIEREA PRODUSULUI

POLIFIX UNIVERSAL — adeziv pentru gresie și faianță pe bază de ciment de calitate superioară, polimeri, agenți reologici și aditivi.

AVANTAJE

- Rezistență la umiditate;
- Grad de tehnicitate;
- Pentru lucrări la interior.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Pentru utilizarea în interiorul clădirilor la montarea plăcilor ceramice, plăcilor din piatră naturală și artificială pe suprafețe de origine minerală (beton, ciment, ipsos etc.).

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPT

Suprafața suport trebuie să fie uscată, solidă, curată, fără careva substanțe antiaderente (grăsimi, bitum, praf etc.). Suprafețele suport absorbante de umiditate în prealabil se amorsează cu SUPRATON EXTRA sau TUFFUHGPUHT; cele neabsorbante — cu BETOHGPUHT.

PREPARAREA PRODUSULUI

Pentru prepararea unui sac — 25 kg de adeziv sunt necesari 5,25-5,75 l de apă curată, rece. Cantitatea necesară de adeziv trebuie presărată uniform în vasul cu apă și amestecată cu ajutorul unui malaxor de turaj mică. După cca 5 minute, mortarul se amestecă din nou, până la obținerea unei mase omogene, fără aglomerări. Pentru fluidizarea mortarului se adaugă apă și se omogenizează. În cazul aplicării pe tavane, în spații cu umiditate sporită sau cu mari alternări de temperatură, la prepararea adezivului în locul apei se va utiliza grundul SUPRATON. Timpul de punere în operă a mortarului gata preparat — 2-2,5 ore. La o temperatură mai mică de +15°C termenii de priză ai adezivului se majorează.

MOD DE APLICARE

Mortarul se aplică uniform pe suprafață cu ajutorul unei mistrii dințate, folosind partea netedă după care se prelucrează cu partea dințată a acesteia, sub un unghi de 90°. Plăcile se vor monta printr-o ușoară apăsare circulară. Timpul deschis corectării poziției plăcilor — 10-20 minute în funcție de puterea de absorbție a suprafeței și temperatura mediului. Rosturile pe pereți vor fi chituite după cel puțin 24 ore de la lipirea plăcilor, pe pardosea — după cel puțin 48 de ore. Deplasarea tehnologică se permite peste 72 ore. Se vor utiliza numai vase și scule curate.

ATENȚIE!

Lucrările se vor efectua la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAL

În funcție de grosimea stratului de adeziv:
la zimțarea de 6 mm — 3 kg/m²;
la zimțarea de 10 mm — 5 kg/m².

DEPOZITARE

Se păstrează în ambalaj original intact, pe palete din lemn, în spații uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE PĂSTRARE

12 luni.

AMBALARE

Saci din hârtie de 25 kg.



CLASS INTER

ADEZIV GRESIE-FAIANȚĂ
INTERIOR



DATE TEHNICE (CONF. SM EN 12004+A1:2014)

CLASA ADEZIVULUI

C1

TIMP DESCHIS

0,980 N/MM²

REZISTENȚA INIȚIALĂ DE ADERENȚĂ LA TRACȚIUNE

1,310 N/MM²

REZISTENȚA DE ADERENȚĂ LA TRACȚIUNE

0,846 N/MM²

DUPĂ IMERSIE ÎN APĂ

A1

REACȚIE LA FOC

DESCRIEREA PRODUSULUI

CLASS INTER — adeziv pentru gresie și faianță pe bază de ciment de calitate superioară, polimeri, agenți reologici și aditivi.

PROPRIETĂȚI

- Grad de tehnicitate;
- Rezistență la umiditate;
- Pentru lucrări la interior.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Pentru utilizarea în interiorul clădirilor la montarea plăcilor ceramice, plăcilor din piatră naturală și artificială pe suprafețe de origine minerală (beton, ciment, ipsos etc.).

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPT

Suprafața suport trebuie să fie uscată, solidă, curată, fără careva substanțe antiaderente (grăsimi, bitum, praf etc.). Suprafețele suport absorbante de umiditate în prealabil se amorsează cu SUPRATON EXTRA sau TUFFUHGPUHT; cele neabsorbante — cu BETOHGPUHT.

PREPARAREA PRODUSULUI

Pentru prepararea unui sac — 25 kg de adeziv sunt necesari 5,25-5,75 l de apă curată, rece. Cantitatea necesară de adeziv trebuie presărată uniform în vasul cu apă și amestecată cu ajutorul unui malaxor de turație mică. După cca 5 minute, mortarul se amestecă din nou, până la obținerea unei mase omogene, fără aglomerări. Pentru fluidizarea mortarului se adaugă apă și se omogenizează. În cazul aplicării pe tavane, în spații cu umiditate sporită sau cu mari alternări de temperatură, la prepararea adezivului în locul apei se va utiliza grundul SUPRATON. Timpul de punere în operă a mortarului gata preparat — 2-2,5 ore. La o temperatură mai mică de +15°C termenii de priză ai adezivului se majorează.

MOD DE APLICARE

Mortarul se aplică uniform pe suprafață cu ajutorul unei mistrii dințate, folosind partea netedă după care se prelucrează cu partea dințată a acesteia, sub un unghi de 90°. Plăcile se vor monta printr-o ușoară apăsare circulară. Timpul deschis corectării poziției plăcilor — 10-20 minute în funcție de puterea de absorbție a suprafeței și temperatura mediului. Rosturile pe pereți vor fi chituite după cel puțin 24 ore de la lipirea plăcilor, pe pardosea — după cel puțin 48 de ore. Deplasarea tehnologică se permite peste 72 ore. Se vor utiliza numai vase și scule curate.

ATENȚIE!

Lucrările se vor efectua la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAL

În funcție de grosimea stratului de adeziv:

la zimțarea de 6 mm — 3 kg/m²;

la zimțarea de 10 mm — 5 kg/m².

DEPOZITARE

Se păstrează în ambalaj original intact, pe palete din lemn, în spații uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE PĂSTRARE

12 luni.

AMBALARE

Saci din hârtie de 25 kg.



CLASS NAȘ



ADEZIV GRESIE-FAIANȚĂ
EXTERIOR ȘI INTERIOR

DATE TEHNICE (CONF. SM EN 12004+A1:2014)

CLASA ADEZIVULUI	C1
TIMP DESCHIS	0,623 N/MM ²
REZISTENȚA INIȚIALĂ DE ADERENȚĂ LA TRACȚIUNE	1,185 N/MM ²
REZISTENȚA DE ADERENȚĂ LA TRACȚIUNE DUPĂ CICLURI ÎNGHEȚ-DEZGHEȚ	0,860 N/MM ²
REZISTENȚA DE ADERENȚĂ LA TRACȚIUNE DUPĂ IMERSIE ÎN APĂ	0,829 N/MM ²
REZISTENȚA DE ADERENȚĂ LA TRACȚIUNE DUPĂ ÎMBĂTRÂNIRE TERMICĂ	0,748 N/MM ²
REAȚIE LA FOC	A1

DESCRIEREA PRODUSULUI

CLASS NAȘ — adeziv pentru gresie și faianță pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, agenți reologici, plastifianți și umpluturi minerale.

PROPRIETĂȚI

- Rezistență la apă;
- Rezistență la îngheț;
- Lucrabilitate;
- Termorezistență până la +70 °C;
- Pentru lucrări la exterior și interior.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Adezivul este utilizat la montarea plăcilor ceramice și a plăcilor din piatră naturală pe pereți, pardoseli și alte suprafețe.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT

Suprafața suport trebuie să fie uscată, curată, fără careva substanțe antiaderente (grăsimi, bitum, praf.). Suprafețele suport absorbante de umiditate în prealabil se amorsează cu SUPRATON, SUPRATON EXTRA sau TUFFUHGPUHT; cele neabsorbante — cu BETOHGPUHT.

PREPARAREA PRODUSULUI

Pentru prepararea unui sac — 25 kg de adeziv sunt necesari 5,25-5,75 l de apă curată, rece. Cantitatea necesară de adeziv trebuie presărată uniform în vasul cu apă și amestecată cu ajutorul unui malaxor de turaj mică. După cca 5 minute, mortarul se amestecă din nou, până la obținerea unei mase omogene, fără aglomerări. Pentru fluidizarea mortarului se adaugă apă și se omogenizează. În cazul aplicării pe tavane, în spații cu umiditate sporită sau cu mari alternări de temperatură, la prepararea adezivului în locul apei se va utiliza amorsa-grund SUPRATON. Tipul de punere în operă a mortarului gata preparat — 2-2,5 ore. La o temperatură mai mică de +15°C termenii de priză ai adezivului se majorează.

MOD DE APLICARE

Mortarul se aplică uniform pe suprafață cu ajutorul unei mistrii dințate, folosind partea netedă după care se prelucrează cu partea dințată a acesteia, sub un unghi de 90°. Plăcile se vor monta printr-o ușoară apăsare circulară. Timpul deschis corectării poziției plăcilor — 10-20 minute în funcție de puterea de absorbție a suprafeței și temperatura mediului. Rosturile pe pereți vor fi chituite după cel puțin 24 ore de la lipirea plăcilor, pe pardosea — după cel puțin 48 de ore. Deplasarea tehnologică se permite peste 72 ore. Se vor utiliza numai vase și scule curate.

ATENȚIE!

Lucrările se vor executa la umbră, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAL

În funcție de grosimea stratului de adeziv:
la zimțarea de 6 mm — 3 kg/m²;
la zimțarea de 10 mm — 5 kg/m².

DEPOZITARE

Se păstrează în ambalaj original intact, pe palete din lemn, în spații uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE PĂSTRARE

12 luni.

AMBALARE

Saci din hârtie de 5 kg, 25 kg.



NAȘ BAUND

ADEZIV PLĂCI CERAMICE,
PIATRĂ NATURALĂ



DATE TEHNICE (CONF. SM EN 12004+A1:2014)

CLASA ADEZIVULUI

C1

TIMP DESCHIS

0,882 N/MM²

REZISTENȚA ÎNȚĂLĂ DE ADERENȚĂ LA TRACȚIUNE

1,214 N/MM²

REZISTENȚA DE ADERENȚĂ LA TRACȚIUNE

0,782 N/MM²

DUPĂ ÎMERSIE ÎN APĂ

A1

REACȚIE LA FOC

DESCRIEREA PRODUSULUI

NAȘ BAUND — adeziv pentru gresie și faianță pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, agenți reologici, plastifianți, polimeri, nisip de cuarț și aditivi.

PROPRIETĂȚI

- Rezistență la apă;
- Elasticitate;
- Grad de tehnicitate înalt;
- Pentru lucrări la interior.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Adezivul este utilizat la montarea plăcilor din piatră naturală și artificială, pe pereți, pardoseli și tavane de origine minerală (beton, cărămidă, ciment, ghips, forțan ș.a.). Se aplică în condiții de umiditate înaltă.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPT

Suprafața suport trebuie să fie uscată, curată, degresată și deprăfuită. Suprafețele suport absorbante se amorsează cu SUPRATON, SUPRATON EXTRA sau TUFFUHGPUHT; cele neabsorbante — cu BETOHGPUHT.

PREPARAREA PRODUSULUI

Pentru prepararea unui sac — 25 kg de adeziv sunt necesari 5,25-5,75 l de apă curată, rece. Cantitatea necesară de adeziv se presară uniform în vasul cu apă și se amestecă cu ajutorul unui malaxor de turație mică. După o perioadă de 5 minute, mortarul se mai amestecă din nou, până la obținerea unei mase omogene, fără aglomerări. Pentru a obține o consistență mai fluidă, se adaugă atent apă și se amestecă; în cazul aplicării pe tavane, în spații cu umiditate sporită sau cu mari variații de temperatură, la prepararea mortarului, în locul apei, se va utiliza SUPRATON. În funcție de temperatura și umiditatea aerului, mortarul se va aplica timp de 2-2,5 ore. La o temperatură mai mică de +15°C, termenii de priză a adezivului se majorează.

MOD DE APLICARE

Mortarul se aplică uniform pe suprafață cu partea netedă a unei mistrii dințate, apoi se prelucrează cu partea dințată a acesteia, sub un unghi de 90°. Plăcile se vor monta printr-o ușoară apăsare circulară. Timpul deschis corectării poziției plăcilor este de 10 minute. Chituiră rosturilor pe pereți trebuie efectuată nu mai devreme de 24 ore de la lipirea plăcilor, pe pardosea — nu mai devreme de 48 ore. Deplasarea tehnologică se permite peste 72 ore. Se vor utiliza numai vase și scule curate.

ATENȚIE!

Lucrările se vor executa la umbră, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAT

În funcție de grosimea stratului de mortar:

la o zimțare de 6 mm — 3 kg/m²;

la o zimțare de 10 mm — 5 kg/m².

DEPOZITARE

Se păstrează în ambalaj original intact, pe palete din lemn, în spații uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE PĂSTRARE

12 luni.

AMBALARE

Saci din hârtie de 25 kg.



CLASS EXTRA

ADEZIV PLĂCI CERAMICE ȘI CLINCHER,
PORȚELAN



DATE TEHNICE (CONF. SM EN 12004+A1:2014)

CULOARE	GRI/ALB
CLASA ADEZIVULUI	C1/C2S1
TIMP DESCHIS	0,718/1,560 N/MM ²
REZISTENȚA INIȚIALĂ DE ADERENȚĂ LA TRACȚIUNE	1,857/2,590 N/MM ²
REZISTENȚA DE ADERENȚĂ LA TRACȚIUNE DUPĂ CICLURI ÎNGHEȚ-DEZGHEȚ	0,914/2,062 N/MM ²
REZISTENȚA DE ADERENȚĂ LA TRACȚIUNE DUPĂ IMERSIE ÎN APĂ	0,747/1,880 N/MM ²
REZISTENȚA DE ADERENȚĂ LA TRACȚIUNE DUPĂ ÎMBĂTRÂNIRE TERMICĂ	0,930/1,720 N/MM ²
DEFORMAȚIA TRANSVERSALĂ	-/2,8 MM
REACȚIE LA FOC	A1

DESCRIEREA PRODUSULUI

CLASS EXTRA — adeziv pentru gresie, faianță, clincher și porțelan pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, polimeri, agenți reologici, plastifianți, nisip de cuarț și aditivi.

CULOARE

Alb, gri.

PROPRIETĂȚI

- Universalitate;
- Rezistență la apă;
- Rezistență la îngheț;
- Elasticitate;
- Termorezistență până la +70 °C;
- Grad de tehnicitate înalt;
- Pentru lucrări la exterior și interior.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Se utilizează la aplicarea placajelor ceramice, a plăcilor din piatră naturală și artificială pe tavane, pereți și pardoseli de origine minerală (beton, ciment, ghips ș.a.); în locuri supuse acțiunii factorilor atmosferici; în spații cu umiditate sporită; în toate cazurile când este necesară o placare de calitate.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPT

Suprafața suport trebuie să fie uscată, curată, fără careva substanțe antiaderente (grăsimi, bitum, praf). Suprafețele suport absorbante de umiditate în prealabil se amorsează cu SUPRATON, SUPRATON EXTRA sau TUFFUHGPUHT; cele neabsorbante — cu BETOHGPUHT.

PREPARAREA PRODUSULUI

Pentru prepararea unui sac — 25 kg de adeziv sunt necesari 5,25-5,75 l de apă curată și rece. Cantitatea necesară de adeziv trebuie presărată uniform în vasul cu apă și amestecată cu ajutorul unui malaxor de turaj mică. După cca 5 minute, mortarul se amestecă din nou, până la obținerea unei mase omogene, fără aglomerări. Pentru fluidizarea mortarului se adaugă apă și

se omogenizează. În cazul aplicării pe tavane, în spații cu umiditate sporită sau cu mari alternări de temperatură, la prepararea adezivului în locul apei se va utiliza grundul SUPRATON. Tipul de punere în operă a mortarului gata preparat — 2-2,5 ore. La o temperatură mai mică de +15°C termenii de priză ai adezivului se majorează.

MOD DE APLICARE

Mortarul se aplică uniform pe suprafață cu partea netedă a unei mistrii dințate, după care se prelucrează cu partea dințată a acesteia, sub un unghi de 90°. Plăcile se vor monta printr-o ușoară apăsare circulară. Timpul deschis corectării poziției plăcilor este de 10 minute. Chituirea rosturilor pe pereți trebuie efectuată nu mai devreme de 24 ore de la lipirea plăcilor, pe pardosea — nu mai devreme de 48 ore. Deplasarea tehnologică se permite peste 72 ore. Se vor utiliza numai vase și scule curate.

ATENȚIE!

Lucrările se vor efectua la umbră, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAT

În funcție de grosimea stratului de adeziv:

- la zimțarea de 6 mm — 3 kg/m²;
- la zimțarea de 10 mm — 5 kg/m².

DEPOZITARE

Se păstrează în ambalaj original intact, pe palete din lemn, în spații uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE PĂSTRARE

12 luni.

AMBALARE

Saci din hârtie de 25 kg.



CLASS PORȚELANAT



ADEZIV PREMIUM PLĂCI
CERAMICE PORȚELANATE ȘI MOZAICĂ

DATE TEHNICE (CONF. SM EN 12004+A1:2014)

CULOARE	GRI/ALB
CLASA ADEZIVULUI	C1S1/C2S1
TIMP DESCHIS	0,718/1,852 N/MM ²
REZISTENȚA ÎNȚĂLĂ DE ADERENȚĂ LA TRACȚIUNE	1,711/2,722 N/MM ²
REZISTENȚA DE ADERENȚĂ LA TRACȚIUNE DUPĂ CICLURI ÎNGHEȚ-DEZGHEȚ	1,014/1,966 N/MM ²
REZISTENȚA DE ADERENȚĂ LA TRACȚIUNE DUPĂ ÎMERSIE ÎN APĂ	0,829/1,364 N/MM ²
REZISTENȚA DE ADERENȚĂ LA TRACȚIUNE DUPĂ ÎMBĂTRÂNIRE TERMICĂ	1,728/2,080 N/MM ²
DEFORMAȚIA TRANSVERSALĂ	2,5/3,1 MM
REACȚIE LA FOC	A1

DESCRIEREA PRODUSULUI

CLASS PORȚELANAT — adeziv din clasa premium pe bază de amestec de ciment special de calitate superioară, agenți reologici și de armare, polimeri și făină de cuarț calibrată.

CULOARE

Alb; gri.

PROPRIETĂȚI

- Elasticitate sporită;
- Adeziune sporită la orice suprafață de construcție;
- Rezistență la apă;
- Rezistență la îngheț;
- Tehnologicitate;
- Stabilitate înaltă pe suprafețe verticale;
- Rezistență la acțiuni mecanice (la comprimare și încovoiere);
- Termorezistență până la +70 °C;
- Poate fi utilizat pe pardoseli încălzite;
- Pentru lucrări la exterior și interior.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Adezivul este utilizat la montarea plăcilor ceramice de tip „porțelanat”, a plăcilor de marmură; în medii cu condiții extreme de exploatare: umiditate, schimbări frecvente de temperatură (băi, saune, bazine, încăperi industriale, terase). De asemenea, este utilizat la montarea materialelor decorative de dimensiuni mari.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPT

Suprafața suport trebuie să fie uscată, curată, fără careva substanțe antiaderente (grăsimi, bitum, praf). Suprafețele suport absorbante de umiditate în prealabil se amorsează suprafața suport cu SUPRATON, SUPRATON EXTRA sau TUFFUHGPUHT; cele neabsorbante — cu BETOHGPUHT.

PREPARAREA PRODUSULUI

Pentru prepararea unui sac — 25 kg de adeziv sunt necesari 5,25-5,75 l de apă curată și rece. Cantitatea necesară de adeziv trebuie presărată uniform în vasul cu apă și amestecată cu ajutorul unui malaxor de turaj mică. După cca 5 minute, mortarul

se amestecă din nou, până la obținerea unei mase omogene, fără aglomerări. Timpul de punere în operă a mortarului gata preparat — 1,5-2 ore.

MOD DE APLICARE

Mortarul se aplică uniform pe suprafață cu ajutorul unei mistrii dințate, folosind partea netedă după care se prelucurează cu partea dințată a acesteia, sub un unghi de 90°. Plăcile se vor monta printr-o ușoară apăsare circulară. Timpul deschis corectării poziției plăcilor — 10-20 minute, în funcție de puterea de absorbție a suprafeței și temperaturii mediului. Rosturile pe pereți vor fi chituite după cel puțin 24 de ore de la lipirea plăcilor, pe pardosea — după cel puțin 48 de ore. Deplasarea tehnologică se permite peste 72 ore. Se vor utiliza numai vase și scule curate.

ATENȚIE!

Lucrările se vor efectua la umbră, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAL

În funcție de grosimea stratului de adeziv:
la zimțarea de 6 mm — 3-3,5 kg/m²;
la zimțarea de 10 mm — 5-5,5 kg/m².

DEPOZITARE

Se păstrează în ambalaj original intact, pe palete din lemn, în spații uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE PĂSTRARE

12 luni.

AMBALARE

Saci din hârtie de 5 kg, 25 kg.

Red:3 din 08.10.2021



POLIIZOL



ADEZIV POLISTIREN ȘI GRESIE-FAIANȚĂ

DATE TEHNICE (CONF. SM EN 12004+A1:2014)

CLASA ADEZIVULUI	C1
TIMPUL DESCHIS	0,653 N/MM ²
REZISTENȚA ÎNȚĂLĂ DE ADERENȚĂ LA TRACȚIUNE	1,247 N/MM ²
REZISTENȚA DE ADERENȚĂ LA TRACȚIUNE DUPĂ CICLURI ÎNGHEȚ-DEZGHEȚ	0,571 N/MM ²
REZISTENȚA DE ADERENȚĂ LA TRACȚIUNE DUPĂ IMERSIE ÎN APĂ	0,578 N/MM ²
REZISTENȚA DE ADERENȚĂ LA TRACȚIUNE DUPĂ ÎMBĂTRÂNIRE TERMICĂ	0,629 N/MM ²

DATE TEHNICE (CONF. EVT NR.02/04-011:2021)

REAȚIA LA FOC	A1
TIMPUL DESCHIS	0,316 N/MM ²
DENSITATEA APARENTĂ A MORTARULUI PROASPĂT	1790 KG/M ³
REZISTENȚA ÎNȚĂLĂ DE ADERENȚĂ LA TRACȚIUNE (ADEZIV/SUBSTRAT) (CLASA - C2)	0,336 N/MM ²
REZISTENȚA DE ADERENȚĂ LA TRACȚIUNE DUPĂ IMERSIE ÎN APĂ (ADEZIV/SUBSTRAT)	0,384 N/MM ²
REZISTENȚA DE ADERENȚĂ LA TRACȚIUNE DUPĂ ÎMBĂTRÂNIRE TERMICĂ (ADEZIV/SUBSTRAT)	0,553 N/MM ²
REZISTENȚA ÎNȚĂLĂ DE ADERENȚĂ LA TRACȚIUNE (POLISTIREN/ADEZIV/SUBSTRAT)	0,105 N/MM ²
REZISTENȚA DE ADERENȚĂ LA TRACȚIUNE DUPĂ IMERSIE ÎN APĂ (POLISTIREN/ADEZIV/SUBSTRAT)	0,089 N/MM ²
REZISTENȚA DE ADERENȚĂ LA TRACȚIUNE DUPĂ ÎMBĂTRÂNIRE TERMICĂ (POLISTIREN/ADEZIV/SUBSTRAT)	0,216 N/MM ²

DESCRIEREA PRODUSULUI

POLIIZOL — adeziv pentru polistiren și gresie-faianț pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, polimeri modificați și agenți reologici, plastifianți și umpluturi minerale.

PROPRIETĂȚI

- Adeziune sporită;
- Rezistență la apă;
- Rezistență la îngheț;
- Lucrabilitate;
- Pentru lucrări la exterior și interior.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Pentru utilizare la fixarea plăcilor din polistiren expandat, montarea placajelor ceramice și a plăcilor din piatră naturală sau artificială, pe suprafețe de origine minerală (beton, ciment, ipsos etc.).

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT

Suprafața suport trebuie să fie uscată, solidă, curată și lipsită de substanțe care împiedică aderența (grăsimi, praf, bitum etc.). Suprafețele suport absorbante de umiditate în prealabil se amorsează cu SUPRATON, SUPRATON EXTRA sau TUFFUHGPUHT; cele neabsorbante — cu BETOHGPUHT.

PREPARAREA PRODUSULUI

Pentru prepararea unui sac — 25 kg de adeziv sunt necesari 5,25-5,75 l de apă curată și rece. Cantitatea necesară de adeziv trebuie presărată uniform în vasul cu apă și amestecată cu ajutorul unui malaxor de turaj mică. După cca 5 minute, mortarul se amestecă din nou, până la obținerea unei mase omogene, fără aglomerări. Pentru obținerea unei consistențe mai fluide, se va adăuga apă și se va omogeniza. În cazul aplicării pe tavane, în spații umede sau cu variații mari de temperatură, la prepararea adezivului, apa va fi înlocuită cu SUPRATON. În funcție de temperatura și umiditatea aerului, adezivul gata preparat se va aplica în decurs de 2-2,5 ore. La temperaturi sub +15°C timpul de priză al adezivului se mărește.

MOD DE APLICARE

Lipirea polistirenului expandat. Adezivul se aplică pe suprafața plăcii prin metoda puncte-ramă. Astfel încât după montarea plăcilor, mortarul să acopere cel puțin 60-70% din suprafața acestora. Dacă peretele este ideal

neted, adezivul se va aplica într-o direcție pe întreaga suprafață a plăcii într-un strat subțire, cu ajutorul unei diște dințate. Plăcile se vor monta etanș, imediat după aplicarea mortarului. Marginile plăcilor trebuie să contacteze strâns între ele, fiind exclusă pătrunderea adezivului în rosturile dintre plăci. Montarea diblurilor de distanțare se efectuează peste 48 ore după lipirea plăcilor de polistiren expandat, iar stratul de armare poate fi aplicat peste 72 ore după montarea plăcilor.

Placarea gresiei-faianței. Adezivul se aplică uniform pe suprafață cu ajutorul unei mistrii dințate, folosind partea netedă după care se prelucrează cu partea dințată a acesteia, sub un unghi de 90°. Plăcile se vor monta printr-o ușoară apăsare circulară. Timpul deschis corectării poziției plăcilor — 10 minute. Rosturile vor fi chituite după cel puțin 48 de ore de la lipirea plăcilor. Se vor utiliza numai vase și scule curate.

ATENȚIE!

Lucrările se vor efectua la umbră, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAT

La lipirea polistirenului expandat, în funcție de tipul suprafeței — 4-5 kg/m². La placarea gresiei-faianței, în funcție de grosimea stratului de adeziv: la o zimțare de 6 mm — 3 kg/m²; la o zimțare de 10 mm — 5 kg/m².

DEPOZITARE

Se păstrează în ambalaj original intact, pe palete din lemn, în spații uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE PĂSTRARE

12 luni.

AMBALARE

Saci din hârtie de 25 kg.

Red:3 din 23.07.2021



IZOPOL

ADEZIV POLISTIREN ȘI VATĂ MINERALĂ



DATE TEHNICE (CONF. EVT NR.02/04-011:2021)

TIMPUL DESCHIS	0,270 N/MM ²
DENSITATEA APARENTĂ A MORTARULUI	1800 KG/M ³
REZISTENȚA ÎNȚĂLĂ DE ADERENȚĂ LA TRACȚIUNE (ADEZIV/SUBSTRAT) (CLASA)	0,283 N/MM ² (C1)
REZISTENȚA DE ADERENȚĂ LA TRACȚIUNE DUPĂ IMERSIA ÎN APĂ (ADEZIV/SUBSTRAT)	0,323 N/MM ²
REZISTENȚA DE ADERENȚĂ LA TRACȚIUNE DUPĂ ÎMBĂTRÂNIRE TERMICĂ (POLISTIREN/ADEZIV/SUBSTRAT)	0,111 N/MM ²
ADERENȚA LA BETON	0,85 N/MM ²
REAȚIA LA FOC	A1 (C0)

DESCRIEREA PRODUSULUI

IZOPOL — adeziv pentru sisteme termoizolante pe bază de amestec de ciment cu polimeri modificați și agenți reologici.

PROPRIETĂȚI

- Adeziune înaltă;
- Rezistență la umiditate;
- Rezistență la îngheț;
- Tehnologicitate;
- Pentru lucrări la interior și exterior.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Adezivul este utilizat la lipirea plăcilor din polistiren expandat și vată minerală.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT

Suprafața trebuie să fie uscată, curată, fără careva substanțe antiaderente (grăsime, bitum, praf). Suprafața suport absorbantă de umiditate se amorsează cu SUPRATON, SUPRATON EXTRA sau TUFFUHGPUHT; cele neabsorbante — cu BETOHGPUHT.

PREPARAREA PRODUSULUI

Pentru prepararea unui sac — 25 kg de adeziv sunt necesari 5,25-5,75 l de apă curată, rece. Cantitatea necesară de adeziv trebuie presărată uniform în vasul cu apă și amestecată cu ajutorul unui malaxor de turaj mică. După cca 5 minute, mortarul se amestecă din nou, până la obținerea unei mase omogene, fără aglomerări.

MOD DE APLICARE

Adezivul se aplică pe suprafața plăcii termoizolante prin metoda puncte-ramă, astfel încât după montarea plăcilor termoizolante, adezivul să acopere cel puțin 60-70 % din suprafața acestora. Se fixează prin apăsare manuală. Dacă peretele este drept, fără denivelări mortarul se aplică într-un singur strat subțire cu ajutorul unei driște dințate, într-o singură direcție pe întreaga suprafață a plăcii. Lipirea plăcilor se începe de jos, de pe profilul de soclu și se montează în legătură, tip zidărie fiind lipite strâns de suprafața suport. Marginile plăcilor trebuie să contacteze strâns între ele, fiind exclusă pătrunderea adezivului în rosturile dintre plăci. Fixarea mecanică suplimentară se realizează cu dibluri, după 48 ore de la montarea plăcilor. La temperaturi scăzute, timpul de priză al adezivului se mărește. Se vor utiliza numai vase și scule curate.

ATENȚIE!

Lucrările se vor efectua la umbră, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAL

În funcție de tipul suprafeței, consumul constituie 4-5 kg/m².

DEPOZITARE

Se păstrează în ambalaj original intact, pe palete din lemn, în spații uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE PĂSTRARE

12 luni.

AMBALARE

Saci din hârtie de 25 kg.



CLASS POLISTIROL



ADEZIV-GLET SISTEME TERMOIZOLANTE

DATE TEHNICE (CONF. EVT NR.02/04-011:2021)

TIMPUL DESCHIS	0,350 N/MM ²
DENSITATEA APARENTĂ A MORTARULUI	1810 KG/M ³
REZISTENȚA ÎNȚĂLĂ DE ADERENȚĂ LA TRACȚIUNE (ADEZIV/SUBSTRAT) (CLASA)	0,370 N/MM ² (C1)
REZISTENȚA DE ADERENȚĂ LA TRACȚIUNE DUPĂ ÎMERSIA ÎN APĂ (ADEZIV/SUBSTRAT)	0,186 N/MM ²
REZISTENȚA DE ADERENȚĂ LA TRACȚIUNE DUPĂ ÎMBĂTRÂNIRE TERMICĂ (POLISTIREN/ADEZIV/SUBSTRAT)	0,466 N/MM ²
REZISTENȚA ÎNȚĂLĂ DE ADERENȚĂ LA TRACȚIUNE (POLISTIREN/ADEZIV/SUBSTRAT) (CLASA)	0,243 N/MM ² (C1)
REZISTENȚA DE ADERENȚĂ LA TRACȚIUNE DUPĂ ÎMERSIA ÎN APĂ (POLISTIREN/ADEZIV/SUBSTRAT)	0,101 N/MM ²
REZISTENȚA DE ADERENȚĂ LA TRACȚIUNE DUPĂ ÎMBĂTRÂNIRE TERMICĂ (POLISTIREN/ADEZIV/SUBSTRAT)	0,283 N/MM ²
ADERENȚĂ LA BETON	0,960 N/MM ²
REZISTENȚĂ LA PENETRAREA APEI	453,73 N
PERMEABILITATE LA VAPORI	0,31 KG/M ² ×T ^{0.5}
REAȚIA LA FOC	A1 (C0)

DESCRIEREA PRODUSULUI

CLASS POLISTIROL — adeziv-glet pentru sisteme termoizolante pe bază de amestec de ciment cu rezistență sporită, polimeri modificați, fibre de armare și agenți reologici.

PROPRIETĂȚI

- Adeziune sporită;
- Elasticitate;
- Rezistență la îngheț;
- Tehnologicitate;
- Pentru lucrări la interior și exterior.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Se utilizează la lipirea materialelor termoizolante (polistiren, poliuretan expandat, vată minerală etc.); la armarea plăcilor termoizolante cu plasă din fibră de sticlă; la lipirea placajelor ceramice, artificiale sau a celor din piatră naturală.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPT

Suprafața suport trebuie să fie uscată, curată, fără careva substanțe antiaderente (grăsimi, bitum, praf). Suprafața suport absorbantă de umiditate se amorsează cu SUPRATON, SUPRATON EXTRA sau TUFFUHGPUHT; cele neabsorbante — cu BETOHGPUHT.

PREPARAREA PRODUSULUI

Pentru prepararea unui sac — 25 kg de adeziv sunt necesari 5,25-5,75 l de apă curată, rece. Cantitatea necesară de adeziv trebuie presărată uniform în vasul cu apă și amestecată cu ajutorul unui malaxor de turație mică. După cca 5 minute, mortarul se amestecă din nou, până la obținerea unei mase omogene, fără aglomerări. Timpul de punere în operă a mortarului gata preparat — 2-2,5 ore.

MOD DE APLICARE

Adezivul se aplică prin metoda puncte-ramă (adezivul se va aplica în cordon continuu pe marginile plăcii și în puncte pe restul suprafeței). Astfel încât după montarea plăcilor termoizolante, adezivul să acopere cel puțin 60% din suprafața acestora. Se fixează prin apăsare manuală. Dacă peretele este drept, fără denivelări mortarul se aplică într-un singur strat subțire cu ajutorul unei drizte dințate într-o singură direcție. Lipirea plăcilor se începe de jos, de pe profilul de soclu și se montează în legătură, tip zidărie fiind lipite strâns de suprafața suport. Marginile plăcilor trebuie să contacteze strâns între ele, fiind exclusă pătrunderea mortarului în rosturile dintre plăci. Stratul de armare poate fi aplicat peste 72 ore după montarea plăcilor. Adezivul se aplică cu drizca prin presare și netezire, după care se încorporează plasa din fibre de sticlă (cu densitatea de minim 160 g/m²). Grosimea stratului suport trebuie să fie de 3 mm. Grosimea stratului de armare trebuie să fie de 3-5 mm. Timpul de uscare — 48 ore. La executarea lucrărilor se folosesc numai vase și scule curate.

ATENȚIE!

Lucrările se vor executa la umbră, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAL

La lipire — 5 kg/m²; la armare — 4 kg/m².

DEPOZITARE

Se păstrează în ambalaj original intact, pe palete din lemn, în spații uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE PĂSTRARE

12 luni.

AMBALARE

Saci din hârtie de 25 kg.

Red:3 din 23.07.2021



FIX

ADEZIV IPSOS MONTAJ



DATE TEHNICE (CONF. SM SR EN 13279-1:2020)

RAPORTUL APĂ/IPSOS	0,38
CONȚINUTUL DE LIANȚI DE IPSOS	>50% - TIP C7
TIMPUL DE PRIZĂ	45 MIN
REZISTENȚA LA COMPRESIUNE	9,96 N/MM ²
REZISTENȚA LA ÎNCOVOIERE	3,44 N/MM ²
REZISTENȚA DE ADERENȚĂ	0,635 N/MM ²
REAȚIA LA FOC	A1

DESCRIEREA PRODUSULUI

FIX — adeziv montaj la interior pe bază de ipsos cu polimeri speciali, agenți reologici și plastifianți.

PROPRIETĂȚI

- Plasticitate;
- Lucrabilitate ușoară;
- Pentru lucrări la interior.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Destinat pentru fixarea placajelor din gips-carton, montarea plăcilor termoizolante (polistiren, vată minerală etc.) și a panourilor combinate din ipsos pe suprafețe minerale obișnuite.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPT

Suprafața suport trebuie să fie uscată, curățată de vopsea veche și resturi exfoliate de tencuială. Suprafețele cu neregularități mai mari de 20 mm trebuie nivelate cu ajutorul unor fâșii din gips-carton, montate pe adezivul FIX. Suprafețele suport absorbante de umiditate se amorsează cu SUPRATON, SUPRATON EXTRA sau TU-FFUHGPUHT; cele neabsorbante — cu BETOHGPUHT.

PREPARAREA PRODUSULUI

Pentru prepararea unui sac — 17 kg de adeziv sunt necesari 5,44-5,95 l de apă curată și rece. Cantitatea necesară de adeziv trebuie presărată uniform în vasul cu apă și amestecată cu ajutorul unui malaxor de turaj mică. După cca 5 minute, mortarul se amestecă din nou, până la obținerea unei mase omogene, fără aglomerări. În funcție de temperatura și umiditatea aerului, mortarul gata preparat se aplică timp de 30-45 minute.

MOD DE APLICARE

Adezivul se aplică pe suprafața plăcii prin metoda puncte-ramă: adezivul se va aplica în cordon continuu pe marginile plăcii și în puncte pe restul suprafeței. Plăcile se vor monta etanș pe suprafață, iar poziția lor se va corecta prin lovituri ușoare de dreptar, cu o nivelă. Marginile plăcilor trebuie să fie exact ajustate. Se vor utiliza doar vase și scule curate.

ATENȚIE!

Lucrările se vor efectua la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAT

La aplicarea pe placaje de gips-carton — 4,5-5,0 kg/m²; la montarea plăcilor de ipsos — 1,5 kg/m².

DEPOZITARE

Se păstrează în ambalaj original intact, pe palete din lemn, în spații uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE PĂSTRARE

6 luni.

AMBALARE

Saci din hârtie de 17 kg.



BAZALT



AMESTEC TENCUIALĂ ARMATĂ PENTRU VATĂ MINERALĂ ȘI POLISTIREN

DATE TEHNICE (CONF. EVT NR.02/04-011:2021)

TIMPUL DESCHIS	0,210 N/MM ²
DENSITATEA APARENTĂ A MORTARULUI	1780 KG/M ³
REZISTENȚA ÎNȚĂLĂ DE ADERENȚĂ LA TRACȚIUNE (ADEZIV/SUBSTRAT) (CLASA)	0,214 N/MM ² (C2)
REZISTENȚA DE ADERENȚĂ LA TRACȚIUNE DUPĂ IMERSIA ÎN APĂ (ADEZIV/SUBSTRAT)	0,082 N/MM ²
REZISTENȚA DE ADERENȚĂ LA TRACȚIUNE DUPĂ ÎMBĂTRÂNIRE TERMICĂ (POLISTIREN/ADEZIV/SUBSTRAT)	0,593 N/MM ²
REZISTENȚA ÎNȚĂLĂ DE ADERENȚĂ LA TRACȚIUNE (POLISTIREN/ADEZIV/SUBSTRAT) (CLASA)	0,077 N/MM ² (C1)
REZISTENȚA DE ADERENȚĂ LA TRACȚIUNE DUPĂ IMERSIA ÎN APĂ (POLISTIREN/ADEZIV/SUBSTRAT)	0,103 N/MM ²
REZISTENȚA DE ADERENȚĂ LA TRACȚIUNE DUPĂ ÎMBĂTRÂNIRE TERMICĂ (POLISTIREN/ADEZIV/SUBSTRAT)	0,156 N/MM ²
ADERENȚĂ LA BETON	0,880 N/MM ²
ADERENȚĂ LA VATĂ MINERALĂ	0,090 N/MM ²
REZISTENȚĂ LA PENETRAREA APEI	468 N
PERMEABILITATE LA VAPORI	0,29 KG/M ² XT ^{0.5}
REAȚIA LA FOC	A1 (C0)

DESCRIEREA PRODUSULUI

BAZALT — amestec de tencuială armată pentru lipirea și armarea plăcilor de vată minerală și polistiren, pe bază de ciment de rezistență înaltă, polimeri modificați, fibre de armare, agenți reologici și hidrofobi.

PROPRIETĂȚI

- Adeziune înaltă;
- Elasticitate;
- Rezistență la umiditate;
- Rezistență la îngheț;
- Grad de tehnicitate înalt;
- Pentru lucrări la interior și exterior.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Se utilizează la lipirea și la armarea plăcilor termoizolante din vată minerală și polistiren cu plasă din fibră de sticlă.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT

Suprafața suport trebuie să fie uscată, curată, fără careva substanțe antiaderente (grăsime, bitum, praf). Suprafețele suport absorbante se amorsează cu SUPRATON EXTRA sau TUFFUHGPUHT; cele neabsorbante — BETOHGPUHT.

PREPARAREA PRODUSULUI

Pentru prepararea unui sac — 25 kg de amestec sunt necesari 5,25-5,75 l de apă curată și rece. Cantitatea necesară de adeziv trebuie presărată uniform în vasul cu apă și amestecată cu ajutorul unui malaxor de turaj mică. După cca 5 minute, mortarul se amestecă din nou, până la obținerea unei mase omogene, fără aglomerări. Timpul de punere în operă a mortarului gata preparat — 2-2,5 ore. La temperaturi mai scăzute, termenii de priză se majorează.

MOD DE APLICARE

Montarea plăcilor izolante. Adezivul se aplică pe suprafața plăcii termoizolante prin metoda puncte-ramă, (aplicare în mod continuu pe marginile plăcii și în puncte pe restul suprafeței, cu ajuto-

rul unei driște, utilizând metoda „introducere prin presare”). Astfel încât după montarea plăcilor termoizolante, adezivul să acopere cel puțin 60-70 % din suprafața acestora. Se fixează prin apăsare manuală. Dacă peretele este drept, fără denivelări adezivul se aplică într-un singur strat subțire cu ajutorul unei driște dințate într-o singură direcție. Lipirea plăcilor se începe de jos, de pe profilul de soclu și se montează în legătură, tip zidărie fiind lipite strâns de suprafața suport. Marginile plăcilor trebuie să contacteze strâns între ele, fiind exclusă pătrunderea mortarului în rosturile dintre plăci. Armarea polistirenului expandat și a vatei minerale. Stratul de armare poate fi aplicat peste 72 ore după montarea plăcilor în condiții climatice corespunzătoare (temperatură de +20°C și umiditate relativă a aerului de 60%). Stratul suport al amestecului se aplică cu ajutorul unei driște, prin metoda „introducere prin presare și netezire”. Adezivul se aplică cu drișca prin presare și netezire, după care se încorporează plasa din fibre de sticlă (cu densitatea de minim 160 g/m²). Grosimea stratului de bază trebuie să fie de 3 mm. Stratul de netezire se aplică cu o grosime de 2 mm după întărirea stratului suport. La executarea lucrărilor se folosesc numai vase și scule curate

ATENȚIE!

Lucrările se vor efectua la umbră, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAT

La lipire și armare — 5 kg/m².

DEPOZITARE

Se păstrează în ambalaj original intact, pe palete din lemn, în spații uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE PĂSTRARE

12 luni.

AMBALARE

Saci din hârtie de 25 kg.

Red:2 din 23.07.2021



IZOMIN UNIVERSAL



ADEZIV SISTEME IZOLARE FONICĂ ȘI TERMICĂ

DATE TEHNICE (CONF. EVT NR.02/04-011:2021)

TIMPUL DESCHIS	0,385 N/MM ²
DENSITATEA APARENTĂ A MORTARULUI	1800 KG/M ³
REZISTENȚA ÎNȚĂLĂ DE ADERENȚĂ LA TRACȚIUNE (ADEZIV/SUBSTRAT) (CLASA)	0,432 N/MM ² (C1)
REZISTENȚA DE ADERENȚĂ LA TRACȚIUNE DUPĂ IMERSIA ÎN APĂ (ADEZIV/SUBSTRAT)	0,552 N/MM ²
REZISTENȚA DE ADERENȚĂ LA TRACȚIUNE DUPĂ ÎMBĂTRÂNIRE TERMICĂ (ADEZIV/SUBSTRAT)	0,364 N/MM ²
REZISTENȚA ÎNȚĂLĂ DE ADERENȚĂ LA TRACȚIUNE (VATĂ MINERALĂ/ADEZIV/SUBSTRAT) (CLASA)	0,146 N/MM ² (C1)
REZISTENȚA DE ADERENȚĂ LA TRACȚIUNE DUPĂ IMERSIA ÎN APĂ (VATĂ MINERALĂ/ADEZIV/SUBSTRAT)	0,100 N/MM ²
REZISTENȚA DE ADERENȚĂ LA TRACȚIUNE DUPĂ ÎMBĂTRÂNIRE TERMICĂ (VATĂ MINERALĂ/ADEZIV/SUBSTRAT)	0,188 N/MM ²
ADERENȚĂ LA BETON	0,870 N/MM ²
ADERENȚĂ LA VATĂ MINERALĂ	0,090 N/MM ²
REAȚIA LA FOC	A1 (C0)

DESCRIEREA PRODUSULUI

IZOMIN UNIVERSAL — adeziv pentru lipirea și armarea vatei minerale și polistirenului pe bază de ciment de înaltă calitate cu agenți polimerici și reologici modificați, plastifianți, nisip cuarțos și aditivi.

PROPRIETĂȚI

- Aderență înaltă;
- Elasticitate;
- Rezistență la umiditate;
- Rezistență la îngheț;
- Tehnologicitate optimă;
- Pentru lucrări la interior și exterior.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Se utilizează pentru a lipirea și armarea plăcilor de polistiren expandat și de vată minerală pe suprafețe suport minerale: beton, ciment, ipsos etc.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPT

Suprafața suport trebuie să fie uscată, solidă, curată, fără careva substanțe antiaderente (grăsimi, bitum, praf etc.). Suprafețele suport absorbante de umiditate se amorsează cu SUPRATON EXTRA sau TUFFUHGPUHT; cele neabsorbante — cu BETOHGPUHT.

PREPARAREA PRODUSULUI

Pentru prepararea unui sac — 25 kg de adeziv sunt necesari 5,25-5,75 l de apă curată și rece. Cantitatea necesară de adeziv trebuie presărată uniform în vasul cu apă și amestecată cu ajutorul unui malaxor de turaj mică. După cca 5 minute, mortarul se amestecă din nou, până la obținerea unei mase omogene, fără aglomerări. Timpul de punere în operă a mortarului gata preparat — 2-2,5 ore. La temperaturi scăzute, timpul de priză al adezivului se mărește.

MOD DE APLICARE

Adezivul se aplică pe suprafața plăcii termoizolante prin metoda puncte-ramă, astfel încât după montarea plăcilor termoizolante, adezivul să acopere cel puțin 60-70 % din suprafața acestora. Se

fixează prin apăsare manuală. Dacă peretele este drept, fără de-nivelări mortarul se aplică într-un singur strat subțire cu ajutorul unei driște dințate, într-o singură direcție pe întreaga suprafață a plăcii. Lipirea plăcilor se începe de jos, de pe profilul de soclu și se montează în legătură, tip zidărie fiind lipite strâns de suprafața suport. Marginile plăcilor trebuie să contacteze strâns între ele, fiind exclusă pătrunderea adezivului în rosturile dintre plăci. Fixarea mecanică suplimentară se realizează cu dibluri, după 48 ore de la montarea plăcilor.

Stratul de armare poate fi aplicat peste 72 ore după montarea plăcilor în condiții climatice corespunzătoare (temperatură de +20°C și umiditate relativă a aerului de 60%). Stratul suport al amestecului se aplică cu ajutorul unei driște, prin metoda „introducere prin presare și netezire”. Adezivul se aplică cu drișca prin presare și netezire, după care se încorporează plasa din fibre de sticlă (cu densitatea de minim 160 g/m²). Grosimea stratului de bază trebuie să fie de 3 mm. Stratul de netezire se aplică cu o grosime de 2 mm după întărirea stratului suport.

La executarea lucrărilor se folosesc numai vase și scule curate.

ATENȚIE!

Lucrările se vor efectua la umbră, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAL

În funcție de tipul suprafeței, pentru lipirea plăcilor de polistiren expandat și a celor de vată minerală se consumă — 4-5 kg/m², iar pentru armarea plăcilor — 3-4 kg/m².

DEPOZITARE

Se păstrează în ambalaj original intact, pe palete din lemn, în spații uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE PĂSTRARE

12 luni.

AMBALARE

Saci din hârtie de 25 kg.

Red:2 din 23.07.2021



BAGHETA

ADEZIV UNIVERSAL MONTAJ



DATE TEHNICE

CONSUM NORMAL	30-200 G/M.L.
TIMP DE USCARE DEFINITIVĂ	12 ORE
DENSITATEA	1,403±0,005 G/CM ³
CONȚINUTUL DE SUBSTANȚE NEVOLATILE	85,0±2 %
VISCOZITATE BROOKFIELD (ROTOR 6, VIT.20/MIN)	36000-45000 MPA·S

DESCRIEREA PRODUSULUI

BAGHETA — adeziv gata de utilizare pentru fixarea elementelor decorative. Conține dispersie acrilică cu făină de cuarț, polimeri speciali și aditivi.

CULOARE

Alb. Se poate nuanța cu vopsea concentrată COLER prin amestecare cu malaxorul de turaj mică sau cu ajutorul sistemului de nuanțare computerizat SupratenColor.

PROPRIETĂȚI

- Grad înalt de aderență;
- Timp de fixare maxim 5 secunde;
- Econom;
- Nu conține solvenți, fără miros;
- Pentru lucrări la interior și exterior.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Pentru utilizare în interiorul și la exteriorul clădirilor pentru fixarea elementelor decorative din ceramică, PVC, lemn, plută, poliuretan, polistiren pe suprafețe minerale, lemnoase etc.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPT

Suprafața suport trebuie să fie uscată, solidă, curată și lipsită de substanțe care împiedică aderența (grăsimi, praf, bitum etc.). Suprafețele suport minerale se amorsează cu SUPRATON sau SUPRATON EXTRA.

MOD DE APLICARE

Adezivul este aplicat pe elementul decorativ cu ajutorul unui pistol prin metoda de punctare sau în benzi continue. Elementul fiind presat uniform pe suprafața suport. Cu ajutorul unei burete umede va fi înlăturat surplusul de adeziv.

ATENȚIE!

Lucrările se vor efectua la umbră, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAL

Consumul depinde de metoda de aplicare și de tipul suprafeței suport. La utilizarea "metodei de punctare", consumul constituie — 30-50 g/m.l. La aplicarea adezivului prin „metoda în benzi continue”, consumul constituie — 150-200 g/m.l.

USCARE

Timpul de uscare a BAGHETA depinde de absorbția substratului, temperatură, umiditatea aerului, grosimea stratului și constituie maxim 12 ore.

DEPOZITARE

Se depozitează în ambalaj ermetic original, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C, în spații uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE VALABILITATE

18 luni.

AMBALARE

Cartuș din plastic de 420 g.
Găleți din plastic de 1.4 kg, 4 kg.

SUPRA UNIVERSAL

ADEZIV UNIVERSAL



DATE TEHNICE

CONSUM NORMAT	0,3-0,4 KG/M ²
TIMP DE USCARA DEFINITIVĂ	78 ORE
DENSITATEA	1,000±0,005 G/CM ³
PH	8,5-9,5
CONȚINUTUL DE SUBSTANȚE NEVOLATILE	25,0±2 %
VISCOZITATE BROOKFIELD (ROTOR 6, VIT.20/MIN)	18000-20000 MPA·S

DESCRIEREA PRODUSULUI

SUPRA UNIVERSAL — adeziv universal gata de utilizare. Conține hidroemulsie acrilică cu polimeri speciali, modificatori și aditivi.

CULOARE

Alb. După uscare — incolor.

PROPRIETĂȚI

- Rezistență la apă;
- Rezistență la îngheț;
- Adeziune foarte înaltă.
- Pentru lucrări la interior și exterior.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Pentru utilizare în interiorul și la exteriorul clădirilor pentru fixarea lemnului, hârtiei, tapetelor din fibră de sticlă de toate tipurile, a plăcilor din lemn presat (PFL, PAL), cartonului presat, linoleumului și a covoarelor pentru acoperirea pardoselilor. Poate fi utilizat în calitate de modificator excelent al mortarului din ipsos și ciment, fapt ce sporește rigiditatea, adeziunea și rezistența la umezeală. De asemenea, recomandat pentru lipirea etichetelor pe ambalajele din sticlă.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT

Suprafața suport trebuie să fie uscată, solidă, curată și lipsită de substanțe care împiedică aderența (grăsimi, praf, bitum etc.). În cazul suprafețelor suport netede va fi utilizată hârtia abrazivă.

MOD DE APLICARE

Înainte de aplicare adezivul se amestecă bine și se aplică pe ambele suprafețe supuse fixării. După cca 1-2 minute, suprafețele se vor lipi și, în funcție de tipul lor, vor fi ținute sub presiune pe parcursul a 24 ore. Imediat după aplicare sculele și vasele se spală în apă caldă cu săpun.

ATENȚIE!

Lucrările se vor efectua la umbră, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAT

În dependență de tipul și starea suprafeței — 0,3-0,4 kg/m².

USCARA

Timpul de uscare a SUPRA UNIVERSAL depinde de absorbția substratului, temperatură, umiditatea aerului și constituie maxim 78 ore.

DEPOZITARE

Se păstrează în ambalaj ermetic original, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C, în spații uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE VALABILITATE

18 luni.

AMBALARE

Găleți din plastic de 1 kg, 3 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg.



ADEZIV PENTRU TAPETE DIN FIBRĂ DE STICLĂ



DATE TEHNICE

CONSUM NORMAL	0,3-0,4 KG/M ²
TIMP DE USCARE DEFINITIVĂ	78 ORE
DENSITATEA	0,999±0,005 G/CM ³
PH	8,63
CONȚINUTUL DE SUBSTANȚE NEVOLATILE	26±2 %
VISCOZITATE BROOKFIELD (ROTOR 6, VIT.20/MIN)	15000-18000 MPA·S

COMPOZIȚIE

Emulsie acrilică pe bază de apă, polimeri speciali, modificatori, aditivi.

CULOARE

Alb. După uscare — incolor.

AVANTAJE

- Rezistent la apă;
- Rezistent la îngheț;
- Superrezistent.

Gata de utilizare.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Se utilizează pentru a lipi lemn, hârtie, tapete din fibră de sticlă de toate tipurile, plăci din lemn presat (PFL, PAL), carton presat, linoleum și mochete. Este un modificator excelent pentru mortarele de ipsos și ciment, ceea ce le conferă un grad înalt de rezistență, aderență și rezistență la umiditate. Prezintă o bună aderență la sticlă, de aceea poate fi folosit pentru aplicarea etichetelor pe ambalaje de sticlă. Pentru lucrări la interior și exterior.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT

Suprafețele de lipit se curăță de praf, murdărie și grăsime. Suprafețele netede se curăță cu hârtie de șmirghel.

MOD DE APLICARE

Înainte de utilizare, adezivul se amestecă bine și se aplică pe ambele suprafețe de lipit. Peste 1-2 minute, suprafețele se îmbină și în funcție de tipul lor, se mențin sub presiune până la 24 ore. Sculele și vasele se spală în apă caldă cu săpun imediat după utilizare.

ATENȚIE!

Lucrările se vor efectua la umbră, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAL

0,3-0,4 kg/m² în dependență de tipul și starea suprafeței.

USCARE

Uscarea completă și rezistența maximă se obțin peste 78 ore, la temperatura de +20°C.

DEPOZITARE

Se păstrează în ambalaj ermetic original, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C, în spații uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE VALABILITATE

18 luni.

AMBALARE

Găleți din plastic de 3 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg.

LINCOV

ADEZIV UNIVERSAL PARDOSELI



DATE TEHNICE

CONSUM NORMAT	0,8-1,5 KG/M ²
TIMP DE USCARE DEFINITIVĂ	72 ORE
DENSITATEA	1,320±0,005 G/CM ³
PH	7,5-8,5
CONȚINUTUL DE SUBSTANȚE NEVOLATILE	70,0±2 %
VISCOZITATE BROOKFIELD (ROTOR 6, VIT.20/MIN)	32000-38000 MPA·S

DESCRIEREA PRODUSULUI

LINCOV — adeziv universal gata de utilizare pentru pardoseli. Conține emulsie acrilică pe bază de apă, făină de cuarț, plastifianți și aditivi.

CULOARE

Maro-deschis.

PROPRIETĂȚI

- Adeziune excelentă;
- Grad înalt de fixare;
- Elastic;
- Nu conține solvenți;
- După întărire lipsit de tasare;
- Fără miros;
- Pentru lucrări la interior și exterior.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Pentru utilizare în interiorul și la exteriorul clădirilor pentru lipirea pe suprafețe din ciment, beton sau din lemn. Recomandat pentru toate tipurile de parchet deosebit de rezistent, mozaic, din lemn exotic (bambus, arbore de plută etc.), prelucrat, în prealabil, cu lac, precum și a tuturor tipurilor de acoperire a pardoselilor (linoleum, mochetă etc.).

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPT

Suprafața suport trebuie să fie uscată, solidă, curată și lipsită de substanțe care împiedică aderența (grăsimi, praf, bitum). Primul strat al suprafețelor suport absorbante (șape din ciment și nisip) se amorsează cu TUFFUHGPUHT, iar peste 4 ore cel de al doilea strat cu BETOHGPUHT. Parchetul poate fi aplicat peste 24 ore. Suprafețele suport rezistente, neabsorbante (beton etc.) se amorsează cu BETOHGPUHT. Parchetul poate fi aplicat peste 24 ore. Suprafețele suport din placaj și OSB se amorsează cu TUFFUHGPUHT. Nerespectarea cerințelor de pregătire a suprafeței suport poate scurta timpul de priză a adezivului, creând incomodități la corectarea parchetului, în special a lamelor lungi.

MOD DE APLICARE

Temperatura minimă în timpul efectuării lucrărilor: +15°C; umiditatea maximă a aerului: 65%. Umeditatea suprafeței: maximum 2%. Umeditatea parchetului: maximum 8%. Înainte de utilizare, adezivul se va amesteca intens până la obținerea unei consistențe omogene. Operația de lipire se desfășoară pe suprafețe mici, întrucât intervalul de timp dintre aplicare și fixare nu trebuie să depășească 15 minute. Adezivul se aplică pe suprafața suport cu ajutorul un șpaclu zimțat, lungimea zimților fiind de maximum 4 mm.

ATENȚIE!

Lucrările trebuie efectuate la umbră, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. Nu se amestecă și nu se diluează cu alte materiale. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAT

Pe suprafața suport din lemn (placaj, OSB și altele) — 0,8 kg/m². Pe suprafețe de origine minerală consumul estimativ este de 1-1,5kg/m², în funcție de rugozitatea suprafeței.

USCARE

Timpul de uscare a LINCOV depinde de absorbția substratului, temperatură, umiditatea aerului, grosimea stratului și constituie maxim 72 ore. Șlefuirea poate fi realizată după 5 zile.

DEPOZITARE

Se depozitează în ambalaj ermetic original, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C, în spații uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE VALABILITATE

18 luni.

AMBALARE

Găleți din plastic de 1.4 kg, 4 kg, 7 kg, 14 kg.



SUPRA-T



ADEZIV PENTRU TOATE
TIPURILE DE TAPETE

DATE TEHNICE

CONSUM NORMAL (TAPETE UȘOARE) 200G	30-35 M ²
CONSUM NORMAL (TAPETE GRELE/VINIL) 200G	25-30 M ²
PH	≈10,0
TIMP DE USCARE	20-24 ORE

COMPOZIȚIE

Praf dispersiv din polimeri macromoleculari naturali și sintetici.

AVANTAJE

- Previne formarea mucegaiului;
- Nu formează cocoloașe;
- Nu lasă pete;
- Se aplică ușor.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Destinat pentru lipirea tapetelor din vinil, flizelin și a altor tipuri de tapete grele și ușoare, pe suprafețe tencuite, din beton sau lemn, pe plăci de gips-carton, precum și pentru amorsarea prealabilă a suprafeței de lucru. Pentru lucrări la interior.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT

Suprafața suport trebuie să fie suficient de stabilă, uniformă, uscată, curățată de tapetele vechi, de vopsea și de var. Fisurile, cojirile și neregularitățile urmează a fi gletuite cu MEȘTERUL MANOLE. Suprafețele puternic absorbante de umiditate se amorsează cu SUPRATON EXTRA.

PREPARAREA MATERIALULUI

Conținutul cutiei se presară într-un vas cu apă curată la temperatura camerei, amestecând continuu. După 10 minute, se mai amestecă o dată, până la dizolvarea totală. Adezivul este gata pentru aplicare.

MOD DE APLICARE

Adezivul se aplică pe fâșiile de tapet cu peria, într-un strat uniform. După îmbibarea adezivului, fâșiile de tapet se lipesc în apropiere imediată una de alta. Tapetele aplicate se netezesc uniform cu ajutorul unei perii de sus în jos, pe centru, apoi spre margini, înlăturând bulele de aer. Surplusul de adeziv se înlătură atent cu ajutorul unui șervețel umed și curat.

ATENȚIE!

Tapetele se lipesc și se usucă, având geamurile bine închise și în lipsa curenților de aer.

CONSUM NORMAL

Consumul de adeziv, în funcție de tipul tapetelor:

Tipul lucrărilor	Cantitatea de apă necesară pentru 200g de adeziv, l	Suprafața destinată pentru lipire, m ²	Cantitatea de rulouri, buc
Amorsarea prealabilă a pereților	8,0	60-70	-
Lipirea tapetelor ușoare	5,5	30-35	6-7
Lipirea tapetelor grele și a tapetelor din vinil	4,5	25-30	5-6

USCARE

Timp de uscare — 20-24 ore, la temperaturi cuprinse între +18°C +25°C.

DEPOZITARE

Se depozitează în ambalaj ermetic original, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C, în spații uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE VALABILITATE

24 luni.

AMBALARE

Cutii de 200 g, 500 g.

GHIDROIZOL

MEMBRANĂ HIDROIZOLANTĂ MONOCOMPONENTĂ



DATE TEHNICE

CONSUM NORMAL	0,8-1,6 KG/M ²
DENSITATEA	1,401±0,005 G/CM ³
PH	7,0-8,5
CONȚINUTUL DE SUBSTANȚE NEVOLATILE	78-80%
VISCOZITATE BROOKFIELD (ROTOR 6, VIT.20/MIN)	14000-18000 MPA·S

DESCRIEREA PRODUSULUI

GHIDROIZOL — produs monocomponent gata de utilizare pentru hidroizolări. Conține hidroemulsie acrilică cu plastifianți, umpluturi speciale și aditivi.

CULOARE

Alb.

PROPRIETĂȚI

- Elasticitate înaltă;
- Capacitate înaltă de hidroizolare;
- Nu conține dizolvanți organici, fără miros;
- Pentru lucrări la interior și exterior.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Pentru utilizare în interiorul și la exteriorul clădirilor pentru hidroizolarea pereților subterani, a fundațiilor, piscinelor, balcoanelor, copertinelor, a locurilor de contact cu construcțiile de acoperire și a altor construcții, precum și pentru hidroizolarea locurilor greu accesibile (îmbinările caselor din panouri mari etc.), hidroizolarea camerelor de baie, a suprapunerilor dintre etaje, a pereților frontali și unghiulari, a băilor, saunelor și a altor încăperi cu nivel ridicat de umiditate.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT

Suprafața suport trebuie să fie uscată, solidă, curată și lipsită de substanțe care împiedică aderența (grăsimi, praf, bitum etc.). Suprafețele suport absorbante (cu excepția celor din ipsos) se amorsează cu SUPRATON EXTRA; cele neabsorbante — cu BETOHGPUHT.

MOD DE APLICARE

Produsul se va aplica uniform cu bidineaua în 2 straturi în cruce (în zonele extreme în 3 straturi). Pentru o penetrare mai bună a materialului în substrat, se recomandă diluarea primului strat cu apă nu mai mult de 10% din volumul total și aplicarea straturilor ulterioare nediluate. Dacă este necesar să tencuiți cu mortare de ciment, precum și să acoperiți suprafețele cu placaj ceramic, gresie porțelanată, marmură, plăci de granit, pietre naturale sau artificiale folosind adezivi pe bază de ciment, este necesar să aplicați grundul BETOHGPUHT pentru a îmbunătăți aderența, cu respectarea obligatorie a perioadelor de uscare între straturi. Imediat după utilizare vasele și sculele se spală cu apă caldă și săpun.

ATENȚIE!

Lucrările se vor efectua la umbră, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. Nu amestecați cu alte materiale. După aplicare, protejați suprafețele de acțiunea directă a umezelii și razelor solare pe întreaga perioadă de uscare a fiecărui strat. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAL

În funcție de tipul și starea suprafeței — 0,8-1,6 kg/m².

USCARE

Timpul de uscare a GHIDROIZOL depinde de temperatură, umiditatea aerului, grosimea stratului și constituie nu mai puțin de 24 ore pentru fiecare strat în parte. Proprietățile hidroizolante se manifestă după polimerizarea totală, dar nu mai devreme de 14 zile. Placarea se permite peste 72 ore după aplicarea ultimului strat și uscarea la temperatura de +20°C și umiditatea aerului 60%.

DEPOZITARE

Se depozitează în ambalaj ermetic original, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C, în spații uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE VALABILITATE

18 luni.

AMBALARE

Găleți din plastic de 1,4 kg, 4 kg, 7 kg, 4 kg, 22 kg.



KALMATRON



PRODUS HIDROIZOLANT ELASTIC
BICOMPONENT

DATE TEHNICE (CONF. EVM NR.02/04-010:2021)

DESNSITATEA MORTARULUI ÎNTĂRIT	1700 KG/M ³
ABSORBȚIA DE APĂ PRIN CAPILARITATE (CLASA)	0,001 KG/M ² *MIN ^{0.5} (W _{c2})
VALOAREA PH-ULUI	7,03
DETERMINAREA PERMEABILITĂȚII LA APĂ SUB PRESIUNE MICĂ (10 KPA) PE SUPORT DE BETON	IMPERMEABIL
ANALIZA GRANULOMETRICĂ (630 MM)	1,63 %
REACȚIA LA FOC	A1

DESCRIEREA PRODUSULUI

KALMATRON — produs hidroizolant elastic bicomponent, care constă din componentul A pe bază de ciment de înaltă calitate, aditivi minerali, modificatori reologici, și component B pe bază de dispersie apoasă de polimer.

CULOARE

După uscare — gri.

PROPRIETĂȚI

- Hidroizolație de înaltă elasticitate;
- Permeabilitate la vaporii de apă;
- Rezistență la îngheț;
- Rezistență la agresivitate salină și alcalină;
- Acoperă fisuri de până la 0,75 mm;
- Asigură impermeabilitatea până la presiuni sub 7 atm.;
- Se aplică ușor cu spatula sau drișca din oțel inoxidabil;
- Pentru lucrări la interior și exterior.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Utilizat pentru amenajarea straturilor hidroizolante elastice pe suprafețele suport nesalinizate. Datorită caracteristicilor hidroizolante specifice, KALMATRON se recomandă pentru hidroizolarea: rezervoarelor de apă, piscinelor și a obiectelor exploatate în condiții de solicitări extreme, balcoane, terase, pereți de subsol, fundații, plăci de gips-carton, placaj rezistent la apă, suprafețe de ciment, precum și pardoseala în camerele de baie.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT

Suprafața suport trebuie să fie uscată, solidă, curată și lipsită de substanțe care împiedică aderența (grăsimi, praf, bitum etc.). Suprafețele suport absorbante de umiditate se amorsează cu TUFFUHGPUHT; cele neabsorbante — cu BETOHGPUHT.

PREPARAREA PRODUSULUI

Pentru prepararea produsului hidroizolant se va utiliza componentul lichid B și component pulverulent A, conform proporțiilor: 10 l component B la 30 kg component A. Cantitatea necesară de component A trebuie presărată uniform în vasul cu componentul B și amestecată cu ajutorul unui malaxor de turaj mică. După cca 5 minute, materialul se amestecă din nou, până la obținerea unei mase dense, omogene, fără aglomerări. În caz de necesitate materialul poate fi diluat cu componentul B, până la obținerea consistenței necesare. Timpul de punere în operă a materialului gata preparat — 30 minute.

MOD DE APLICARE

Aplicarea amestecului hidroizolant se va face în două straturi fiind utilizată spatula sau drișca din oțel inoxidabil. Primul strat de amestec va fi armat cu o plasă de fibre de sticlă cu densitatea de 160 g/m². Aplicarea stratului următor va fi în direcție transversală pe stratul deja întărit, dar umed. La o temperatură de +20°C stratul aplicat va fi lăsat să se întărească timp de 6 ore. Materialul trebuie aplicat cu o acuratețe deosebită, în deosebi la unghere, ieșinduri și încheieturi.

ATENȚIE!

Lucrările se execută la umbră, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAT

Pentru un strat de 1 mm — 1,4 kg/m².

USCARE

KALMATRON devine rezistent la ploi și utilizabil pentru montarea placajului după 72 ore, iar rezistent la sarcinile hidraulice — după 7 zile.

DEPOZITARE

Component A: se păstrează în ambalaj original intact, pe palete din lemn, în spații uscate și ferite de razele solare.
Component B: se păstrează în vase originale închise ermetic, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C, în spații uscate, ferite de razele solare. Componentul B trebuie ferit de îngheț.

TERMEN DE VALABILITATE

Component A — 12 luni.
Component B — 18 luni.

AMBALARE

Componentul A: saci din hârtie de 30 kg.
Componentul B: bidoane din plastic de 5 kg.

Red:2 din 23.07.2021

LASTIC

ERMETIC ACRILIC



DATE TEHNICE

CONSUM NORMAL	0,8-1,6 KG/M ²
TIMP DE USCARE DEFINITIVĂ	24 ORE
DENSITATEA	1,405±0,005 G/CM ³
CONȚINUTUL DE SUBSTANȚE NEVOLATILE	85,0±2 %
VISCOZITATE BROOKFIELD (ROTOR 6, VIT.20/MIN)	35000-45000 MPA·S

DESCRIEREA PRODUSULUI

LASTIC — chit de ermetizare gata de utilizare. Conține hidroemulsie acrilată cu făină de cuarț, plastifianți și aditivi.

CULOARE

Alb. Se poate nuanța cu vopsea concentrată COLER prin amestecare manuală cu malaxorul de turație mică sau cu ajutorul sistemului de nuanțare computerizat SupratenColor.

PROPRIETĂȚI

- Acoperire elastică;
- Impermeabil la apă;
- Adeziune excelentă pe orice suprafață de origine minerală;
- Este o masă omogenă, densă, elastică, cu o vâscozitate medie.
- Aplicare ușoară;
- Pentru lucrări la interior și exterior.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Pentru utilizare la interior și în exteriorul clădirilor pentru ermetizarea rosturilor dintre panourile de beton, a golurilor formate la montarea ferestrelor și ușilor, a locurilor de contact al țevilor, a spațiilor din puțurile de aerisire și a diferitor îmbinări, cât și în locurile unde există cerințe înalte de ermetizare și elasticitate.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT

Suprafața suport trebuie să fie uscată, solidă, curată și lipsită de substanțe care împiedică aderența (grăsimi, praf, bitum etc.).

MOD DE UTILIZARE

Materialul se aplică și se nivelează cu ajutorul unei drîște din inox. Se permite diluarea cu SUPRATON EXTRA. Imediat după aplicare sculele și vasele se spală în apă caldă cu săpun.

ATENȚIE!

Lucrările se vor efectua la umbră, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. Nu se admite amestecarea ermeticului cu alte vopsele, gleturi sau dizolvanți. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAL

În funcție de tipul și starea suprafeței — 0,8-1,6 kg/m².

USCARE

Timpul de uscare a LASTIC depinde de temperatură, umiditatea aerului și constituie minim 24 ore.

DEPOZITARE

Se depozitează în ambalaj ermetic original, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C, în spații uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE VALABILITATE

18 luni.

AMBALARE

Cartuș din plastic de 420 g.

Găleți din plastic de 1.4 kg, 4 kg, 7 kg, 14 kg.



HIDROSTOP



AMESTEC HIDROIZOLANT CIMENT

DATE TEHNICE (CONF. ETM NR. 02/04-010:2021)

DENSITATEA MORTARULUI ÎNTĂRIT	1832 KG/M ³
REZISTENȚA ÎNȚĂRITĂ DE ADERENȚĂ LA TRACȚIUNE (MORTAR/SUBSTRAT)	0,237/B N/MM ²
REZISTENȚA DE ADERENȚĂ LA TRACȚIUNE DUPĂ ÎMERSIE ÎN APĂ (MORTAR/SUBSTRAT)	1,034/B N/MM ²
REZISTENȚA DE ADERENȚĂ LA TRACȚIUNE DUPĂ ÎMBĂTRÂNIRE TERMICĂ (MORTAR/SUBSTRAT)	0,540/B N/MM ²
REZISTENȚA DE ADERENȚĂ LA TRACȚIUNE DUPĂ CICLURI DE ÎNGHEȚ-DEZGHEȚ (MORTAR/SUBSTRAT)	0,722/B N/MM ²
ABSORBȚIA DE APĂ PRIN CAPILARITATE (CLASA)	0,004 KG/(M ² *MIN ^{0,5}) (w _{c2})
REAȚIA LA FOC	A1

DESCRIEREA PRODUSULUI

HIDROSTOP — amestec hidroizolant pe bază de ciment de calitate superioară, plastifianti, umpluturi speciale și aditivi.

CULOARE

Gri.

PROPRIETĂȚI

- Hidrofug;
- Lipsa fisurilor de contracție;
- Rezistent la îngheț;
- Protecție sigură a betonului;
- Comod în aplicare;
- Pentru lucrări la interior și exterior.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Se utilizează pentru hidroizolarea suprafețelor suport nedeforabile și rezistente la fisurare, care nu conțin ipsis: pereții încăperilor de subsol, construcții subterane, încăperi tehnico-sanitare, bazine, rezervoare, fântâni, precum și hidroizolarea teraselor și balcoanelor folosind pentru armare plasa din fibră de sticlă. Mortarul hidroizolant se aplică din parte de acțiune a apei.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT

Suprafața suport trebuie să fie uscată, curată, fără careva substanțe antiaderente (grăsimi, bitum, praf). Suprafețele suport absorbante de umiditate se amorsează cu TUFFUHGPUHT; cele neabsorbante — cu BETOHGPUHT.

PREPARAREA PRODUSULUI

Pentru prepararea unui sac — 25 kg de amestec sunt necesari 5,0-7,5 l de apă curată și rece. Cantitatea necesară de amestec trebuie presărată uniform în vasul cu apă și amestecată cu ajutorul unui malaxor de turaj mică. După 5 minute, mortarul se amestecă din nou, până la obținerea unei mase omogene. Surplusul de apă adăugat în amestec poate duce la micșorarea indicilor de exploatare a stratului hidroizolant.

MOD DE APLICARE

Mortarul poate fi aplicat pe suprafața anterior pregătită fiind utilizate sculele manuale (drișcă, șpaclu, bidinea). Grosimea stratului — 3-5 mm. Mortarul hidroizolant se aplică în 2-3 straturi, stratul ulterior aplicându-se doar după întărirea celui precedent, dar încă umed, perpendicular unul față de celălalt. Pentru protecția suprafeței împotriva umezirii periodice se aplică 1 strat de mortar hidroizolant HIDROSTOP. Pentru protecția suprafeței împotriva umezirii permanente se aplică 2 straturi de mortar hidroizolant HIDROSTOP. Pentru protecția suprafeței împotriva presiunii hidrostatice până la 5 metri a coloanei de apă, se aplică 2 straturi de mortar hidroizolant HIDROSTOP și 2 straturi de membrană hidroizolantă GHIDROIZOL.

ATENȚIE!

Lucrările se vor efectua la umbră, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. După aplicarea unui strat de mortar se menține în stare umedă minim 24 ore și în paralel mortarul aplicat trebuie protejat timp de 5 zile de acțiunea razelor solare, a precipitațiilor și de îngheț. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAL

În funcție de starea și tipul suprafeței, la grosimea stratului de 1 mm consumul constituie 1,5 kg/m².

USCARE

În funcție de grosimea stratului se calculează uscarea de 0,8 mm pe zi, la temperatura de +20°C. Proprietățile de impermeabilizare apar nu mai devreme de 7 zile.

DEPOZITARE

Se păstrează în ambalaj original intact, pe palete din lemn, în spații uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE PĂSTRARE

12 luni.

AMBALARE

Saci din hârtie de 25 kg.

Red:2 din 23.07.2021



TOPING

ÎNTĂRITOR PARDOSELI BETON



DATE TEHNICE (CONF. SM SR EN 13813:2010)

REZISTENȚA LA COMPRESIUNE (CLASA)
REZISTENȚA LA ÎNCOVOIERE (CLASA)
REZISTENȚA LA UZURĂ BÖHME (CLASA)
PERMEABILITATEA LA APĂ (CLASA)
REAȚIA LA FOC
CONSUM NORMAT

34,6 N/MM² (C35)
3,75 N/MM² (F3)
8,55 CM³/50 CM² (A9)
0,43 KG/(M²*H^{0,5}) (W2)
A1
4-6 KG/M²

DESCRIEREA PRODUSULUI

TOPING — întăritor pentru pardoseli din beton pe bază de ciment de calitate superioară cu nisip de cuarț, plastificali, adaosuri de dispersie, aditivi și pigmenți.

CULOARE

Culoarea de bază — gri închis.

La comandă materialul poate fi produs în diferite culori.

PROPRIETĂȚI

- Rezistent la îngheț și umiditate;
- Rezistență sporită la uzură;
- Neinflamabil;
- Comod în aplicare;
- Economic;
- Adaosurile de dispersie asigură distribuția uniformă a întăritorului;
- Pentru lucrări la interior și exterior.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Utilizat pentru a îmbunătăți rezistența și durabilitatea pardoselilor din beton, cu solicitări la sarcini mecanice medii și mari. Întăritorul TOPING formează o suprafață extrem de densă, rezistență la uzură și la șoc, cu o densitate de suprafață mare, cu absorbție redusă de uleiuri și grăsimi, ușor de curățat și de întreținut. Destinat pentru subsoluri, garaje, depozite, parcuri, spații industriale, fabrici, marketuri, trepte din beton, benzi pentru patine cu roțile, terenuri de sport, terase, rampe pentru camioane și autoturisme, școli, spitale, hale de expoziție, blocuri administrative.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT

Întăritorul de pardoseală TOPING se poate aplica pe suprafețe proaspete din beton. Amestecul de beton trebuie să fie de o calitate egală. Placa trebuie să aibă un raport minim apă – ciment, dar destul pentru obținerea unei plăci de beton bine compactate. Rezistența la compresie trebuie să fie de minim 25 MPa. În cazul folosirii fibrelor de armare în beton, plastificaliul va asigura dispersia omogenă a acestuia în amestec.

MOD DE APLICARE

Întăritorul de pardoseală se aplică prin pulverizare pe suprafața betonului, aplicarea se face de preferință în două etape succesive. Primul strat de întăritor (cca. 2/3 din material) se presară pe betonul/șapa proaspătă care permite deja deplasări pe suprafață (prelucrare «proaspăt pe proaspăt»). Imediat ce materialul s-a umezit (a absorbit apa din beton/șapă și a căpătat o culoare închisă) se va nivela cel puțin de 2 ori cu mistria prin mișcări perpendiculare. După distribuirea primului strat se aplică ultima treime de întăritor de pardoseală repetându-se nivelarea până la obținerea suprafeței dorite. Șlefuirea se efectuează cu mașina pentru șlefuit betonul de tip elicopter. Paletele se montează sub un unghi de înclinare minim. Cu fiecare șlefuire unghiul de înclinare se mărește, și totodată, se va lua în calcul că cu cât suprafața este mai uscată și mai dură, cu atât mașina se va seta la o viteză mai mare.

ATENȚIE!

Lucrările se vor efectua la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. În cazul umidității ridicate și temperaturii scăzute, procesul de întărire este încetinit, în timp ce temperaturile ridicate accelerează întărirea. Lucrările de împrăștiere a întăritorului nu trebuie să fie efectuate pe vânt puternic sau curent. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAT

4-6 kg/m² în funcție de rezistența la uzura necesară.

DEPOZITARE

Se păstrează în ambalaj original intact, pe palete din lemn, în spații uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE VALABILITATE

12 luni.

AMBALARE

Saci din hârtie de 25kg.



SAVANA



AMESTEC CIMENT ȘAPE NIVELANTE PARDOSELI

DATE TEHNICE (CONF. SM SR EN 13813:2010)

REZISTENȚA LA COMPRESIUNE (CLASA)	9,73 N/MM ² (C7)
REZISTENȚĂ LA ÎNCOVOIERE (CLASA)	1,61 N/MM ² (F1)
REZISTENȚA LA UZURĂ BÖHME (CLASA)	20 CM ³ /50 CM ² (A15)
REAȚIA LA FOC	A1
CONSUM NORMAT LA GROSIMEA STRATULUI DE 10 MM	15 KG/M ²

DESCRIEREA PRODUSULUI

SAVANA — amestec pentru realizarea șapelor nivelante pentru pardoseli pe bază de ciment de calitate superioară cu nisip fracționat și plastifianti.

PROPRIETĂȚI

- Aderență înaltă și plasticitate excelentă;
- Rezistență la apă;
- Rezistență mecanică înaltă;
- Aplicabilitate ușoară;
- Pentru lucrări la interior și exterior.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Se utilizează la amenajarea și reparația șapelor pentru pardoseli cu grosimea de 10-60 mm (conform normativelor în construcții), care se exploatează la sarcini joase și moderate.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT

Suprafața suport trebuie să fie uscată, solidă, curată și lipsită de substanțe care împiedică aderența (grăsimi, praf, bitum etc.). În cazul șapelor suport slabe, care se macină, trebuie înlăturate până la stratul de bază. Este necesară îndepărtarea straturilor desprinse de la pardoseală. Suprafețele suport absorbante trebuie amorțate cu SUPRATON EXTRA sau TUFFUHGPUHT; cele neabsorbante — cu BETOHGPUHT.

PREPARAREA PRODUSULUI

Pentru prepararea unui sac — 25 kg de amestec sunt necesari 5 l de apă curată și rece. Cantitatea necesară de adeziv trebuie presărată uniform în vasul cu apă și amestecată cu ajutorul unui malaxor de turaj mică. După cca 5 minute, mortarul se amestecă din nou, până la obținerea unei mase omogene, fără aglomerări.

MOD DE APLICARE

Pe perimetrul încăperii de perete se montează fâșii de separație din polistiren expandat sau izolon cu grosimea de 4-6 mm și înălțimea ce depășește cu 20-30 mm nivelul la care va fi turnată șapa. Pe suprafețele de peste 30 m² sau lungimi mai mari de 10 m trebuie executate obligatoriu rosturi de deformație. Fâșiile de separație din polistiren expandat se vor fixa de pardoseală, de perete cu adeziv pentru montaj BAGHETA. După întărirea șapei, părțile proeminente de polistiren sau izolon se înlătură cu ajutorul unui cuțit. Pe suprafața pregătită, la fiecare 1,5-2 m, se vor fixa profilele de pontaj. Amestecul va fi întins uniform, nivelat și netezit pe suprafața suport cu ajutorul unui dreptar. Pardoseala turnată atinge rezistența minimă, necesară pentru a merge pe ea — peste 48 ore. Rezistența mecanică completă se atinge după 28 de zile.

ATENȚIE!

Lucrările se vor executa la umbră, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAT

15 kg/m² la grosimea stratului de 10 mm.

DEPOZITARE

Se păstrează în ambalaj original intact, pe palete din lemn, în spații uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE PĂSTRARE

12 luni.

AMBALARE

Saci din hârtie de 25 kg.



NIVELIR UNIVERSAL



ȘAPĂ AUTONIVELANTĂ PE BAZĂ DE LIANT COMPLEX SPECIAL

DATE TEHNICE (CONF. SM SR EN 13813:2010)

REZISTENȚA LA COMPRESIUNE (CLASA)	9,11 N/MM ² (C7)
REZISTENȚĂ LA ÎNCOVOIERE (CLASA)	4,98 N/MM ² (F5)
REZISTENȚA LA UZURĂ BÖHME (CLASA)	16,65 CM ³ /50 CM ² (A15)
REAȚIA LA FOC	A1
CONSUM NORMAT LA GROSIMEA STRATULUI 1 MM	1,5 KG/M ²

DESCRIEREA PRODUSULUI

NIVELIR UNIVERSAL — amestec universal pe bază de liant complex special pentru turnarea șapelor autonivelante cu grosimea 1-20 mm.

AVANTAJE

- Aderență înaltă la suprafețele-suport de origine minerală;
- Tehnologicitate optimă;
- Grosimea stratului — de la 1 mm până la 20 mm;
- Aplicabilă pentru șape încălzite;
- Se aplică manual sau mecanizat;
- Rezistență la uzură;
- Autonivelare ideală;
- Pentru lucrări la interior.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Se utilizează pentru nivelarea suprafețelor suport de beton și a celor pe bază de ciment și nisip cu grosimea de 1-20 mm cât și obținerea concomitentă a unor pardoseli orizontale netede, pe care se pot aplica pardoseli decorative (linoleum, mochetă, parchet laminat, gresie etc.). Se aplică în hale industriale, spații locative, publice și administrative.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT

Suprafața suport trebuie să fie uscată, solidă, curată, și lipsită de substanțe care împiedică aderența (grăsimi, praf, bitum, ulei, vopsea, smoală etc.). Suprafețele absorbante de umiditate trebuie amorțate cu TUFFUHGPUHT; cele neabsorbante — cu BETOHGPUHT.

PREPARAREA PRODUSULUI

Pentru prepararea unui sac — 25 kg de amestec uscat sunt necesari 5,3-5,8 l de apă curată, rece. ATENȚIE! Excesul de apă reduce rezistența mecanică și rezistența la uzură, poate conduce la stratificarea materialului și fisurarea șapei. O cantitate insuficientă de apă reduce puterea de întindere a materialului, drept urmare devine dificilă obținerea unei suprafețe autonivelante ideale. Cantitatea necesară de adeziv trebuie presărată uniform în vasul cu apă și amestecată cu ajutorul unui malaxor de turaj mică. După cca 5 minute, mortarul se amestecă din nou, până la obținerea unei mase omogene, fără aglomerări. Materialul obținut trebuie folosit în decurs de 20 minute din momentul preparării. Se vor utiliza doar vase și scule curate.

MOD DE APLICARE

Mortarul se va turna pe suprafața deja amorțată și întinsă uniform cu ajutorul unui dreptar de cauciuc. Pentru înlăturarea bulelor de aer de pe suprafața obținută se va trece imediat cu o rolă rigidă cu țepi. În cazul unor pauze de peste 30 minute utensilele și furtunurile trebuie spălate cu apă, întrucât mortarul întărit poate fi înlăturat doar în mod mecanic. Pe suprafețele de peste 30 m² trebuie executate obligatoriu rosturi de deformare. Rosturile deformate vor fi executate din polistiren expandat cu grosimea de 4-6 mm și înălțimea ce depășește cu 20-30 mm nivelul la care va fi turnat mortarul. Fâșiile de separație din polistiren expandat se vor fixa de pardoseală, de perete cu adeziv pentru montaj BAGHETA. După întărirea șapei, părțile proeminente de polistiren se înlătură cu ajutorul unui cuțit. Plăcile de gresie, precum și alte tipuri de pardoseli, pot fi montate peste 72 ore. La șapele încălzite instalația de încălzire trebuie deconectată cu cel puțin 48 ore înainte de turnarea mortarului. După turnarea materialului instalația de încălzire poate fi reconectată peste 72 ore dacă stratul turnat are o grosime de până la 10 mm, sau peste 7 zile dacă stratul turnat are o grosime de peste 10 mm.

ATENȚIE!

Lucrările se vor executa la umbră, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. Stratul turnat trebuie ferit de uscare rapidă sub acțiunea curenților de aer, a aparatelor de încălzire sau a razelor solare directe. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAT

1,5 kg/m² la grosimea stratului turnat de 1 mm.

DEPOZITARE

Se păstrează în ambalaj original intact, pe palete din lemn, în spații uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE PĂSTRARE

12 luni.

AMBALARE

Saci din hârtie de 25 kg.

Red:2 din 27.07.2021



NIVELIR ZEMENT



ȘAPĂ AUTONIVELANTĂ PE BAZĂ DE CIMENT

DATE TEHNICE (CONF. SM SR EN 13813:2010)

REZISTENȚA LA COMPRESIUNE (CLASA)	26 N/MM ² (C20)
REZISTENȚĂ LA ÎNCOVOIERE (CLASA)	5,20 N/MM ² (F5)
REZISTENȚA LA UZURĂ BÖHME (CLASA)	16,00 CM ³ /50 CM ² (A22)
REACȚIA LA FOC	A1
CONSUM NORMAT LA GROSIMEA STRATULUI 1 MM	1,5 KG/M ²

DESCRIEREA PRODUSULUI

NIVELIR ZEMENT — șapă autonivelantă pentru strat cu grosimea 3-20 mm pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, lianți polimerici și plastifianți.

PROPRIETĂȚI

- Rezistență la umiditate;
- Asigură o suprafață netedă și omogenă;
- Capacitate înaltă de întindere pe suprafață;
- Adeziune înaltă la suprafețe suport de origine minerală;
- Fără tasare;
- Nu se fisurează;
- Poate fi aplicată mecanic;
- Poate fi aplicată pe pardoseli încălzite;
- Pentru lucrări la interior.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Pentru finisarea și egalizarea șapelor pe suprafețe suport de beton și a celor pe bază de ciment și nisip, cu grosimea de 3-20 mm, cât și obținerea concomitentă a unor pardoseli orizontale netede, pe care se pot aplica pardoseli decorative (linoleum, mochetă, parchet laminat, gresie etc.). Se aplică în hale industriale, spații locative, publice și administrative.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT

Suprafața suport trebuie să fie stabilă, uscată, curată și lipsită de substanțe care împiedică aderența (grăsimi, praf, bitum). Suprafețele suport absorbante de umiditate se amorsează de 2 ori cu SUPRATON EXTRA sau TUFFUHGPUHT; cele neabsorbante — cu BETOHGPUHT.

PREPARAREA PRODUSULUI

Pentru prepararea unui sac — 25 kg de șapă sunt necesari 5,5-5,7 l de apă curată, rece. ATENȚIE! Excesul de apă reduce rezistența mecanică și rezistența la uzură, poate conduce la stratificarea materialului și fisurarea șapei. O cantitate insuficientă de apă reduce puterea de întindere a materialului, drept urmare devine dificilă obținerea unei suprafețe autonivelante ideale. Cantitatea necesară de produs trebuie presărată uniform în vasul cu apă și amestecată cu ajutorul unui malaxor de turație mică. După cca 5 minute, mortarul se amestecă din nou, până la obținerea unei mase omogene, fără aglomerări. Materialul obținut trebuie folosit în decurs de 20-30 minute din momentul preparării.

MOD DE APLICARE

Pe perimetrul încăperii de perete se montează fâșii de separație din polistiren expandat sau izolon cu grosimea de 4-6 mm și înălțimea ce depășește cu 20-30 mm nivelul la care va fi turnată șapa. Pe suprafețele de peste 30 m² sau lungimi mai mari de 10 m trebuie executate obligatoriu rosturi de deformație. Fâșiile de separație din polistiren expandat se vor fixa de pardoseală, de perete cu adeziv pentru montaj BAGHETA. După întărirea șapei, părțile proeminente de polistiren sau izolon se înlătură cu ajutorul unui cuțit. Mortarul se va turna pe suprafața deja amorată și se va întinde uniform cu ajutorul unui dreptar de cauciuc. Pentru înlăturarea bulelor de aer de pe suprafața obținută se va trece imediat cu o rolă rigidă cu țepi. Pentru a evita formarea rosturilor pe o suprafață nu faceți pauze mai mare de 30 minute. În cazul unor pauze de peste 30 minute ustensilele și furtunurile trebuie spălate cu apă, întrucât mortarul întărit poate fi înlăturat doar în mod mecanic.

Deplasările tehnologice pe suprafața turnată se permit peste 72 ore. La șapele încălzite instalația de încălzire trebuie deconectată cu cel puțin 48 ore înainte de turnarea mortarului. După turnarea materialului instalația de încălzire poate fi reconectată peste 72 ore dacă stratul turnat are o grosime de până la 10 mm, sau peste 7 zile dacă stratul turnat are o grosime de peste 10 mm.

Gresia poate fi montată pe suprafața turnată peste 7 zile, iar linoleumul, parchetul și laminatul peste 21 zile în condiții de uscare normale. Se vor utiliza doar vase și scule curate.

ATENȚIE!

Lucrările se vor efectua la umbră, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAT

1,5 kg/m² la grosimea stratului de 1 mm.

DEPOZITARE

Se păstrează în ambalaj original intact, pe palete din lemn, în spații uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE PĂSTRARE

12 luni.

AMBALARE

Saci din hârtie de 25 kg.

Red:2 din 27.07.2021



FUGA



CHIT PENTRU ROSTURI CU LĂȚIMEA 1-7 MM

DATE TEHNICE (CONF. SM SR EN 13888:2012)

CULOARE	ALB/GRI
REZISTENȚA LA UZURĂ	1894/1846 MM ³
REZISTENȚA LA COMPRESIUNE ÎN STARE USCATĂ	15,8/8,85 N/MM ²
REZISTENȚA LA COMPRESIUNE DUPĂ CICLURI DE ÎNGHEȚ-DEZGHEȚ	15,6/8,24 N/MM ²
REZISTENȚA LA ÎNCOVOIERE ÎN STARE USCATĂ	6,43/6,11 N/MM ²
REZISTENȚA LA ÎNCOVOIERE DUPĂ CICLURI DE ÎNGHEȚ-DEZGHEȚ	4,5/5,14 N/MM ²
CONTRACȚIA	1,5/2 MM/M
ABSORBȚIA DE APĂ DUPĂ 30 MIN	3/4 G
DUPĂ 240 MIN	7/8 G

DESCRIEREA PRODUSULUI

FUGA — mortar de chituiture a rosturilor cu lățimea 1-7 mm pe pază de ciment cu adaosuri polimerice și umpluturi minerale.

CULOARE

Alb, gri. Se nuanțează cu vopsea concentrată COLER.

PROPRIETĂȚI

- Plasticitate;
- Rezistență la îngheț;
- Rezistență la apă;
- Aderență sporită;
- Comoditate și simplitate în aplicare;
- Pentru lucrări la interior și exterior.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Pentru utilizare pe pereți la interior și exterior, pe pardoseli, la chituirea rosturilor cu lățimea 1-7 mm. Recomandat pentru rosturile dintre plăcile ceramice și a zidărilor din piatră pe substraturi cum ar fi betonul, tencuieli și șape pe bază de ciment etc.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT

Înainte de chituiture rosturile trebuie curățate. Rosturile se vor umple cu chit conform termenilor indicați în instrucțiunea adezivului utilizat.

PREPARAREA PRODUSULUI

Într-un vas se toarnă apă curată rece în raport de 0,28 l de apă la 1 kg de chit. Surplusul de apă influențează negativ calitatea chitului. Cantitatea necesară de chit se presară uniform în vasul cu apă și se amestecă cu un malaxor de turaj mică. Peste 5-10 minute mortarul se amestecă repetat până la omogenizarea amestecului. Mortarul preparat trebuie utilizat timp de 60 minute.

MOD DE APLICARE

Mortarul de chituiture se aplică cu ajutorul unei spatule de cauciuc și se repartizează uniform pe toată suprafața, astfel încât să pătrundă în rosturi până la adeziv. Peste 5-10 minute surplusul de mortar de pe suprafață se șterge cu un burete umezit cu clătire frecventă în apă curată. Depunerile uscate pot fi îndepărtate ușor cu o cârpă moale uscată peste 24 ore. Pentru a asigura o culoare uniformă a rosturilor pe aceeași suprafață se recomandă utilizarea chitului din aceeași partidă.

ATENȚIE!

Lucrările se efectuează la umbră, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAL

În funcție de lățimea și adâncimea rostului — 0,25-0,50 kg/m².

DEPOZITARE

Se păstrează în ambalaj original intact, pe palete din lemn, în spații uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE PĂSTRARE

18 luni.

AMBALARE

Pachete din hârtie de 1 kg, 5 kg.



FUGANMÖRTEL



CHIT PENTRU ROSTURI
CU LĂȚIMEA 1-6 MM

DATE TEHNICE (CONF. SM SR EN 13888:2012)

REZISTENȚA LA UZURĂ	1776 MM ³
REZISTENȚA LA COMPRESIUNE ÎN STARE USCATĂ	18,63 N/MM ²
REZISTENȚA LA COMPRESIUNE DUPĂ CICLURI DE ÎNGHEȚ-DEZGHEȚ	18,25 N/MM ²
REZISTENȚA LA ÎNCOVOIERE ÎN STARE USCATĂ	6,11 N/MM ²
REZISTENȚA LA ÎNCOVOIERE DUPĂ CICLURI DE ÎNGHEȚ-DEZGHEȚ	5,14 N/MM ²
CONTRACȚIA	1 MM/M
ABSORBȚIA DE APĂ DUPĂ 30 MIN	3 G
DUPĂ 240 MIN	6 G

DESCRIEREA PRODUSULUI

FUGANmörtel — mortar de chituiture a rosturilor cu lățimea 1-6 mm pe pază de ciment cu nisip fin de cuarț.

CULOARE

18 culori.

PROPRIETĂȚI

- Plasticitate sporită;
- Rezistență la apă;
- Aderență sporită;
- Aspect fin și suprafață netedă;
- Poate fi utilizat pe pardoseli încălzite;
- Pentru lucrări la interior.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Pentru utilizare pe pereți la interior, pe pardoseli, la chituitura rosturilor cu lățimea 1-6 mm. Recomandat pentru rosturile dintre plăcile ceramice și a zidărilor din piatră pe substraturi cum ar fi betonul, tencuieli și șape pe bază de ciment etc.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT

Înainte de chituiture rosturile trebuie curățate. Rosturile se vor umple cu chit conform termenilor indicați în instrucțiunea adezivului utilizat.

PREPARAREA PRODUSULUI

Într-un vas se toarnă apă curată rece în raport de 0,25 l de apă la 1 kg de chit. Surplusul de apă influențează negativ calitatea chitului. Cantitatea necesară de chit se presară uniform în vasul cu apă și se amestecă cu un malaxor de turaj mică. Peste 5-10 minute mortarul se amestecă repetat până la omogenizarea amestecului. Mortarul preparat trebuie utilizat timp de 60 minute.

MOD DE UTILIZARE

Mortarul de chituiture se aplică cu ajutorul unei spatule de cauciuc și se repartizează uniform pe toată suprafața, astfel încât să pătrundă în rosturi până la adeziv. Peste 5-10 minute surplusul de mortar de pe suprafață se șterge cu un burete umezit cu clătire frecventă în apă curată. Depunerile uscate pot fi îndepărtate ușor cu o cârpă moale uscată peste 24 ore. Pentru a asigura o culoare uniformă a rosturilor pe aceeași suprafață se recomandă utilizarea chitului din aceeași partidă.

ATENȚIE!

Lucrările se efectuează temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. În stare uscată, chitul de orice nuanță vizual este alb, numai la contactul cu apa, pigmentii se dizolvă, imprimând mortarului culoarea necesară. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAL

În funcție de lățimea și adâncimea rostului — 0,25-0,50 kg/m².

DEPOZITARE

Se păstrează în ambalaj original intact, pe palete din lemn, în spații uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE PĂSTRARE

18 luni.

AMBALARE

Găleți din plastic de 1 kg, 3 kg.



AUR-M



COMPOZIȚIE ANTIBIOFOC PENTRU IMPREGNAREA LEMNULUI

DATE TEHNICE

CONSUM NORMAL (GRUPA I PROTECȚIE ANTIFOC)	600 G/M ²
CONSUM NORMAL (GRUPA II PROTECȚIE ANTIFOC)	300 G/M ²
DENSITATEA	1,01 G/CM ³
EFICIENȚA DE PROTECȚIE ANTIFOC (PIERDEREA MASEI)	MAXIM 25%
TIMP DE USCARE DEFINITIVĂ	24 ORE

COMPOZIȚIE

Antipirenă, antiseptic, adaosuri speciale, apă.

CULOARE

Incolor, roșu.

AVANTAJE

- Impregnarea superficială asigură obținerea de lemn greu inflamabil;
- Protejează lemnul împotriva albăstrelii, mușgaiului, putregaiului, ciupercilor și insectelor dendrofae pe o durată mare de timp;
- Păstrează textura, nu împiedică „respirația” lemnului;
- Pătrunde adânc în structura lemnului;
- Nu influențează rezistența mecanică și capacitatea de înclăiere a lemnului.

Gata de utilizare.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Compoziția este destinată pentru protecția complexă a lemnului împotriva aprinderii, propagării flăcărilor și distrugerii biologice, la interiorul construcțiilor și la exterior sub acoperiș de protecție, fără contact cu solul, împotriva acțiunii precipitațiilor atmosferice și umedității solului. Se recomandă pentru tratarea șarpantelor, asterelilor, cosoroabelor, carcaselor sub căptușeală, încăperilor din pod și frontoanelor, streșinilor și cornişelor la acoperișurile clădirilor mansardate, planșeelor, grinzilor, pereților, pereților despărțitori și a altor elemente de construcții din lemn, termenul de protecție antifoc constituie 4 ani. Se admite utilizarea compoziției antibiofoc pentru protecția biologică a suprafețelor exploatate în aer liber, cu condiția aplicării ulterioare a unor materiale rezistente la intemperii. Acoperirile de lac sau vopsea pot fi aplicate peste 10-12 zile după tratarea cu compoziția antibiofoc. Durata de serviciu a protecției biologice este de 10 ani. Pentru lucrări la interior și exterior.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT

Suprafața suport se curăță de murdărie, praf, scoarță, etc. Nu se admite aplicarea compoziției pe suprafețe anterior vopsite, pe lemn înghețat sau pe suprafețe anterior tratate cu alte materiale ignifuge, fără consultarea unui specialist.

MOD DE APLICARE

Compoziția nu necesită diluare. Înainte de aplicare se va amesteca bine. Se aplică cu ajutorul unei role, pensule sau prin pulverizare, imersare, autoclavare. Compoziția trebuie aplicată în două-trei reprize la intervale de 30-40 min, asigurând consumul specific total. La terminarea lucrărilor, sculele se vor spăla cu apă.

ATENȚIE!

Lucrările se vor executa la umbră, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. Suprafețele de lemn tratate cu compoziție nu trebuie supuse prelucrării mecanice. Dacă la asamblarea elementelor este nevoie de a înlătura parțial stratul protector, atunci suprafața trebuie tratată cu compoziție de 2 ori. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAL

600 g/m², pentru a atinge grupa I de protecție antifoc;
300 g/m², pentru a atinge grupa II de protecție antifoc.

USCARE

Uscarea între straturi — minim 30 minute, uscarea completă — 24 ore.

DEPOZITARE

Se depozitează în ambalaj ermetic original, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C, în spații uscate și ferite de razele solare. După dezghețare și amestecare, proprietățile se păstrează. Rezistă până la 5 cicluri de îngheț/dezgheț.

TERMEN DE VALABILITATE

18 luni. După deschidere poate fi utilizată timp de 14 zile.

AMBALARE

Bidoane din plastic de 5 kg, 10 kg.

Red:1 din 16.03.2018



ANDI



COMPOZIȚIE ANTIBIOFOC PENTRU PROTECȚIA
PREVENTIVĂ A ELEMENTELOR DE CONSTRUCȚII DIN LEMN
ÎMPOTRIVA DISTRUGERII BIOLOGICE

DATE TEHNICE

CONSUM NORMAL	500 G/M ²
CONSUM NORMAL PRIN IMERSARE	40-70 L/M ³
TERMENUL DE DURABILITATE A ACOPERIRII ANTIFOC	3 ANI

COMPOZIȚIE

Săruri neorganice, aditivi, apă.

CULOARE

Galben-brun.

AVANTAJE

- Set optim de proprietăți protectoare pentru lemn;
- Mărește durata medie de serviciu a elementelor de construcții din lemn cu 30-35 de ani;
- Durabilitatea acoperirii antifoc — 3 ani. Efectul maxim al protecției antifoc se atinge în lipsa acțiunii precipitațiilor atmosferice și umezirii cu apă;
- Nu influențează capacitatea de înclădire și de vopsire a suprafeței tratate;
- Se admite depunerea de precipitat.

Gata de utilizare.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Compoziția antibiofoc este un produs universal ce asigură o protecție suplimentară a elementelor de construcții din lemn împotriva aprinderii și distrugerii biologice (putrezire, insecte dendrofage, ciuperci, mușcari, albăstreală etc.). Pentru lucrări la interior și exterior.

MOD DE APLICARE

Înainte de aplicarea compoziției se va amesteca bine. În funcție de condițiile de exploatare va fi pusă în aplicare metoda corespunzătoare.

Metoda 1: pentru elementele de construcții din lemn ale clădirilor și construcțiilor fără contact cu solul și umezire. Va fi realizată prin metoda de imersare, pensulare, rolare sau pulverizare, de 2-3 ori la intervale de 1-1,5 ore asigurând un consum total de minimum 500 g/m².

Metoda 2: pentru elemente de construcții din lemn exploatate în condiții extrem de grele, sub acțiunea directă a umedității atmosferice și a celei din sol, în contact cu solul se realizează prin imersarea în căzi obținând o impregnare maximă la un consum de la 40 până la 70 l pe 1 m³, în funcție de sortimentul lemnului.

ATENȚIE!

Lucrările se vor efectua la umbră, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAL

Nu mai puțin de 500 g/m².

DEPOZITARE

Se depozitează în ambalaj ermetic original, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C, în spații uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE VALABILITATE

12 luni.

AMBALARE

Bidoane din plastic de 5 kg, 10 kg.

[illegible]

[illegible]