



AMBALAJ 25 kg
CANTITATE PE PALET 80

NAŞ BAUND

ADEZIV PLĂCI CERAMICE, PIATRĂ NATURALĂ



DATE TEHNICE (CONF. SM EN 12004+A1:2014)

CLASA ADEZIVULUI	C1 TE
TIMP DESCHIS	$\geq 0,5 \text{ N/MM}^2$
REZISTENŢA ÎNȚĂLĂ DE ADERENŢĂ LA TRACŢIUNE	$\geq 0,5 \text{ N/MM}^2$
REZISTENŢA DE ADERENŢĂ LA TRACŢIUNE DUPĂ IMERSIE ÎN APĂ	$\geq 0,5 \text{ N/MM}^2$
REZISTENŢA DE ADERENŢĂ LA TRACŢIUNE DUPĂ CICLURI ÎNGHEŢ-DEZGHEŢ	$\geq 0,5 \text{ N/MM}^2$
REZISTENŢA DE ADERENŢĂ LA TRACŢIUNE DUPĂ ÎMBĂTRÂNIRE TERMICĂ	$\geq 0,5 \text{ N/MM}^2$
ALUNECARE	$\leq 0,5 \text{ MM}$
TIMP DESCHIS EXTINS (ADERENŢA PRIN TRACŢIUNE) DUPĂ MINIM 30 MINUTE	$\geq 0,5 \text{ N/MM}^2$
BAZA	CIMENT

DESCRIEREA PRODUSULUI

NAŞ BAUND — adeziv armat cu fibre, pe bază de lianţi minerali cu întărire normală, cu alunecare redusă şi cu timp deschis extins.

PROPRIETĂŢI

- Rezistenţă la apă;
- Rezistenţă la îngheţ;
- Armat cu fibre – pentru o aderenţă şi stabilitate mecanică îmbunătăţite;
- Alunecare redusă pe suprafeţe verticale;
- Timp deschis extins;
- Grad înalt de tehnicitate;
- Termorezistenţă până la +70 °C;
- Pentru lucrări la exterior şi interior.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Adezivul este utilizat la montarea placajelor ceramice, a plăcilor din piatră naturală sau artificială, pe pereţi, pardoseli şi tavane de origine minerală (beton, cărămidă, ciment, ghips, fortan ş.a.). Potrivit pentru utilizare şi în condiţii de umiditate ridicată. Poate fi utilizat şi pe pardoseli încălzite cu sisteme de încălzire prin pardoseală.

PREGĂTIREA SUPRAFEŢEI SUPORT

Suprafaţa suport trebuie să fie uscată, curată, degresată şi lipsită de praf. Suprafeţele absorbante se amorsează cu SUPRATON EXTRA sau TUFFUHGPUHT; cele neabsorbante — cu BETOHGPUHT.

PREPARAREA PRODUSULUI

Pentru un sac de 25 kg de adeziv sunt necesari 5,0–5,5 litri de apă curată şi rece. Pulberea se adaugă treptat în apă şi se amestecă cu un malaxor cu turaţie redusă. După 5 minute, amestecul se omogenizează din nou până la obţinerea unei mase fără aglomerări. Pentru o consistenţă mai fluidă, se poate adăuga puţină apă suplimentară. În cazul aplicării pe tavane, în spaţii cu umiditate ridicată sau cu variaţii mari de temperatură, se recomandă înlocuirea apei cu SUPRATON. Mortarul este utilizabil timp de 1–1,5 ore, în funcţie de temperatură şi umiditate. La temperaturi sub +15°C, timpul de priză creşte.

MOD DE APLICARE

Mortarul se aplică cu partea netedă a unei mistrii dinţate, apoi se nivelează cu partea zimţată la un unghi de până la 90°. Plăcile se montează prin apăsare uşoară, cu mişcare circulară. Timpul deschis pentru corectarea poziţiei plăcilor este de circa 10 minute.

Chituirea rosturilor se face după cel puțin 24 ore pe pereți și 48 ore pe pardoseli. Deplasarea pe suprafețe acoperite este permisă după 72 ore. Se vor utiliza exclusiv unelte și recipiente curate. Uneltele se curăță imediat după utilizare cu apă. După întărire, resturile de material pot fi îndepărtate doar mecanic.

ATENȚIE!

Lucrările trebuie executate la umbră, la temperaturi cuprinse între +5 și +25 °C. Nu se aplică pe suprafețe înghețate, acoperite cu apă, expuse direct la ploaie sau la soare puternic. Evitați aplicarea în condiții de vânt puternic sau umiditate excesivă. Calitatea produsului este garantată doar în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAT

În funcție de grosimea stratului de adeziv:

la zimțarea de 6 mm — cca 3 kg/m²;

la zimțarea de 10 mm — cca 5 kg/m².

DEPOZITARE

Se păstrează în ambalaj original intact, pe palete din lemn, în spații uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE PĂSTRARE

12 luni de la data fabricației.

AMBALARE

Saci din hârtie de 25 kg.

PRECAUȚII

Conține: Portland ciment, Cr(VI)<2ppm

H315 Provoacă iritarea pielii. H318 Provoacă leziuni oculare grave. H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii. H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P261 Evitați să inspirați praful. P264 Spălați-vă bine pe mâini după utilizare. P280 Purtați mănuși de protecție, îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței. P305+P351+P338+P310 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă și săpun. P304+P340 ÎN CAZ DE INHALARE: Transportați victima la aer liber și mențineți-o în stare de repaus într-o poziție confortabilă pentru respirație. P501 Aruncați conținutul/recipientul în locuri special amenajate pentru depozitarea deșeurilor, în conformitate cu legislația în vigoare. Recomandări speciale: nu sunt. Recomandări speciale în conformitate cu Articolul XVII a regulamentului REACH: nu sunt. În caz de nerespectare a regulilor de siguranță descrise pe ambalaj, producătorul nu poartă nici o răspundere pentru daunele pricinuite.

Această fișă tehnică stabilește domeniul de aplicare a materialului și modul recomandat de desfășurare a lucrărilor, însă nu poate înlocui pregătirea profesională a executantului. Pe lângă recomandările făcute, lucrările trebuie efectuate în conformitate cu normele de construcții, de siguranță și igiena muncii. Producătorul garantează calitatea produsului, însă nu are nici o influență asupra condițiilor și modului de utilizare. Dacă aveți dubii, efectuați propriile probe de aplicare. Odată cu publicarea acestei fișe tehnice toate edițiile precedente își pierd valabilitatea.

Producătorul își rezervă dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără o înștiințare prealabilă. Garanția se referă exclusiv la calitatea materialelor, componentelor de sistem și a sistemului în ansamblu. Proprietățile fizice, chimice și mecanice ale produselor, respectiv caracteristicile fizico-construcitive sunt valabile numai în condiția utilizării conform fișei tehnice sau a produselor recomandate în scris de către "SUPRATEN" S.A.

Cumpărătorul va verifica pe propria răspundere dacă materialul este adecvat domeniului de utilizare, specifice de șantier. Toate drepturile asupra fișei tehnice aparțin producătorului. Modificări, reeditări, fotocopii, precum și extrase din fișele tehnice necesită aprobare scrisă din partea "SUPRATEN" S.A.



NAŞ BAUND

КЛЕЙ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ,
НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ (СОГЛ. SM EN 12004+A1:2014)

КЛАСС КЛЕЯ	C1TE
ОТКРЫТОЕ ВРЕМЯ	$\geq 0,5 \text{ Н/ММ}^2$
НАЧАЛЬНАЯ ПРОЧНОСТЬ СЦЕПЛЕНИЯ	$\geq 0,5 \text{ Н/ММ}^2$
СЦЕПЛЕНИЕ ПОСЛЕ ВЫДЕРЖИВАНИЯ В ВОДЕ	$\geq 0,5 \text{ Н/ММ}^2$
СЦЕПЛЕНИЕ ПОСЛЕ ЦИКЛОВ ЗАМОРАЖИВАНИЯ-ОТТАИВАНИЯ	$\geq 0,5 \text{ Н/ММ}^2$
СЦЕПЛЕНИЕ ПОСЛЕ ТЕРМИЧЕСКОГО СТАРЕНИЯ	$\geq 0,5 \text{ Н/ММ}^2$
СКЛОННОСТЬ К СПОЛЗАНИЮ	$\leq 0,5 \text{ ММ}$
УВЕЛИЧЕННОЕ ОТКРЫТОЕ ВРЕМЯ (СЦЕПЛЕНИЕ) ПОСЛЕ МИНИМУМ 30 МИНУТ	$\geq 0,5 \text{ Н/ММ}^2$
ОСНОВА	ЦЕМЕНТ

УПАКОВКА 25 кг
КОЛ. НА ПОДДОНЕ 80

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

NAŞ BAUND — армированный клеевой состав на основе минеральных вяжущих, с нормальным временем твердения, пониженным сползанием и увеличенным открытым временем.

СВОЙСТВА

- Водостойкий;
- Морозостойкий;
- Армирован волокном — для улучшенной адгезии и механической стабильности;
- Пониженное сползание на вертикальных поверхностях;
- Увеличенное открытое время;
- Высокие технологические характеристики;
- Термостойкий до $+70^\circ\text{C}$;
- Для наружных и внутренних работ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для укладки керамической плитки, натурального и искусственного камня на стены, полы и потолки с минеральным основанием (бетон, кирпич, цемент, гипс, фортан и др.). Подходит для применения во влажных помещениях. Может использоваться на полах с системой тёплого пола.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть сухим, чистым, обезжиренным и не запылённым. Впитывающие поверхности необходимо обработать грунтовкой SUPRATON EXTRA или TUFFUNGPUHT, невпитывающие — BETONGPUHT.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТА

На 25 кг сухой смеси необходимо 5,0–5,5 л чистой холодной воды. Сухую смесь добавлять в воду при постоянном перемешивании с помощью низкооборотного миксера. Через 5 минут смесь повторно перемешать до получения однородной массы без комков. Для более жидкой консистенции можно добавить немного воды. В случае применения на потолках, во влажных помещениях или при резких температурных колебаниях, рекомендуется заменить воду на SUPRATON. Готовый раствор пригоден к применению в течение 1–1,5 часов в зависимости от температуры и влажности воздуха. При температуре ниже $+15^\circ\text{C}$ время схватывания увеличивается.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Раствор нанести гладкой стороной зубчатого шпателя, затем распределить зубчатой стороной под углом до 90° . Плитку приклеивать лёгким прижимом с вращательным движением. Время корректировки по-

ложения плитки — около 10 минут. Затирку швов проводить не ранее чем через 24 часа (для стен) и 48 часов (для полов). Ходить по покрытию разрешается через 72 часа. Использовать только чистый инструмент и ёмкости. Инструменты промыть водой сразу после окончания работы. Затвердевший раствор можно удалить только механически.

ВНИМАНИЕ!

Работы проводить в тени, при температуре от +5 до +25 °C. Не наносить на промёрзшие, влажные, залитые водой или нагретые солнцем поверхности. Избегать работ при сильном ветре или высокой влажности. Качество продукции гарантировано только при соблюдении настоящей технической инструкции.

НОРМА РАСХОДА

В зависимости от толщины клеевого слоя:

при зубце 6 мм — около 3 кг/м²;

при зубце 10 мм — около 5 кг/м².

ХРАНЕНИЕ

Хранить в фирменных неповрежденных мешках, на деревянных поддонах, в сухих и защищенных от солнечных лучей местах.

СРОК ХРАНЕНИЯ

12 месяцев со дня изготовления.

УПАКОВКА

Бумажные мешки 25 кг.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Содержит: Портландцемент, Cr(VI)<2ppm

H315 Вызывает раздражение кожи. H318 Вызывает серьёзные повреждения глаз. H317 Может вызывать аллергическую кожную реакцию. H335 Может вызывать раздражение дыхательных путей.

P102 Держать в месте, недоступном для детей. P261 Избегать вдыхания пыли. P264 После работы тщательно вымыть руки. P280 Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица. P305+P351+P338+P310 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Немедленно обратиться в токсикологический центр или к врачу. P302+P352 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом. P304+P340 ПРИ ВДЫХАНИИ: Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении. P501 Утилизировать содержимое/тару в специально отведенные места для хранения отходов, в соответствии с действующим законодательством. Специальные рекомендации: нет. Специальные рекомендации согласно Статье XVII регламента REACH: нет. В случае несоблюдения правил безопасности указанных на упаковке, производитель не несет ответственность за причиненный вред.

Данное техническое описание определяет условия применения материала и рекомендуемый метод выполнения работ, и не может заменить профессиональную подготовку исполнителя. Помимо технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными нормами, требованиями безопасности и гигиены труда. Производитель гарантирует качество материала, но никак не может влиять на условия и методы его использования. Если имеются сомнения в применении конкретного материала, следует заранее испытать его. При публикации настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными. Производитель закрепляет за собой право вносить изменения в техническое описание без предварительного уведомления. Гарантия распространяется исключительно на качество материала, а также на компоненты и комплексы систем. Физические, химические и механические свойства товаров, соответственно физико-конструктивные характеристики действительны только при условии соблюдения технического описания или письменной рекомендации от "SUPRATEN" S.A.

Покупатель под собственную ответственность проверяет соответствия области применения материала, в зависимости от выбранного строительного объекта. Все права данного технического описания принадлежат производителю. Изменения, перепечатка, фотокопии, а также выдержки из технических описаний нуждаются в письменном утверждении со стороны "SUPRATEN" S.A.