



AMBALAJ 1 kg 5 kg
CANTITATE PE PALET 900 180

FUGA PROFI

CHIT ROSTURI
CU LĂȚIMEA 2-8 MM



DATE TEHNICE

CONSUM NORMAL

0,25-0,50 KG/M²

LĂȚIME ROST

2-8 MM

PROPORȚIA AMESTECULUI

0,32 L APĂ LA 1 KG
CHIT USCAT

COMPOZIȚIE

Ciment de calitate superioară, adaosuri de polimeri, umpluturi minerale.

CULOARE

Alb. Se nuanțează cu vopsea concentrată COLER.

AVANTAJE

- Elasticitate;
- Rezistență la îngheț;
- Rezistență la apă;
- Rezistență la uzură;
- Rezistență la intemperii;
- Comoditate și simplitate în aplicare;
- Aderență înaltă.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Se utilizează pentru umplerea rosturilor dintre plăcile ceramice, porțelanate, de piatră naturală sau artificială, sticlă, aplicate pe suprafețe rezistente, la interiorul sau exteriorul clădirilor. De asemenea, se utilizează pentru umplerea rosturilor dintre plăcile de placare a pardoselilor cu încălzire, balcoanelor, teraselor, băilor, piscinelor și în alte construcții expuse la deformații. Este posibilă utilizarea pentru umplerea rosturilor la zidărie. Rosturi de la 2 până la 8 mm lățime. Pentru lucrări la interior și exterior.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT

Suprafața suport trebuie să fie uscată și curată. Înainte de aplicarea chitului, rosturile trebuie curățate de praf, murdărie, adeziv și alte materiale care reduc aderența mortarului la marginile plăcilor și la suprafața suport. Adâncimea rosturilor între plăci trebuie să fie aceeași, iar grosimea stratului de chit — nu mai mică de grosimea plăcii. Umplerea rosturilor poate începe numai după întărirea adezivului pe care a fost așezată placa.

PREPARAREA MATERIALULUI

Pentru prepararea unui sac—1 kg de chit sunt necesari 0,32 l de apă curată, rece. Cantitatea necesară de chit trebuie presurată uniform în vasul cu apă și amestecată cu ajutorul unui malaxor de turaj mică. După cca 5 minute, mortarul se amestecă din nou, până la obținerea unei mase omogene, fără aglomerări. Chitul gata preparat poate fi aplicat în decurs de 60 minute.

MOD DE APLICARE

Chitul se aplică pe placă cu ajutorul unui spaclu de cauciuc și distribuie uniform pe toată suprafața, concomitent, se introduce în rosturi. Surplusul de apă înrăutățește calitatea mortarului pentru chituire. În condiții climatice normale (temperatura +20°C și umiditatea relativă a aerului de 60%), după cca 5-10 minute, suprafața chituită trebuie ștearsă cu un burete umed, clătindu-l în apă curată. Pelicula uscată se va înlătura ușor cu o pânză uscată moale.

ATENȚIE!

Lucrările se vor efectua la umbră, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAT

0,25-0,50 kg/m², în funcție de lățimea rostului.

DEPOZITARE

Se păstrează în ambalaj original intact, pe palete din lemn, în spații uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE PĂSTRARE

18 luni.

AMBALARE

Saci din hârtie de 1 kg, 5 kg.

PRECAUȚII

Conține: Portland ciment, Cr(VI)<2ppm

H315 Provoacă iritarea pielii. H318 Provoacă leziuni oculare grave. H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii. H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P261 Evitați să inspirați praful. P264 Spălați-vă bine pe mâini după utilizare. P280 Purtați mănuși de protecție, îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței. P305+P351+P338+P310 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă și săpun. P304+P340 ÎN CAZ DE INHALARE: Transportați victima la aer liber și mențineți-o în stare de repaus într-o poziție confortabilă pentru respirație. P501 Aruncați conținutul/recipientul în locuri special amenajate pentru depozitarea deșeurilor, în conformitate cu legislația în vigoare. Recomandări speciale: nu sunt. Recomandări speciale în conformitate cu Articolul XVII a regulamentului REACH: nu sunt. În caz de nerespectare a regulilor de siguranță descrise pe ambalaj, producătorul nu poartă nici o răspundere pentru daunele pricinuite.

Această fișă tehnică stabilește domeniul de aplicare a materialului și modul recomandat de desfășurare a lucrărilor, însă nu poate înlocui pregătirea profesională a executantului. Pe lângă recomandările făcute, lucrările trebuie efectuate în conformitate cu normele de construcții, de siguranță și igiena muncii. Producătorul garantează calitatea produsului, însă nu are nici o influență asupra condițiilor și modului de utilizare. Dacă aveți dubii, efectuați propriile probe de aplicare. Odată cu publicarea acestei fișe tehnice toate edițiile precedente își pierd valabilitatea.

Producătorul își rezervă dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără o înștiințare prealabilă. Garanția se referă exclusiv la calitatea materialelor, componentelor de sistem și a sistemului în ansamblu. Proprietățile fizice, chimice și mecanice ale produselor, respectiv caracteristicile fizico-construcitive sunt valabile numai în condiția utilizării conform fișei tehnice sau a produselor recomandate în scris de către "SUPRATEN" S.A.

Cumpărătorul va verifica pe propria răspundere dacă materialul este adecvat domeniului de utilizare, specifice de șantier. Toate drepturile asupra fișei tehnice aparțin producătorului. Modificări, reeditări, fotocopii, precum și extrase din fișele tehnice necesită aprobare scrisă din partea "SUPRATEN" S.A.

Red:1 din 16.03.2018



УПАКОВКА 1 кг 5 кг
КОЛ. НА ПОДДОНЕ 300 180

FUGA PROFI

ЗАТИРКА ДЛЯ ШВОВ
ШИРИНОЙ 2-8 ММ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

НОРМА РАСХОДА

0,25-0,50 КГ/М²

ШИРИНА ШВА

2-8 ММ

ПРОПОРЦИИ СМЕСИ

0,32 Л ВОДЫ НА 1 КГ
СУХОЙ ЗАТИРКИ

СОСТАВ

Высококачественный цемент, полимерные добавки, минеральные наполнители.

ЦВЕТ

Белый. Колеруется концентрированной краской COLER.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эластичность;
- Морозостойкость;
- Водостойкость;
- Устойчивость к истираниям;
- Устойчивость к атмосферным воздействиям;
- Удобна и проста в применении;
- Высокая адгезия.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для заполнения швов керамических и каменных кладок, выполненных на таких основаниях, как: бетон, цементные стяжки и штукатурки, на стенах внутри и снаружи, на полах, при ширине шва от 2 до 8 мм. Благодаря высокой эластичности затирка может применяться на деформирующихся основаниях и основаниях, подверженных температурным колебаниям (полах с подогревом, террасах, ваннах открытых бассейнов).

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Швы перед затиркой должны быть очищены от пыли, грязи, клея и других веществ, уменьшающих адгезию раствора к торцам плитки и основанию. Затирку швов можно начинать только после затвердевания клея, на который уложена плитка.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА

В емкость залить чистую холодную воду в соотношении 0,32 литра воды на 1 кг затирки. Всю порцию смеси, предназначенную для подготовки затирки, равномерно засыпать в емкость с водой, смешать до получения гомогенной (однородной, без комков) массы, выдержать около 5–10 минут и перемешать еще раз. Время работы с приготовленной затиркой составляет не более 60 минут.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Затирка наносится на швы при помощи резинового шпателя или терки. При нормальных климатических условиях (температура +20°C и относительная влажность воздуха 60%) через 5–10 минут расшитую поверхность плитки необходимо протереть влажной, часто споласкиваемой в чистой воде губкой. Высохший налет легко удаляется сухой мягкой тряпкой, через 24 часа.

ВНИМАНИЕ!

Работы проводить в тени, при температуре от +5°C до +25°C. Качество продукта гарантировано в случае соблюдения данного технического описания.

НОРМА РАСХОДА

0,25-0,50 кг/м², в зависимости от ширины шва.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в фирменных неповреждённых мешках, на деревянных поддонах, в сухих и защищенных от солнечных лучей местах.

СРОК ХРАНЕНИЯ

18 месяцев.

УПАКОВКА

Бумажные пакеты 1 кг, 5 кг.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Содержит: Портландцемент, Cr(VI)<2ppm

H315 Вызывает раздражение кожи. H317 Вызывает аллергическую кожную реакцию. H335 Может вызывать раздражение дыхательных путей. P102 Держать в месте, недоступном для детей. P261 Избегать вдыхания пыли. P264 После работы тщательно вымыть руки. P280 Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица. P305+P351+P338+P310 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Немедленно обратиться в токсикологический центр или к врачу. P302+P352 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом. P304+P340 ПРИ ВДЫХАНИИ: Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении. P501 Утилизировать содержимое/тару в специально отведенные места для хранения отходов, в соответствии с действующим законодательством. Специальные рекомендации: нет. Специальные рекомендации согласно Статье XVII регламента REACH: нет. В случае несоблюдения правил безопасности указанных на упаковке, производитель не несет ответственность за причиненный вред.

Данное техническое описание определяет условия применения материала и рекомендуемый метод выполнения работ, и не может заменить профессиональную подготовку исполнителя. Помимо технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными нормами, требованиями безопасности и гигиены труда. Производитель гарантирует качество материала, но никак не может влиять на условия и методы его использования. Если имеются сомнения в применении конкретного материала, следует заранее испытать его. При публикации настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными. Производитель закрепляет за собой право вносить изменения в техническое описание без предварительного уведомления. Гарантия распространяется исключительно на качество материала, а также на компоненты и комплексы систем. Физические, химические и механические свойства товаров, соответственно физико-конструктивные характеристики действительны только при условии соблюдения технического описания или письменной рекомендации от "SUPRATEN" S.A.

Покупатель под собственную ответственность проверяет соответствия области применения материала, в зависимости от выбранного строительного объекта. Все права данного технического описания принадлежат производителю. Изменения, перепечатка, фотокопии, а также выдержки из технических описаний нуждаются в письменном утверждении со стороны "SUPRATEN" S.A.

Ред:1 от 16.03.2018