

# MELAXIL®

## ПРОПИТОЧНЫЙ СОСТАВ ДЛЯ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

**СОСТАВ:** ксилол, акриловые смолы.

**ПРЕИМУЩЕСТВА:** пропитывает бетон, предотвращает карбонизацию, стойкий к UV-излучению (не желтеет), простой в применении, герметизирует бетон, ограничивает эффект «микротрещин», предотвращает пыление, защищает бетон, уменьшает пористость.

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:** MELAXIL это бесцветный раствор специальной акриловой смолы. Является препаратом, который пропитывает и одновременно защищает поверхность бетонных полов. Не подвергается деградации, прочно связывается со структурой бетонной поверхности, которую герметизирует и одновременно укрепляет. Нанесенный на свежий и затертый бетон, MELAXIL не только пропитывает основание, но также придает ему прочный глянец, образует тонкое, прочное, плотное и непьющее покрытие. Поры на поверхности бетона закрываются, а выделение воды затвердения уменьшается, что в результате предохраняет и защищает пол.

**ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:** перед нанесением препарата MELAXIL поверхность пола необходимо очистить и обезжировать.

**СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:** пропитку можно наносить на еще несвязанный бетон, непосредственно после окончательной затирки поверхности, а также на уже существующее, непротитанное бетонное основание. С целью контролирования расхода препарата поверхность пола рекомендуется разделить на участки, в соответствии с количеством наносимого препарата. Свежее бетонное основание: MELAXIL необходимо наносить на свежий бетонный пол непосредственно после окончательной затирки механическим способом. При очень низкой влажности воздуха, прямом попадании солнечных лучей или сильных сквозняках необходимо защищать пол от слишком быстрого высыхания, прикрывая его пленкой после окончательного высыхания пропитки MELAXIL. Для равномерного распределения и оптимального проникновения пропитку необходимо наносить в два слоя, а после каждого распыления необходимо тщательно растереть препарат щеткой по всей поверхности.

Созревшее бетонное основание: MELAXIL идеально пригоден также для нанесения на сухое и чистое бетонное основание, которое уже достигло полной прочности. Для этого необходимо поступать в соответствии с в/у указаниями.

В связи с исключительной проникающей способностью состав впитывается вглубь пола и его укрепляет. Излишек MELAXIL'a, который не впитался, может оставлять на поверхности «тонкий фильм», который в ходе эксплуатации будет постепенно вытираться, но это не ухудшает механические свойства пола. Нарезание расширительных швов, а также воздействие воды или масла на пропитанную, но не высохшую поверхность, может повлечь за собой местное прокрашивание. Перед использованием препарат необходимо тщательно размешать.

**ВНИМАНИЕ!** Применять в хорошо проветриваемом помещении вдали от огня. Не вдыхать испарений и избегать попадания на кожу и в глаза. Для мытья инструментов использовать ксилол или ацетон.

**НОРМА РАСХОДА:** 1л на 8-10 м² при однократном покрытии.

**ВЫСЫХАНИЕ:** мин. 2 - 4 часа, полное - 24 часа.

**ХРАНЕНИЕ:** хранить в вентилируемых, сухих и прохладных помещениях при темп. >0°C, в оригинальных закрытых упаковках.

**СРОК ГОДНОСТИ** - 6 месяцев.

### ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ:

|        |                                                                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| R10    | легковоспламеняющееся вещество                                                             |
| R20/21 | оказывает вредное воздействие при вдыхании и                                               |
| R36/38 | раздражает глаза и кожу                                                                    |
| R65    | опасно: может причинить вред легким при проглатывании                                      |
| R66    | продолжительный или многократный контакт может привести к высушиванию и потрескиванию кожи |

### Правила безопасного обращения с опасными веществами:

|           |                                                                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S1/2      | хранить в запорты, в недоступном для детей месте                                                            |
| S24/25    | избегать загрязнения кожи и глаз                                                                            |
| S29/35    | не выливать в канализацию. Этот материал и его упаковку нужно утилизировать безопасным способом             |
| S36/37/39 | работать в соответствующей спецодежде и защитных очках или применять средства защиты лица                   |
| S43       | в случае возгорания использовать порошок, пену, CO <sub>2</sub> , никогда не использовать воду в виде струи |
| S45       | при аварии, плохом самочувствии немедленно обратиться к врачу и при возможности показать этикетку           |

|                                                                    |                 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Densitatea / Плотность                                             | 0,88-0,91 g/cm³ |
| Conținutul de componente nevolatile / Содержание нелетучих веществ | 10% vol.        |

## SOLUȚIE IMPREGNANTĂ PENTRU SUPRAFEȚE DE BETON

**COMPOZIȚIE:** xilen, rășini acrilice.

**AVANTAJE:** impregnează betonul, previne carbonizarea, rezistent la acțiunea razelor UV (nu se îngălbenesc), simplu în utilizare, ermetizează betonul, limitează efectul de „microfisiuri”, previne depunerea prafului, protejează betonul, micșorează porozitatea.

**DOMENIUL DE UTILIZARE:** MELAXIL este o soluție incoloră de rășini acrilice. Prezintă o soluție care concomitent impregnează și protejează suprafața pardoselilor din beton. Nu este supusă degradării, creează o legătură durabilă cu structura suprafeței de beton, pe care concomitent o ermetizează și o întărește. Fiind aplicat pe betonul proaspăt și netezit, MELAXIL nu doar îmbibă suprafața de bază, dar și îi conferă un luciu durabil, formează o suprafață fină, dură, densă, care respinge praful. Porii de pe suprafața betonului se închid, iar alocarea apei se micșorează, ceea ce în final păstrează și protejează pardoseala.

**PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI DE BAZĂ:** înainte de aplicarea soluției MELAXIL, suprafața pardoseli trebuie curățată și dehidratată.

**MOD DE APLICARE:** soluția poate fi aplicată pe betonul proaspăt, nemijlocit după netezirea suprafeței, cât și pe suprafețele de beton, care încă nu au fost impregnate. Cu scopul de a controla consumul soluției se recomandă ca pardoseala să se împartă în sectoare, în conformitate cu cantitatea de soluție aplicată. Suprafața de beton proaspăt: MELAXIL trebuie aplicat pe pardoseala de beton proaspăt nemijlocit după netezirea finală prin metoda mecanizată. În cazul aerului cu umiditate scăzută, la acțiunea directă a razelor solare sau la acțiunea curentului puternic - pardoseala trebuie protejată de uscarea accelerată, prin acoperire cu o peliculă după uscarea completă a soluției MELAXIL. Pentru o repartizare uniformă și o pătrundere optimă, soluția trebuie aplicată în două straturi, iar după fiecare pulverizare este necesar ca soluția să fie frecată bine pe toată suprafața cu ajutorul unei perii.

Suprafața de beton maturizată: MELAXIL este ideal pentru a fi aplicat și pe suprafețe de beton uscat și curat, care au atins rezistența completă. Pentru aceasta trebuie de urmat indicațiile de utilizare descrise mai sus.

În legătură cu proprietatea unică de pătrundere soluția se îmbibă adânc și întărește pardoseala. Surplusul de MELAXIL, care nu s-a îmbibă, poate lăsa pe suprafața un „film subțire”, care pe parcursul exploatării treptat se va șterge, ceea ce nu va diminua proprietățile mecanice ale pardoselii. Tăierea rosturilor de dilatare, cât și acțiunea apei sau a uleiului pe suprafața îmbibată, dar care încă nu s-a uscat, poate duce la colorarea locală. Înainte de utilizare, soluția trebuie amestecată bine.

**ATENȚIE!** A se utiliza în încăperi bine aerisite, departe de foc. A nu inhala vaporii și evitați contactul cu pielea și ochii. Pentru spălarea sculelor a se folosi xilenul sau acetona.

**CONSUM NORMAL:** 1l ajunge pentru 8-10 m² la acoperirea într-un strat.

**ВЫСЫХАНИЕ:** min. 2 - 4 ore, completă - 24 ore.

**ХРАНЕНИЕ:** a se păstra în ambalaj ermetic original, în încăperi bine ventilate, uscate și răcoase la temperaturi mai mari de 0°C.

**TERMEN DE VALABILITATE** - 6 luni.

### TEHNICA SECURITĂȚII:

|        |                                                              |
|--------|--------------------------------------------------------------|
| R10    | inflamabil                                                   |
| R20/21 | nociv prin inhalare și în contact cu pielea                  |
| R36/38 | iritant pentru ochi și pentru piele                          |
| R65    | nociv: poate provoca afecțiuni pulmonare în caz de înghițire |
| R66    | expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii |

### Sfaturi de bază pentru o utilizare sigură a produselor periculoși:

|           |                                                                                                                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S1/2      | a se păstra incuiat și a nu se lăsa la îndemâna copiilor                                                         |
| S24/25    | evitați contactul cu pielea și ochii                                                                             |
| S29/35    | nu golți la canalizare, aruncați acest produs și ambalajul său numai după luarea tuturor măsurilor de precauție  |
| S36/37/39 | purtați echipament de protecție corespunzător, mănuși și mască de protecție pentru ochi/față                     |
| S43       | în caz de incendiu se va utiliza praf, spumă, CO <sub>2</sub> , niciodată nu folosiți apă sub formă de jet       |
| S45       | în caz de accident sau simptome de boală, consultați imediat medicul (dacă este posibil, i se va arăta eticheta) |

Data și nr. partidei / Дата и номер партии

Ambalare / Упаковка

20L

200L



UN 1866  
IMO/IMDH

ADR 3.F1.III  
SOLUȚIE DE RĂȘINĂ  
ПОСТРОП СМОЛЫ



Periculos pentru sănătate  
Вредно для здоровья



Periculos pentru mediul înconjurător  
Опасно для окружающей среды



**SUPRATEN**

Fabricat în Polonia  
de Sicon Polska Sp. z o.o.  
La comanda SUPRATEN S.A.  
MD-2059, Chișinău,  
str. Petricani, 84  
Tel.: (+373 22) 268-000  
www.supraten.md  
office@supraten.md