

► CULOARE

Galben, roșu, brun, negru.

► AVANTAJE

- Colorant natural;
 - Rezistență la alcalinitatea sporită a betonului;
 - Rezistență la razele UV și la factorii atmosferici;
 - Stabilitatea culorii;
 - Constanța culorii de la lot la lot;
 - Nu modifică proprietățile mecanice ale materialului final;
 - Nu modifică timpul de punere în operă și caracteristicile pastei de ciment;
 - Nu modifică calitățile betonului (mortarului) în cazul unei doze obișnuite;
 - Gamă largă de culori și nuanțe.
- Pentru lucrări la interior și exterior.

► DOMENIU DE UTILIZARE

Pigmenții se utilizează pentru colorarea betonului, mortarului sau a altor materiale pe bază de ciment, precum a varului și vopselelor.

► PREPARAREA MATERIALULUI

Pentru nuanțarea varului se adaugă 50 g de pigment la 10 l de var. Pentru colorarea mortarului pe bază de ciment, pigmentul se presară în cantități mici, amestecând continuu, până la obținerea culorii dorite. Pigmentul trebuie agitat înainte de adăugare în mortarul de ciment.

► CONSUM NORMAT

În funcție de intensitatea culorii dorite, dar nu mai mult de 6% din masa calculată de ciment.

► DEPOZITARE

Se depozitează în ambalaj ermetic original, în spații uscate și ferite de razele solare.

► TERMEN DE PĂSTRARE

Nelimitat.

► AMBALARE

Căldări de plastic:

Galben — 0,2 kg;

Roșu, brun, negru — 0,3 kg.

► **ЦВЕТ**

Жёлтый, красный, коричневый, черный.

► **ПРЕИМУЩЕСТВА**

- Натуральный краситель;
 - Устойчивость к сильнощелочной цементной пасте;
 - Устойчивость к УФ лучам и атмосферным условиям;
 - Цветостойкость;
 - Постоянство цвета от партии к партии;
 - Не изменяет механические свойства конечного материала;
 - Не изменяет время работы или другие характеристики цементной пасты;
 - Не изменяет свойства бетона (раствора) в обычных дозах;
 - Широкий выбор цветов и оттенков.
- Для внутренних и наружных работ.

► **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Пигменты используются для придания цвета бетону, раствору или другим материалам на цементной основе, а также извести и краскам.

► **ПРИГОТОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА**

При добавлении в известь, разбавить 50 г пигмента в 10 л извести. При добавлении в цементные смеси, засыпать в маленьких количествах, перемешивая до получения нужного цвета. Перед добавлением в цементную смесь, пигмент следует перемешать.

► **НОРМА РАСХОДА**

В зависимости от желаемой интенсивности цвета, но не более 6% от расчетной массы цемента.

► **ХРАНЕНИЕ**

Хранить в фирменной герметичной таре, в сухих и защищенных от солнечных лучей местах.

► **СРОК ХРАНЕНИЯ**

Неограничен.

► **УПАКОВКА**

Пластиковые вёдра:
желтый — 0,2 кг;
красный, коричневый, черный — 0,3 кг.

Изготовлено с использованием ингредиентов и передовых технологий ведущих фирм Германии.