

Эпоксидная затирка 1,5 -12 мм Sopro FEP (Fugen epoxy)

Цвета: 501 белый; 502 антрацит; 508 серый

- прочность к химически агрессивным средам
- высокая стабильность цвета
- высокая механическая прочность
- для внутренних и наружных работ

Применение: в местах со значительными химическими, термическими и механическими нагрузками: бассейны с термальной, морской водой, минеральной водой, с искусственной волной; в кожевенной, фармацевтической, текстильной, целлюлозно-бумажной промышленности; на очистных сооружениях и станциях водоподготовки, в химических лабораториях, гальванических цехах, в зоопарках; на предприятиях по переработке молока, мяса и рыбы; на предприятиях по производству пива, вина, безалкогольных напитков на промышленных кухнях; на балконах, на террасах.

Пропорции смешивания: сначала хорошо размешать компонент А, добавить в него весь компонент В, оба компонента тщательно перемешать.

Время пригодности к употреблению: около 50 минут при температуре +20°C, около 40 минут при температуре +30°C

Возможность хождения: при температуре +20°C примерно через 16 часов, при температуре +10°C примерно через 24 часа

Возможность нагрузок: при температуре +20°C полные химические нагрузки через 4 дня; при температуре +10°C полные химические нагрузки через 8 дней

Температура применения от +10°C до +30°C

Ширина шва: 1,5-12 мм при минимальной глубине шва 2 мм

Расход: глубина шва(мм) × ширина шва (мм) × длина швов на м² × плотность 1,6 ≈ расход в граммах/м²

Инструмент: тихоходная дрель, терка для эпоксидных растворов, полиэстровая губка, вязкая губка

Очистка инструмента: водой сразу после окончания работы

Складирование в сухом теплом помещении на поддонах в оригинальной упаковке

Упаковка: ведро 5 кг

Свойства: Sopro FEP это двухкомпонентный затирочный раствор на базе эпоксидных смол. Затирка пластичная, легко смывается. После отверждения устойчива к воздействию химически агрессивных сред, механических нагрузок, замерзание и отмерзание до +60°C.

Подготовка основания: клеевой раствор под плиткой должен полностью отвердеть. Сетку швов тщательно очистить, швы должны быть свободными от пыли, жиров, масел, остатков клеевого раствора

Способ применения: сначала хорошо размешать компонент А, затем добавить в него компонент В и смешивать около 3 минут с помощью тихоходной дрели (n=7/с) до получения однородной массы без пузырьков воздуха. Не рекомендуется размешивать вручную. Раствор наносить в швы глубоко и тщательно с помощью терки для эпоксидов. Излишки раствора немедленно убрать. Плитку очистить от остатков раствора с помощью возможно минимального количества воды с препаратом Sopro EAH 547 применяя вязкую губку. Обращать внимание на то чтобы не вымывать раствор из швов.

Если работа происходит при высокой температуре, рекомендуем охладить ведро с не размешанным раствором в холодной воде, если при низкой температуре – подогреть в теплой воде. Облицовку с неглазурованной поверхностью или пористую облицовку очистить от раствора как можно быстрее чтобы сократить воздействие смол и пигмента. Рекомендуется провести пробное затирание.

В случае, когда останутся излишки раствора на поверхности керамической облицовки их ещё можно удалить в течение нескольких дней с помощью средства для очистки Sopro ESE 548.

Указания по безопасности: Оба компонента раздражающе воздействуют на кожу и слизистые оболочки, могут быть причиной аллергических реакций. Не допускать попадания в руки детей. В случае попадания в глаза – промыть большим количеством чистой воды и обратиться к врачу. В случае попадания на кожу – смыть большим количеством воды с мылом. При работе использовать специальную одежду и перчатки. Складировать в помещениях с хорошей вентиляцией.

Вышеизложенные данные, являются описанием продукта. Это общие рекомендации, основанные на опыте и собственных исследованиях фирмы Sopro, не относящиеся к конкретным случаям применения. Стремление к постоянному развитию и улучшению продуктов может привести к изменению их параметров без предварительного информирования потребителей. Эти данные не могут быть основанием для каких-либо претензий. В случае необходимости просим обращаться к официальному представителю в Калининграде по телефону 38-48-72.