

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

194/ СЕНТЯБРЬ 2005

Отменяет и заменяет все предыдущие издания

“АЛУТИН” ЭМАЛЕВЫЙ ЛАК ТЕПЛОУСТОЙЧИВЫЙ СЕРЕБРИСТЫЙ



**Эффектный эмалевый лак с содержанием
алюминиевых пигментов для поверхностей
черных металлов**

Внутреннее употребление

Предназначение:

- Декоративно-защитное покрытие для эксплуатации при высоких температурах в закрытых помещениях;
- В промышленности – для окрашивания двигателей и выхлопных систем в автомобилестроении; для каминов, котлов, бойлеров и др.;
- В быту - для печей, ниток, каминов, грилей и др.

Свойства:

- Устойчивость к высоким температурам;
- Очень хорошая адгезия;
- Эффектное покрытие;
- Легко наносится.

Классификация:

Соответствует требованиям болгарского законодательства.

ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОКАЗАТЕЛИ**НОРМА**

Внешний вид после размешивания:
(визуально)

Гомогенная жидкость, склонная к образованию легко перемешиваемого осадка

Условная вязкость Ø 2 mm, (20±0,5)°C:

min 50 s

Содержание нелетучих в-в, 105⁰C/2h:
(БДС EN ISO 3251)

min 22 %

Время высыхания, (23±2)°C:

max 1 h

Теплоустойчивость:

max 550 °C

Расходная норма:

60 - 80 g/m² в зависимости от основания и способа нанесения

Высыхание:	Высыхает на воздухе за 1 h.
Цветовая гамма:	Производится серебристого цвета.
Упаковка:	Металлические упаковки весом нетто: 700 g, 17 kg.
Сохранение:	Температура хранения - до 35 ⁰ С. Необходимо сохранять в оригинальных, плотно закрытых упаковках в закрытых и сухих складских помещениях, подальше от прямых солнечных лучей и от обогревательных приборов! Беречь от детей! Срок хранения: 12 месяца от даты производства в фабрично закрытой упаковке.
Разбавление:	При необходимости разбавлять до 5 % Растворителем УР/Растворителем МЛ.
Подготовка к работе:	Поверхности должны быть сухими и чистыми, без пыли и масла.
Средства нанесения:	Шприц-пистолет, кисть.
Очищение инструментов:	Растворителем УР, Растворителем МЛ.
Условия нанесения:	Работать при температуре от 10 ⁰ С до 30 ⁰ С.
Подходящие основания:	• Поверхности черных металлов; • Для нанесения на другие основания, пожалуйста, проконсультируйтесь с нами.
Неподходящие основания	• Поверхности цветных металлов; • Деревянные поверхности; • Цементные, известково-цементные, известково-песочные штукатурки; • Поверхности, окрашенные нетеплоустойчивыми красками.
Подготовка основания:	• Очистка от пыли; • Устранение жирных пятен с помощью Растворителя УР/Растворителя АМВ; • Сушка окрашенной поверхности.

Система нанесения:

Основание	Поверхности черных металлов
Грунтование	Грунтование поверхности не является необходимым.
Финишный слой	“Алутин” эмалевый лак теплоустойчивый серебристый

Гигиена и безопасная работа:

“Алутин” эмалевый лак теплоустойчивый серебристый классифицируется как вредный и пожароопасный продукт. При его использовании необходимо соблюдать правила противопожарной безопасности и производственной гигиены.

При необходимости – справка в Информационном листе о безопасности.

Данное техническое описание имеет цель информировать клиентов о качестве нашего товара. Сведения, которые в нем содержатся, основываются на наших сегодняшних познаниях. Приглашаем наших клиентов, перед началом работы, проверить качество товара или его адаптацию к основанию и произвести пробное нанесение. Наши клиенты должны быть убеждены, что данное техническое описание не было замещено или изменено более новой редакцией.
